

PIPE OUTSIDE DIAMETER	WALL THICKNESS	
	inch	mm
1 1/2	0.1875	4.76
	0.2000	5.08
2	0.2125	5.40
	0.2375	6.03
2 1/2	0.2375	6.03
	0.2625	6.67
3	0.2625	6.67
	0.2875	7.30
3 1/2	0.2875	7.30
	0.3125	7.94
4	0.3125	7.94
	0.3375	8.57
4 1/2	0.3375	8.57
	0.3625	9.21
5	0.3625	9.21
	0.3875	9.84
5 1/2	0.3875	9.84
	0.4125	10.48
6	0.4125	10.48
	0.4375	11.11
6 1/2	0.4375	11.11
	0.4625	11.75
7	0.4625	11.75
	0.4875	12.38
7 1/2	0.4875	12.38
	0.5125	13.02
8	0.5125	13.02
	0.5375	13.65
8 1/2	0.5375	13.65
	0.5625	14.29
9	0.5625	14.29
	0.5875	14.92
9 1/2	0.5875	14.92
	0.6125	15.56
10	0.6125	15.56
	0.6375	16.19
10 1/2	0.6375	16.19
	0.6625	16.83
11	0.6625	16.83
	0.6875	17.47
11 1/2	0.6875	17.47
	0.7125	18.10
12	0.7125	18.10
	0.7375	18.75
12 1/2	0.7375	18.75
	0.7625	19.38
13	0.7625	19.38
	0.7875	20.02
13 1/2	0.7875	20.02
	0.8125	20.65
14	0.8125	20.65
	0.8375	21.29
14 1/2	0.8375	21.29
	0.8625	21.92
15	0.8625	21.92
	0.8875	22.56
15 1/2	0.8875	22.56
	0.9125	23.19
16	0.9125	23.19
	0.9375	23.83
16 1/2	0.9375	23.83
	0.9625	24.46
17	0.9625	24.46
	0.9875	25.10
17 1/2	0.9875	25.10
	1.0125	25.73
18	1.0125	25.73
	1.0375	26.37
18 1/2	1.0375	26.37
	1.0625	27.00
19	1.0625	27.00
	1.0875	27.64
19 1/2	1.0875	27.64
	1.1125	28.27
20	1.1125	28.27
	1.1375	28.91
20 1/2	1.1375	28.91
	1.1625	29.54
21	1.1625	29.54
	1.1875	30.18
21 1/2	1.1875	30.18
	1.2125	30.81
22	1.2125	30.81
	1.2375	31.45
22 1/2	1.2375	31.45
	1.2625	32.08
23	1.2625	32.08
	1.2875	32.72
23 1/2	1.2875	32.72
	1.3125	33.35
24	1.3125	33.35
	1.3375	34.00
24 1/2	1.3375	34.00
	1.3625	34.63
25	1.3625	34.63
	1.3875	35.27
25 1/2	1.3875	35.27
	1.4125	35.90
26	1.4125	35.90
	1.4375	36.54
26 1/2	1.4375	36.54
	1.4625	37.17
27	1.4625	37.17
	1.4875	37.81
27 1/2	1.4875	37.81
	1.5125	38.44
28	1.5125	38.44
	1.5375	39.08
28 1/2	1.5375	39.08
	1.5625	39.71
29	1.5625	39.71
	1.5875	40.35
29 1/2	1.5875	40.35
	1.6125	40.98
30	1.6125	40.98
	1.6375	41.62
30 1/2	1.6375	41.62
	1.6625	42.25
31	1.6625	42.25
	1.6875	42.89
31 1/2	1.6875	42.89
	1.7125	43.52
32	1.7125	43.52
	1.7375	44.16
32 1/2	1.7375	44.16
	1.7625	44.79
33	1.7625	44.79
	1.7875	45.43
33 1/2	1.7875	45.43
	1.8125	46.06
34	1.8125	46.06
	1.8375	46.70
34 1/2	1.8375	46.70
	1.8625	47.33
35	1.8625	47.33
	1.8875	47.97
35 1/2	1.8875	47.97
	1.9125	48.60
36	1.9125	48.60
	1.9375	49.24
36 1/2	1.9375	49.24
	1.9625	49.87
37	1.9625	49.87
	1.9875	50.51
37 1/2	1.9875	50.51
	2.0125	51.14
38	2.0125	51.14
	2.0375	51.78
38 1/2	2.0375	51.78
	2.0625	52.41
39	2.0625	52.41
	2.0875	53.05
39 1/2	2.0875	53.05
	2.1125	53.68
40	2.1125	53.68
	2.1375	54.32
40 1/2	2.1375	54.32
	2.1625	54.95
41	2.1625	54.95
	2.1875	55.59
41 1/2	2.1875	55.59
	2.2125	56.22
42	2.2125	56.22
	2.2375	56.86
42 1/2	2.2375	56.86
	2.2625	57.49
43	2.2625	57.49
	2.2875	58.13
43 1/2	2.2875	58.13
	2.3125	58.76
44	2.3125	58.76
	2.3375	59.40
44 1/2	2.3375	59.40
	2.3625	60.03
45	2.3625	60.03
	2.3875	60.67
45 1/2	2.3875	60.67
	2.4125	61.30
46	2.4125	61.30
	2.4375	61.94
46 1/2	2.4375	61.94
	2.4625	62.57
47	2.4625	62.57
	2.4875	63.21
47 1/2	2.4875	63.21
	2.5125	63.84
48	2.5125	63.84
	2.5375	64.48
48 1/2	2.5375	64.48
	2.5625	65.11
49	2.5625	65.11
	2.5875	65.75
49 1/2	2.5875	65.75
	2.6125	66.38
50	2.6125	66.38
	2.6375	67.02
50 1/2	2.6375	67.02
	2.6625	67.65
51	2.6625	67.65
	2.6875	68.29
51 1/2	2.6875	68.29
	2.7125	68.92
52	2.7125	68.92
	2.7375	69.56
52 1/2	2.7375	69.56
	2.7625	70.19
53	2.7625	70.19
	2.7875	70.83
53 1/2	2.7875	70.83
	2.8125	71.46
54	2.8125	71.46
	2.8375	72.10
54 1/2	2.8375	72.10
	2.8625	72.73
55	2.8625	72.73
	2.8875	73.37
55 1/2	2.8875	73.37
	2.9125	74.00
56	2.9125	74.00
	2.9375	74.64
56 1/2	2.9375	74.64
	2.9625	75.27
57	2.9625	75.27
	2.9875	75.91
57 1/2	2.9875	75.91
	3.0125	76.54
58	3.0125	76.54
	3.0375	77.18
58 1/2	3.0375	77.18
	3.0625	77.81
59	3.0625	77.81
	3.0875	78.45
59 1/2	3.0875	78.45
	3.1125	79.08
60	3.1125	79.08
	3.1375	79.72
60 1/2	3.1375	79.72
	3.1625	80.35
61	3.1625	80.35
	3.1875	81.00
61 1/2	3.1875	81.00
	3.2125	81.62
62	3.2125	81.62
	3.2375	82.26
62 1/2	3.2375	82.26
	3.2625	82.89
63	3.2625	82.89
	3.2875	83.53
63 1/2	3.2875	83.53
	3.3125	84.16
64	3.3125	84.16
	3.3375	84.80
64 1/2	3.3375	84.80
	3.3625	85.43
65	3.3625	85.43
	3.3875	86.07
65 1/2	3.3875	86.07
	3.4125	86.70
66	3.4125	86.70
	3.4375	87.34
66 1/2	3.4375	87.34
	3.4625	87.97
67	3.4625	87.97
	3.4875	88.61
67 1/2	3.4875	88.61
	3.5125	89.24
68	3.5125	89.24
	3.5375	89.88
68 1/2	3.5375	89.88
	3.5625	90.51
69	3.5625	90.51
	3.5875	91.15
69 1/2	3.5875	91.15
	3.6125	91.78
70	3.6125	91.78
	3.6375	92.42
70 1/2	3.6375	92.42
	3.6625	93.05
71	3.6625	93.05
	3.6875	93.69
71 1/2	3.6875	93.69
	3.7125	94.32
72	3.7125	94.32
	3.7375	94.96
72 1/2	3.7375	94.96
	3.7625	95.59
73	3.7625	95.59
	3.7875	96.23
73 1/2	3.7875	96.23
	3.8125	96.86
74	3.8125	96.86
	3.8375	97.50
74 1/2	3.8375	97.50
	3.8625	98.13
75	3.8625	98.13
	3.8875	98.77
75 1/2	3.8875	98.77
	3.9125	99.40
76	3.9125	99.40
	3.9375	100.04
76 1/2	3.9375	100.04
	3.9625	100.67
77	3.9625	100.67
	3.9875	101.31
77 1/2	3.9875	101.31
	4.0125	101.94
78	4.0125	101.94
	4.0375	102.58
78 1/2	4.0375	102.58
	4.0625	103.21
79	4.0625	103.21
	4.0875	103.85
79 1/2	4.0875	103.85
	4.1125	104.48
80	4.1125	104.48
	4.1375	105.12
80 1/2	4.1375	105.12
	4.1625	105.75
81	4.1625	105.75
	4.1875	106.39
81 1/2	4.1875	106.39
	4.2125	107.02
82	4.2125	107.02
	4.2375	107.66
82 1/2	4.2375	107.66
	4.2625	108.29
83	4.2625	108.29
	4.2875	108.93
83 1/2	4.2875	108.93
	4.3125	109.56
84	4.3125	109.56
	4.3375	110.20
84 1/2	4.3375	110.20
	4.3625	110.83
85	4.3625	110.83
	4.3875	111.47
85 1/2		



# ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТРУБНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Мы специализируемся на высокотехнологичных бесшовных трубах, которые способны изо дня в день выдерживать самые суровые условия. Мы обеспечиваем высокие рабочие характеристики, основываясь на наших ключевых ценностях: адаптации к требованиям заказчика, инновациях и устойчивом развитии.



АДАПТАЦИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ  
ЗАКАЗЧИКА



ИННОВАЦИИ



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

# ПРОИЗВОДСТВО, НИОКР, ЦЕНТРЫ ПРОДАЖ И ЛИЦЕНЗИАТЫ



Найдите ближайший контакт:  
[www.voestalpine.com/tubulars/en/Contact/sales/](http://www.voestalpine.com/tubulars/en/Contact/sales/)



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

## ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ » НАШИ РЕШЕНИЯ

Патентованные марки сталей от компании voestalpine Tubulars обеспечивают преимущества, не включенные в технические характеристики API или превосходящие показатели стандартов API. Под заказ мы также предлагаем изделия с техническими характеристиками, соответствующими требованиям заказчика.

## СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ » САМАЯ СОВРЕМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

С целью оптимизации технических характеристик продукции для нефтяной и газовой промышленности применяются последние достижения в сфере производства и испытаний в сочетании с новейшими технологиями бурения и завершения скважин, с учетом самых суровых условий эксплуатации.

## ОТ РАЗРАБОТКИ ДО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ » ВСЕ ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Выбирая voestalpine Tubulars, вы получаете поддержку в выборе материалов и продуктов, собственную разработку материалов и продуктов, готовые продукты и консультации по монтажу — и все это от одного производителя.

## ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БАЗА

В случае отсутствия решения, соответствующего вашим потребностям, voestalpine Tubulars может осуществить его разработку, от состава материала до готового продукта.

### ЗАПРОС ОТ НАШЕГО КЛИЕНТА НА РАЗРАБОТКУ НОВОГО ПРОДУКТА



МЕТЛАВ



СОСТАВ МАТЕРИАЛА

ТЕСНМЕТ



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ТРУБНОЙ  
ПРОДУКЦИИ



ИСПЫТАНИЯ И ДОРАБОТКА  
СОВМЕСТНО С МЕТЛАВ И ТЕСНМЕТ



ИТОГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И  
ОДОБРЕНИЕ ПРОДУКТА



## МАРКИ СТАЛЕЙ

### Производство изделий серии VA отличается следующими основными особенностями:

- » Сталь со специальным химическим составом
- » Уникальные методы плавки, рафинирования и отливки
- » Контролируемые процессы трубопрокатного производства, термической обработки, правки и обработки торцов
- » Более жесткие допуски
- » Ограниченные механические свойства
- » Специальные методы испытаний и проверки

Названия некоторых изделий указывают на область их применения; например, deep well (глубокая скважина), sour service (сероводородостойкое исполнение), low temperature (низкая температура).

#### Виды применения для прочих марок сталей являются следующими:

- » Серия VA-High Collapse (повышенное сопротивление смятию) для использования в условиях с высоким внешним давлением
- » Серия VA-Mild Sweet Gas (для углекислой среды) для эксплуатации в умеренно коррозионно-активных средах, в которых, при применении соответствующей программы ингибирования, можно ожидать более высокой устойчивости к коррозии по сравнению со стандартными группами прочности API

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ [фунт/кв.дюйм]	ГРУППА ПРОЧНОСТИ ПО API SPEC 5CT	С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ СМЯТИЮ	УЛУЧШЕННЫЕ СВОЙСТВА
		стр. 8	стр. 13
55,000	J55 K55		
75,000			
80,000	N80-Q L80-1 L80-13Cr	VA-HC-N80-Q VA-HC-L80-1	VA-EP-N80-Q VA-EP-L80-1
90,000	C90-1	VA-HC-C90-1	VA-EP-C90-1
95,000	R95 T95-1	VA-HC-R95 VA-HC-T95-1	VA-EP-R95 VA-EP-T95-1
110,000	C110 P110	VA-HC-C110 VA-HC-P110	VA-EP-C110 VA-EP-P110
125,000	Q125-1	VA-HC-Q125-1	VA-EP-Q125-1
140,000			
150,000			

По запросу в сочетании с:



## ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ МАРКИ СТАЛИ – СЕРИЯ VA

МАКСИМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА	СЕРОВОДОРОДОСТОЙКИЕ			ДЛЯ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН		ХЛАДОСТОЙКИЕ	ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УГЛЕКИСЛОЙ СРЕДЕ ФЕРРИТ ПЕРЛИТ	ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УГЛЕКИСЛОЙ СРЕДЕ УЛУЧШЕННЫЕ ЗАКАЛКОЙ И ОТПУСКОМ	ДЛЯ УГЛЕКИСЛОЙ СРЕДЫ
	стр. 18	стр. 22	С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ СМЯТИЮ стр. 28	С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ стр. 30	стр. 34				
						VA-LT-J55	VA-FP-55-1CR		
						VA-LT-K55			
							VA-FP-75-1CR		
VA-XP-N80-Q						VA-LT-N80-Q	VA-FP-80-1CR	VA-N80-Q-1CR/ A-N80-Q-3CR	
VA-XP-L80-1						VA-LT-L80-1		VA-L80-1-1CR/ VA-L80-1-3CR	
	VA-SS-80	VA-SS-80-HC	VA-SS-80-EP						
VA-XP-C90-1						VA-LT-C90-1			
	VA-SS-90	VA-SS-90-HC	VA-SS-90-EP						
VA-XP-R95						VA-LT-R95		VA-R95-1CR/ VA-R95-3CR	
VA-XP-T95-1						VA-LT-T95-1			
	VA-SS-95	VA-SS-95-HC	VA-SS-95-EP						VA-95-13CR
						VA-LT-C110			
	VA-SS-110	VA-SS-110-HC	VA-SS-110-EP						
	VA-S-110	VA-S-110-HC	VA-S-110-EP						
VA-XP-P110						VA-LT-P110		VA-P110-1CR/ VA-P110-3CR	
VA-XP-Q125-1						VA-LT-Q125-1			
	VA-S-125	VA-S-125-HC	VA-S-125-EP	VA-D-125	VA-D-125-HC				
				VA-D-140	VA-D-140-HC				
				VA-D-150	VA-D-150-HC				

ХЛАДОСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Улучшенные свойства /  
Максимальная  
производительность

Улучшенные свойства /  
Максимальная  
производительность  
С повышенным  
сопротивлением смятию

# СЕРИЯ VA – С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ СМЯТИЮ

Бесшовные обсадные трубы в соответствии с требованиями стандарта API 5CT, для эксплуатации в условиях высокого внешнего давления, со значениями давления смятия, превышающими значения, оговоренные в API TR 5C3, и значениями давления разрыва, соответствующими API TR 5C3.

## Маркировка

В соответствии со стандартом API 5CT, а также дополнительная маркировка «VA-HC-...» (... заменяется на N80-Q либо L80-1 и т. д.). По запросу наносится монограмма API.

## Механические свойства и химический состав

Согласно требованиям стандарта API 5CT. Трубы всех групп прочности подлежат горячей ротационной правке.

## Контроль и испытания

Согласно требованиям стандарта API 5CT. Все трубы проходят 100 % ультразвуковой контроль толщины стенки (мин. 95 % средней толщины).



### НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

			Уровни приемки (инспекции)		
Контроль методом рассеяния потока (тело трубы)	Ультразвуковой контроль (тело трубы)	Магнитнопорошковый контроль (концы труб)	Внутренняя поверхность Продольно и поперечно	Наружная поверхность Продольно и поперечно	Примечание
A	A	R	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	*
B	C	R	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	**
*** Испытание на ударную вязкость стали группы прочности P110 в соответствии с A.10 SR16 (V-образный надрез по Шарпи)			L4 (12,5 % nWT)	L4 (12,5 % nWT)	***
A	один метод или комбинация методов по выбору производителя		*	VA-HC-N80-Q / VA-HC-L80-1 / VA-HC-R95 / VA-HC-P110	
B	должно проводиться в дополнение к ультразвуковому контролю для проверки наружной поверхности		**	VA-HC-C90-1 / VA-HC-T95-1 / VA-HC-C110 / VA-HC-Q125-1	
C	ультразвуковой контроль должен проводиться для проверки наружной и внутренней поверхности		***	По запросу заказчика продукция из VA-HC-P110 может поставляться с уровнями приемки НРК, соответствующими стандарту API 5CT, испытание на ударную вязкость стали группы прочности P110 в соответствии с A.10 SR16 (V-образный надрез по Шарпи).	
R	требуется				
nWT	номинальная толщина стенки		L...	уровень приемки	

Прочие эксплуатационные характеристики согласно API TR 5C3 (см. приложение).

Продукция с повышенными значениями сопротивления смятию или со значениями сопротивления смятию для специальных проходных диаметров поставляется по запросу.

Испытанию на смятие подвергается один образец из каждой партии термообработки (мин. длина образца составляет 8 наружных диаметров).



ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-NC-N80-Q

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ																
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		BC станд. муфта		BC муфта уменьш. диам.		SC		LC				
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	7900	54,5	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780
		13,50	20,09	0,290	7,37	10000	69,0	9020	62,3	9020	62,3	9020	62,3	9020	62,3	9020	62,3	8100	55,9	9020	62,3	9020	62,3	9020
		15,10	22,47	0,337	8,56	12300	84,8	10480	72,3	10480	72,3	10480	72,3	10480	72,3	9900	68,3	8100	55,9	10280	70,9	10480	72,3	10480
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	8800	60,7	8290	57,2	8290	57,2	8290	57,2	8290	57,2	8290	57,2	7460	51,5	8290	57,2	8290	57,2	8290
		18,00	26,79	0,362	9,19	11750	81,0	10140	69,9	10140	69,9	9730	67,1	9910	68,4	7460	51,5	10140	69,9	10140	69,9	10140	69,9	10140
		21,40	31,85	0,437	11,10	14950	103,1	12240	84,4	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6	10820	74,6	10820
		23,20	34,53	0,478	12,14	16600	114,5	13380	92,3	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6	10820	74,6	10820
		24,10	35,86	0,500	12,70	17500	120,7	14000	96,6	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6	10820	74,6	10820
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	7800	53,8	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	6880	47,5	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	7740
		20,00	29,76	0,361	9,17	10250	70,7	9190	63,4	9190	63,4	8910	61,5	9000	62,1	6880	47,5	9190	63,4	9190	63,4	9190	63,4	9190
		23,00	34,23	0,415	10,54	12450	85,8	10560	72,9	10560	72,9	10560	72,9	9000	62,1	6880	47,5	9360	64,6	9880	68,2	9880	68,2	9880
		26,00	38,69	0,476	12,09	14540	100,2	12130	83,6	10810	74,5	11280	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7300	50,3	7440	51,3	7440	51,3	7440	51,3	7440	51,3	5910	40,8	7440	51,3	7440	51,3	7440	51,3	7440
		28,00	41,67	0,417	10,59	9650	66,5	8810	60,8	8810	60,8	8810	60,8	8810	60,8	5910	40,8	8810	60,8	8810	60,8	8810	60,8	8810
		32,00	47,62	0,475	12,06	11600	80,0	10040	69,2	10040	69,2	9740	67,2	9820	67,8	5910	40,8	10040	69,2	10040	69,2	10040	69,2	10040
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5500	37,9	6340	43,7	6340	43,7	6340	43,7	6340	43,7	5730	39,6	6340	43,7	6340	43,7	6340	43,7	6340
		26,00	38,69	0,362	9,19	6950	47,9	7240	49,9	7240	49,9	7240	49,9	7240	49,9	5730	39,6	7240	49,9	7240	49,9	7240	49,9	7240
		29,00	43,16	0,408	10,36	8550	59,0	8160	56,3	8160	56,3	8160	56,3	8160	56,3	5730	39,6	8160	56,3	8160	56,3	8160	56,3	8160
		32,00	47,62	0,453	11,51	10050	69,3	9060	62,5	9060	62,5	9060	62,5	9060	62,5	5730	39,6	9060	62,5	9060	62,5	9060	62,5	9060
		35,00	52,09	0,498	12,65	11500	79,3	9960	68,7	9890	68,3	9960	68,7	9960	68,7	5730	39,6	9960	68,7	9960	68,7	9960	68,7	9960
		38,00	56,55	0,540	13,72	12800	88,3	10800	74,5	9890	68,3	10380	71,6	10450	72,1	5730	39,6	10660	73,5	10800	74,5	10800	74,5	10800

BC ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-NC-L80-1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ																
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		BC станд. муфта		BC муфта уменьш. диам.		SC		LC				
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	7800	53,8	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780
		13,50	20,09	0,290	7,37	9650	66,5	9020	62,3	9020	62,3	9020	62,3	9020	62,3	9020	62,3	8100	55,9	9020	62,3	9020	62,3	9020
		15,10	22,47	0,337	8,56	11650	80,3	10480	72,3	10480	72,3	10480	72,3	10480	72,3	9900	68,3	8100	55,9	10280	70,9	10480	72,3	10480
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	8600	59,3	8290	57,2	8290	57,2	8290	57,2	8290	57,2	7460	51,5	8290	57,2	8290	57,2	8290	57,2	8290
		18,00	26,79	0,362	9,19	11200	77,2	10140	69,9	10140	69,9	9730	67,1	9910	68,4	7460	51,5	10140	69,9	10140	69,9	10140	69,9	10140
		21,40	31,85	0,437	11,10	13400	92,4	12240	84,4	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6	10820	74,6	10820
		23,20	34,53	0,478	12,14	15500	106,9	13380	92,3	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6	10820	74,6	10820
		24,10	35,86	0,500	12,70	16300	112,4	14000	96,6	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6	10820	74,6	10820
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	7700	53,1	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	6880	47,5	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	7740
		20,00	29,76	0,361	9,17	9900	68,3	9190	63,4	9190	63,4	8910	61,5	9000	62,1	6880	47,5	9190	63,4	9190	63,4	9190	63,4	9190
		23,00	34,23	0,415	10,54	11750	81,0	10560	72,9	10560	72,9	10560	72,9	9000	62,1	6880	47,5	9360	64,6	9880	68,2	9880	68,2	9880
		26,00	38,69	0,476	12,09	13670	94,3	12130	83,6	10810	74,5	11280	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7250	50,0	7440	51,3	7440	51,3	7440	51,3	7440	51,3	5910	40,8	7440	51,3	7440	51,3	7440	51,3	7440
		28,00	41,67	0,417	10,59	9350	64,5	8810	60,8	8810	60,8	8810	60,8	8810	60,8	5910	40,8	8810	60,8	8810	60,8	8810	60,8	8810
		32,00	47,62	0,475	12,06	11050	76,2	10040	69,2	10040	69,2	9740	67,2	9820	67,8	5910	40,8	10040	69,2	10040	69,2	10040	69,2	10040
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5300	36,5	6340	43,7	6340	43,7	6340	43,7	6340	43,7	5730	39,6	6340	43,7	6340	43,7	6340	43,7	6340
		26,00	38,69	0,362	9,19	6900	47,6	7240	49,9	7240	49,9	7240	49,9	7240	49,9	5730	39,6	7240	49,9	7240	49,9	7240	49,9	7240
		29,00	43,16	0,408	10,36	8350	57,6	8160	56,3	8160	56,3	8160	56,3	8160	56,3	5730	39,6	8160	56,3	8160	56,3	8160	56,3	8160
		32,00	47,62	0,453	11,51	9700	66,9	9060	62,5	9060	62,5	9060	62,5	9060	62,5	5730	39,6	9060	62,5	9060	62,5	9060	62,5	9060
		35,00	52,09	0,498	12,65	10950	75,5	9960	68,7	9890	68,3	9960	68,7	9960	68,7	5730	39,6	9960	68,7	9960	68,7	9960	68,7	9960
		38,00	56,55	0,540	13,72	12100	83,4	10800	74,5	9890	68,3	10380	71,6	10450	72,1	5730	39,6	10660	73,5	10800	74,5	10800	74,5	10800

BC ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-НС-С90-1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ															
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC			
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа		
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	8350	57,6	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4
		13,50	20,09	0,290	7,37	10500	72,4	10150	70,1	10150	70,1	10150	70,1	10150	70,1	10150	70,1	9110	62,9	10150	70,1	10150	70,1
		15,10	22,47	0,337	8,56	12800	88,3	11800	81,4	11800	81,4	11800	81,4	11130	76,8	9110	62,9	11560	79,8	11800	81,4		
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	9300	64,1	9320	64,3	9320	64,3	9320	64,3	9320	64,3	8390	57,9	9320	64,3	9320	64,3	9320	64,3
		18,00	26,79	0,362	9,19	12250	84,5	11400	78,6	11400	78,6	10940	75,5	11150	77,0	8390	57,9	11400	78,6	11400	78,6	11400	78,6
		21,40	31,85	0,437	11,10	15400	106,2	13770	95,0	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0		
		23,20	34,53	0,478	12,14	17100	117,9	15060	103,9	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0		
		24,10	35,86	0,500	12,70	18000	124,1	15750	108,7	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0		
		26,00	38,69	0,540	13,72	21300	147,9	18150	128,7	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0		
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	8300	57,2	8710	60,1	8710	60,1	8710	60,1	8710	60,1	7740	53,4	8710	60,1	8710	60,1	8710	60,1
		20,00	29,76	0,361	9,17	10800	74,5	10340	71,3	10340	71,3	10020	69,2	10120	69,8	7740	53,4	10340	71,3	10340	71,3	10340	71,3
		23,00	34,23	0,415	10,54	12900	88,9	11880	82,0	11880	82,0	11880	82,0	10120	69,8	7740	53,4	10530	72,7	11110	76,7		
		26,00	38,69	0,476	12,09	15120	104,2	13650	94,1	12150	83,8	12710	87,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7700	53,1	8370	57,7	8370	57,7	8370	57,7	8370	57,7	6650	45,9	8370	57,7	8370	57,7	8370	57,7
		28,00	41,67	0,417	10,59	10150	70,0	9910	68,4	9910	68,4	9910	68,4	9910	68,4	6650	45,9	9910	68,4	9910	68,4	9910	68,4
		32,00	47,62	0,475	12,06	12200	84,1	11290	77,9	11290	77,9	10960	75,6	11050	76,2	6650	45,9	11290	77,9	11290	77,9	11290	77,9
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5500	37,9	7130	49,2	7130	49,2	7130	49,2	7130	49,2	6450	44,5	7130	49,2	7130	49,2	7130	49,2
		26,00	38,69	0,362	9,19	7350	50,7	8150	56,2	8150	56,2	8150	56,2	8150	56,2	6450	44,5	8150	56,2	8150	56,2	8150	56,2
		29,00	43,16	0,408	10,36	9050	62,4	9180	63,3	9180	63,3	9180	63,3	9180	63,3	6450	44,5	9180	63,3	9180	63,3	9180	63,3
		32,00	47,62	0,453	11,51	10600	73,1	10190	70,4	10190	70,4	10190	70,4	10190	70,4	6450	44,5	10190	70,4	10190	70,4	10190	70,4
		35,00	52,09	0,498	12,65	12000	82,7	11210	77,3	11130	76,8	11210	77,3	11210	77,3	6450	44,5	11210	77,3	11210	77,3	11210	77,3
		38,00	56,55	0,540	13,72	13300	91,7	12150	83,9	11130	76,8	11680	80,6	11760	81,1	6450	44,5	11990	82,7	12150	83,9		

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-НС-Т95-1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ															
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC			
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа		
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	8650	59,6	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7
		13,50	20,09	0,290	7,37	11000	75,8	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	9620	66,3	10710	73,9	10710	73,9
		15,10	22,47	0,337	8,56	13450	92,7	12450	85,8	12450	85,8	12450	85,8	11750	81,0	9620	66,3	12210	84,2	12450	85,8		
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	9650	66,5	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	8860	61,1	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9
		18,00	26,79	0,362	9,19	12850	88,6	12040	82,9	12040	82,9	11550	79,6	11770	81,2	8860	61,1	12040	82,9	12040	82,9	12040	82,9
		21,40	31,85	0,437	11,10	16200	111,7	14530	100,2	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6		
		23,20	34,53	0,478	12,14	18000	124,1	15890	109,6	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6		
		24,10	35,86	0,500	12,70	18900	130,3	16630	114,6	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6		
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	8600	59,3	9190	63,3	9190	63,3	9190	63,3	9190	63,3	8170	56,3	9190	63,3	9190	63,3	9190	63,3
		20,00	29,76	0,361	9,17	11250	77,6	10910	75,2	10910	75,2	10580	73,0	10680	73,7	8170	56,3	10910	75,2	10910	75,2	10910	75,2
		23,00	34,23	0,415	10,54	13550	93,4	12540	86,5	12540	86,5	12540	86,5	10680	73,7	8170	56,3	11120	76,7	11730	80,9		
		26,00	38,69	0,476	12,09	15980	110,2	14390	99,2	12820	88,4	13400	92,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7950	54,8	8830	60,9	8830	60,9	8830	60,9	8830	60,9	7020	48,4	8830	60,9	8830	60,9	8830	60,9
		28,00	41,67	0,417	10,59	10650	73,4	10460	72,1	10460	72,1	10460	72,1	10460	72,1	7020	48,4	10460	72,1	10460	72,1	10460	72,1
		32,00	47,62	0,475	12,06	12700	87,6	11920	82,1	11920	82,1	11560	79,7	11660	80,4	7020	48,4	11920	82,1	11920	82,1	11920	82,1
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5600	38,6	7530	51,9	7530	51,9	7530	51,9	7530	51,9	6810	46,9	7530	51,9	7530	51,9	7530	51,9
		26,00	38,69	0,362	9,19	7550	52,1	8600	59,2	8600	59,2	8600	59,2	8600	59,2	6810	46,9	8600	59,2	8600	59,2	8600	59,2
		29,00	43,16	0,408	10,36	9400	64,8	9690	66,8	9690	66,8	9690	66,8	9690	66,8	6810	46,9	9690	66,8	9690	66,8	9690	66,8
		32,00	47,62	0,453	11,51	11050	76,2	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	6810	46,9	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2
		35,00	52,09	0,498	12,65	12550	86,5	11830	81,6	11750	81,0	11830	81,6	11830	81,6	6810	46,9	11830	81,6	11830	81,6	11830	81,6
		38,00	56,55	0,540	13,72	13950	96,2	12830	88,5	11750	81,0	12320	85,0	12410	85,6	6810	46,9	12650	87,2	12830	88,5		

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

VA-NC-R95

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
9000	62,1	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7
11600	80,0	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	9620	66,3	10710	73,9	10710	73,9
14250	98,3	12450	85,8	12450	85,8	12450	85,8	11750	81,0	9620	66,3	12210	84,2	12450	85,8
10100	69,6	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	8860	61,1	9840	67,9	9840	67,9
13600	93,8	12040	82,9	12040	82,9	11550	79,6	11770	81,2	8860	61,1	12040	82,9	12040	82,9
17250	118,9	14530	100,2	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
19150	132,0	15890	109,6	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
20150	138,9	16630	114,6	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
8950	61,7	9190	63,3	9190	63,3	9190	63,3	9190	63,3	8170	56,3	9190	63,3	9190	63,3
11900	82,1	10910	75,2	10910	75,2	10580	73,0	10680	73,7	8170	56,3	10910	75,2	10910	75,2
14400	99,3	12540	86,5	12540	86,5	12540	86,5	10680	73,7	8170	56,3	11120	76,7	11730	80,9
17290	119,2	14390	99,2	12820	88,4	13400	92,4	-	-	-	-	-	-	-	-
8250	56,9	8830	60,9	8830	60,9	8830	60,9	8830	60,9	7020	48,4	8830	60,9	8830	60,9
11150	76,9	10460	72,1	10460	72,1	10460	72,1	10460	72,1	7020	48,4	10460	72,1	10460	72,1
13450	92,7	11920	82,1	11920	82,1	11560	79,7	11660	80,4	7020	48,4	11920	82,1	11920	82,1
5800	40,0	7530	51,9	7530	51,9	7530	51,9	7530	51,9	6810	46,9	7530	51,9	7530	51,9
7800	53,8	8600	59,2	8600	59,2	8600	59,2	8600	59,2	6810	46,9	8600	59,2	8600	59,2
9850	67,9	9690	66,8	9690	66,8	9690	66,8	9690	66,8	6810	46,9	9690	66,8	9690	66,8
11650	80,3	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	6810	46,9	10760	74,2	10760	74,2
13300	91,7	11830	81,6	11750	81,0	11830	81,6	11830	81,6	6810	46,9	11830	81,6	11830	81,6
14800	102,0	12830	88,5	11750	81,0	12320	85,0	12410	85,6	6810	46,9	12650	87,2	12830	88,5

VA-NC-C110

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
9500	65,5	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7
12450	85,8	12410	85,5	12410	85,5	12410	85,5	12410	85,5	11130	76,7	12410	85,5	12410	85,5
15500	106,9	14420	99,3	14420	99,3	14420	99,3	13610	93,8	11130	76,7	14130	97,4	14420	99,3
10750	74,1	11400	78,5	11400	78,5	11400	78,5	11400	78,5	10260	70,7	11400	78,5	11400	78,5
14750	101,7	13940	96,0	13940	96,0	13370	92,2	13630	93,9	10260	70,7	13940	96,0	13940	96,0
18850	130,0	16820	115,9	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
20950	144,5	18400	126,8	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
22100	152,4	19250	132,7	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
9400	64,8	10640	73,3	10640	73,3	10640	73,3	10640	73,3	9460	65,2	10640	73,3	10640	73,3
12850	88,6	12640	87,1	12640	87,1	12250	84,4	12370	85,2	9460	65,2	12640	87,1	12640	87,1
15650	107,9	14530	100,1	14530	100,1	14530	100,1	12370	85,2	9460	65,2	12870	88,7	13580	93,6
18820	129,8	16650	114,8	14840	102,3	15500	106,9	-	-	-	-	-	-	-	-
8650	59,6	10230	70,5	10230	70,5	10230	70,5	10230	70,5	8120	56,0	10230	70,5	10230	70,5
11950	82,4	12120	83,5	12120	83,5	12120	83,5	12120	83,5	8120	56,0	12120	83,5	12120	83,5
14550	100,3	13800	95,1	13800	95,1	13390	92,3	13500	93,0	8120	56,0	13800	95,1	13800	95,1
5900	40,7	8720	60,1	8720	60,1	8720	60,1	8720	60,1	7880	54,3	8720	60,1	8720	60,1
8450	58,3	9960	68,6	9960	68,6	9960	68,6	9960	68,6	7880	54,3	9960	68,6	9960	68,6
10450	72,1	11220	77,3	11220	77,3	11220	77,3	11220	77,3	7880	54,3	11220	77,3	11220	77,3
12500	86,2	12460	85,9	12460	85,9	12460	85,9	12460	85,9	7880	54,3	12460	85,9	12460	85,9
14400	99,3	13700	94,4	13600	93,7	13700	94,4	13700	94,4	7880	54,3	13700	94,4	13700	94,4
16100	111,0	14850	102,4	13600	93,7	14270	98,3	14370	99,0	7880	54,3	14650	101,0	14850	102,4

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-HC-P110

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ															
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		BC стана-мужта		BC мужта уменьш. диам.		SC		LC			
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа		
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	9750	67,2	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7
		13,50	20,09	0,290	7,37	12950	89,3	12410	85,5	12410	85,5	12410	85,5	12410	85,5	11130	76,7	12410	85,5	12410	85,5	12410	85,5
		15,10	22,47	0,337	8,56	16200	111,7	14420	99,3	14420	99,3	14420	99,3	13610	93,8	11130	76,7	14130	97,4	14420	99,3	14420	99,3
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	11100	76,5	11400	78,5	11400	78,5	11400	78,5	11400	78,5	10260	70,7	11400	78,5	11400	78,5	11400	78,5
		18,00	26,79	0,362	9,19	15450	106,5	13940	96,0	13940	96,0	13370	92,2	13630	93,9	10260	70,7	13940	96,0	13940	96,0	13940	96,0
		21,40	31,85	0,437	11,10	19800	136,5	16820	115,9	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5	14880	102,5
		23,20	34,53	0,478	12,14	22050	152,0	18400	126,8	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5	14880	102,5
		24,10	35,86	0,500	12,70	23250	160,3	19250	132,7	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5	14880	102,5
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	9650	66,5	10640	73,3	10640	73,3	10640	73,3	10640	73,3	9460	65,2	10640	73,3	10640	73,3	10640	73,3
		20,00	29,76	0,361	9,17	13300	91,7	12640	87,1	12640	87,1	12250	84,4	12370	85,2	9460	65,2	12640	87,1	12640	87,1	12640	87,1
		23,00	34,23	0,415	10,54	16350	112,7	14530	100,1	14530	100,1	14530	100,1	12370	85,2	9460	65,2	12870	88,7	13580	93,6	13580	93,6
		26,00	38,69	0,476	12,09	19710	135,9	16650	114,8	14840	102,3	15500	106,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	8950	61,7	10230	70,5	10230	70,5	10230	70,5	10230	70,5	8120	56,0	10230	70,5	10230	70,5	10230	70,5
		28,00	41,67	0,417	10,59	13000	89,6	12120	83,5	12120	83,5	12120	83,5	12120	83,5	8120	56,0	12120	83,5	12120	83,5	12120	83,5
		32,00	47,62	0,475	12,06	15200	104,8	13800	95,1	13800	95,1	13390	92,3	13500	93,0	8120	56,0	13800	95,1	13800	95,1	13800	95,1
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5950	41,0	8720	60,1	8720	60,1	8720	60,1	8720	60,1	7880	54,3	8720	60,1	8720	60,1	8720	60,1
		26,00	38,69	0,362	9,19	8700	60,0	9960	68,6	9960	68,6	9960	68,6	9960	68,6	7880	54,3	9960	68,6	9960	68,6	9960	68,6
		29,00	43,16	0,408	10,36	10750	74,1	11220	77,3	11220	77,3	11220	77,3	11220	77,3	7880	54,3	11220	77,3	11220	77,3	11220	77,3
		32,00	47,62	0,453	11,51	13000	89,6	12460	85,9	12460	85,9	12460	85,9	12460	85,9	7880	54,3	12460	85,9	12460	85,9	12460	85,9
		35,00	52,09	0,498	12,65	15050	103,8	13700	94,4	13600	93,7	13700	94,4	13700	94,4	7880	54,3	13700	94,4	13700	94,4	13700	94,4
		38,00	56,55	0,540	13,72	16850	116,2	14850	102,4	13600	93,7	14270	98,3	14370	99,0	7880	54,3	14650	101,0	14850	102,4	14850	102,4

BC ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-HC-Q125-1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ															
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		BC стана-мужта		BC мужта уменьш. диам.		SC		LC			
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа		
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	10250	70,7	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8
		13,50	20,09	0,290	7,37	13900	95,8	14100	97,3	14100	97,3	14100	97,3	14100	97,3	14100	97,3	12650	87,2	14100	97,3	14100	97,3
		15,10	22,47	0,337	8,56	17700	122,0	16380	113,0	16380	113,0	16380	113,0	15460	106,6	12650	87,2	16060	110,8	16380	113,0	16380	113,0
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	11800	81,4	12950	89,3	12950	89,3	12950	89,3	12950	89,3	11660	80,4	12950	89,3	12950	89,3	12950	89,3
		18,00	26,79	0,362	9,19	16800	115,8	15840	109,2	15840	109,2	15200	104,8	15490	106,8	11660	80,4	15840	109,2	15840	109,2	15840	109,2
		21,40	31,85	0,437	11,10	21800	150,3	19120	131,8	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6	16900	116,6
		23,20	34,53	0,478	12,14	24350	167,9	20910	144,2	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6	16900	116,6
		24,10	35,86	0,500	12,70	25700	177,2	21880	150,9	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6	16900	116,6
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	10150	70,0	12090	83,4	12090	83,4	12090	83,4	12090	83,4	10750	74,1	12090	83,4	12090	83,4	12090	83,4
		20,00	29,76	0,361	9,17	14400	99,3	14360	99,0	14360	99,0	13920	96,0	14060	96,9	10750	74,1	14360	99,0	14360	99,0	14360	99,0
		23,00	34,23	0,415	10,54	17900	123,4	16510	113,8	16510	113,8	16510	113,8	14060	96,9	10750	74,1	14630	100,9	15440	106,5	15440	106,5
		26,00	38,69	0,476	12,09	21970	151,5	18930	130,5	16880	116,4	17620	121,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	9450	65,2	11620	80,1	11620	80,1	11620	80,1	11620	80,1	9230	63,7	11620	80,1	11620	80,1	11620	80,1
		28,00	41,67	0,417	10,59	13250	91,4	13770	94,9	13770	94,9	13770	94,9	13770	94,9	9230	63,7	13770	94,9	13770	94,9	13770	94,9
		32,00	47,62	0,475	12,06	16550	114,1	15680	108,1	15680	108,1	15220	104,9	15340	105,8	9230	63,7	15680	108,1	15680	108,1	15680	108,1
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	6100	42,1	9910	68,3	9910	68,3	9910	68,3	9910	68,3	8960	61,8	9910	68,3	9910	68,3	9910	68,3
		26,00	38,69	0,362	9,19	8750	60,3	11310	78,0	11310	78,0	11310	78,0	11310	78,0	8960	61,8	11310	78,0	11310	78,0	11310	78,0
		29,00	43,16	0,408	10,36	11400	78,6	12750	87,9	12750	87,9	12750	87,9	12750	87,9	8960	61,8	12750	87,9	12750	87,9	12750	87,9
		32,00	47,62	0,453	11,51	14000	96,5	14160	97,7	14160	97,7	14160	97,7	14160	97,7	8960	61,8	14160	97,7	14160	97,7	14160	97,7
		35,00	52,09	0,498	12,65	16350	112,7	15560	107,3	15460	106,6	15560	107,3	15560	107,3	8960	61,8	15560	107,3	15560	107,3	15560	107,3
		38,00	56,55	0,540	13,72	18500	127,6	16880	116,4	15460	106,6	16220	111,8	16330	112,6	8960	61,8	16650	114,8	16880	116,4	16880	116,4

BC ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

# СЕРИЯ VA – С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Бесшовные обсадные трубы в соответствии с требованиями стандарта API 5CT, с улучшенными характеристиками давления смятия и разрыва, которые превышают значения, опубликованные в API TR 5C3.

## Маркировка

В соответствии со стандартом API 5CT, а также дополнительная маркировка «VA-EP-...» (... заменяется на N80-Q либо L80-1 и т. д.). По запросу наносится монограмма API.

## Механические свойства и химический состав

Согласно требованиям стандарта API 5CT. Трубы всех групп прочности подлежат горячей ротационной правке.

## Контроль и испытания

Согласно требованиям стандарта API 5CT. Все трубы проходят 100 % ультразвуковой контроль толщины стенки (мин. 95 % средней толщины).

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ			Уровни приемки (инспекции)		Примечание
Контроль методом рассеяния потока (тело трубы)	Ультразвуковой контроль (тело трубы)	Магнитнопорошковый контроль (концы труб)	Внутренняя поверхность Продольно и поперечно	Наружная поверхность Продольно и поперечно	
A	A	R	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	*
B	C	R	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	**
*** Испытание на ударную вязкость стали группы прочности P110 в соответствии с A.10 SR16 (V-образный надрез по Шарпи)			L4 (12,5 % nWT)	L4 (12,5 % nWT)	***
A	один метод или комбинация методов по выбору производителя		*	VA-EP-N80-Q / VA-EP-L80-1 / VA-EP-R95 / VA-EP-P110	
B	должно проводиться в дополнение к ультразвуковому контролю для проверки наружной поверхности		**	VA-EP-C90-1 / VA-EP-T95-1 / VA-EP-C110 / VA-EP-Q125-1	
C	ультразвуковой контроль должен проводиться для проверки наружной и внутренней поверхности		***	По запросу заказчика продукция из VA-EP-P110 может поставляться с уровнями приемки НРК, соответствующими стандарту API 5CT, испытание на ударную вязкость стали группы прочности P110 в соответствии с A.10 SR16 (V-образный надрез по Шарпи).	
R	требуется				
nWT	номинальная толщина стенки		L...	уровень приемки	

Прочие эксплуатационные характеристики согласно API TR 5C3 (см. приложение).

Испытанию на смятие подвергается один образец из каждой партии термообработки (мин. длина образца составляет 8 наружных диаметров).

Продукция с повышенными значениями сопротивления смятию или со значениями сопротивления смятию для специальных проходных диаметров поставляется по запросу.

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-EP-N80Q

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ														
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC		
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	7900	54,5	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0	8260
		13,50	20,09	0,290	7,37	10000	69,0	9590	66,1	9590	66,1	9590	66,1	9590	66,1	8600	59,3	9590	66,1	9590	66,1	9590
		15,10	22,47	0,337	8,56	12300	84,8	11140	76,8	11140	76,8	11140	76,8	10520	72,5	8600	59,3	10920	75,3	11140	76,8	11140
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	8800	60,7	8810	60,7	8810	60,7	8810	60,7	8810	60,7	7930	54,6	8810	60,7	8810	60,7	8810
		18,00	26,79	0,362	9,19	11750	81,0	10770	74,2	10770	74,2	10330	71,2	10530	72,6	7930	54,6	10770	74,2	10770	74,2	10770
		21,40	31,85	0,437	11,10	14950	103,1	13000	89,6	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2	11490
		23,20	34,53	0,478	12,14	16600	114,5	14220	98,0	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2	11490
		24,10	35,86	0,500	12,70	17500	120,7	14520	100,1	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2	11490
		26,00	38,69	0,540	13,72	12800	88,3	11480	79,1	10510	72,5	11030	76,0	11110	76,6	6090	42,0	11320	78,0	11480	79,1	11480
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	7800	53,8	8220	56,7	8220	56,7	8220	56,7	8220	56,7	7310	50,4	8220	56,7	8220	56,7	8220
		20,00	29,76	0,361	9,17	10250	70,7	9760	67,3	9760	67,3	9470	65,3	9560	65,9	7310	50,4	9760	67,3	9760	67,3	9760
		23,00	34,23	0,415	10,54	12450	85,8	11220	77,4	11220	77,4	11220	77,4	9560	65,9	7310	50,4	9950	68,6	10500	72,4	10500
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7300	50,3	7900	54,5	7900	54,5	7900	54,5	7900	54,5	6280	43,3	7900	54,5	7900	54,5	7900
		28,00	41,67	0,417	10,59	9650	66,5	9360	64,5	9360	64,5	9360	64,5	9360	64,5	6280	43,3	9360	64,5	9360	64,5	9360
		32,00	47,62	0,475	12,06	11600	80,0	10670	73,5	10670	73,5	10350	71,3	10430	71,9	6280	43,3	10670	73,5	10670	73,5	10670
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5500	37,9	6740	46,4	6740	46,4	6740	46,4	6740	46,4	6090	42,0	6740	46,4	6740	46,4	6740
		26,00	38,69	0,362	9,19	6950	47,9	7690	53,0	7690	53,0	7690	53,0	7690	53,0	6090	42,0	7690	53,0	7690	53,0	7690
		29,00	43,16	0,408	10,36	8550	59,0	8670	59,8	8670	59,8	8670	59,8	8670	59,8	6090	42,0	8670	59,8	8670	59,8	8670
		32,00	47,62	0,453	11,51	10050	69,3	9630	66,4	9630	66,4	9630	66,4	9630	66,4	6090	42,0	9630	66,4	9630	66,4	9630
		35,00	52,09	0,498	12,65	11500	79,3	10580	73,0	10510	72,5	10580	73,0	10580	73,0	6090	42,0	10580	73,0	10580	73,0	10580
		38,00	56,55	0,540	13,72	12800	88,3	11480	79,1	10510	72,5	11030	76,0	11110	76,6	6090	42,0	11320	78,0	11480	79,1	11480

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-EP-C90-1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ														
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC		
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	8350	57,6	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240
		13,50	20,09	0,290	7,37	10500	72,4	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	9620	66,3	10710	73,9	10710	73,9	10710
		15,10	22,47	0,337	8,56	12800	88,3	12450	85,8	12450	85,8	12450	85,8	11750	81,0	9620	66,3	12210	84,2	12450	85,8	12450
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	9300	64,1	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	8860	61,1	9840	67,9	9840	67,9	9840
		18,00	26,79	0,362	9,19	12250	84,5	12040	82,9	12040	82,9	11550	79,6	11770	81,2	8860	61,1	12040	82,9	12040	82,9	12040
		21,40	31,85	0,437	11,10	15400	106,2	14530	100,2	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6	12850
		23,20	34,53	0,478	12,14	17100	117,9	15890	109,6	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6	12850
		24,10	35,86	0,500	12,70	18000	124,1	16220	111,9	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6	12850
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	8300	57,2	9190	63,3	9190	63,3	9190	63,3	9190	63,3	8170	56,3	9190	63,3	9190	63,3	9190
		20,00	29,76	0,361	9,17	10800	74,5	10910	75,2	10910	75,2	10580	73,0	10680	73,7	8170	56,3	10910	75,2	10910	75,2	10910
		23,00	34,23	0,415	10,54	12900	88,9	12540	86,5	12540	86,5	12540	86,5	10680	73,7	8170	56,3	11120	76,7	11730	80,9	11730
		26,00	38,69	0,476	12,09	15120	104,2	14390	99,2	12820	88,4	13400	92,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7700	53,1	8830	60,9	8830	60,9	8830	60,9	8830	60,9	7020	48,4	8830	60,9	8830	60,9	8830
		28,00	41,67	0,417	10,59	10150	70,0	10460	72,1	10460	72,1	10460	72,1	10460	72,1	7020	48,4	10460	72,1	10460	72,1	10460
		32,00	47,62	0,475	12,06	12200	84,1	11920	82,1	11920	82,1	11560	79,7	11660	80,4	7020	48,4	11920	82,1	11920	82,1	11920
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5500	37,9	7530	51,9	7530	51,9	7530	51,9	7530	51,9	6810	46,9	7530	51,9	7530	51,9	7530
		26,00	38,69	0,362	9,19	7350	50,7	8600	59,2	8600	59,2	8600	59,2	8600	59,2	6810	46,9	8600	59,2	8600	59,2	8600
		29,00	43,16	0,408	10,36	9050	62,4	9690	66,8	9690	66,8	9690	66,8	9690	66,8	6810	46,9	9690	66,8	9690	66,8	9690
		32,00	47,62	0,453	11,51	10600	73,1	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	6810	46,9	10760	74,2	10760	74,2	10760
		35,00	52,09	0,498	12,65	12000	82,7	11830	81,6	11750	81,0	11830	81,6	11830	81,6	6810	46,9	11830	81,6	11830	81,6	11830
		38,00	56,55	0,540	13,72	13300	91,7	12830	88,5	11750	81,0	12320	85,0	12410	85,6	6810	46,9	12650	87,2	12830	88,5	12830

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

VA-EP-L80-1

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
7800	53,8	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0	8260	57,0
9650	66,5	9590	66,1	9590	66,1	9590	66,1	9590	66,1	8600	59,3	9590	66,1	9590	66,1
11650	80,3	11140	76,8	11140	76,8	11140	76,8	10520	72,5	8600	59,3	10920	75,3	11140	76,8
8600	59,3	8810	60,7	8810	60,7	8810	60,7	8810	60,7	7930	54,6	8810	60,7	8810	60,7
11200	77,2	10770	74,2	10770	74,2	10330	71,2	10530	72,6	7930	54,6	10770	74,2	10770	74,2
13400	92,4	13000	89,6	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2
15500	106,9	14220	98,0	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2
16300	112,4	14520	100,1	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2
7700	53,1	8220	56,7	8220	56,7	8220	56,7	8220	56,7	7310	50,4	8220	56,7	8220	56,7
9900	68,3	9760	67,3	9760	67,3	9470	65,3	9560	65,9	7310	50,4	9760	67,3	9760	67,3
11750	81,0	11220	77,4	11220	77,4	11220	77,4	9560	65,9	7310	50,4	9950	68,6	10500	72,4
13670	94,3	12860	88,7	11470	79,1	11980	82,6	-	-	-	-	-	-	-	-
7250	50,0	7900	54,5	7900	54,5	7900	54,5	7900	54,5	6280	43,3	7900	54,5	7900	54,5
9350	64,5	9360	64,5	9360	64,5	9360	64,5	9360	64,5	6280	43,3	9360	64,5	9360	64,5
11050	76,2	10670	73,5	10670	73,5	10350	71,3	10430	71,9	6280	43,3	10670	73,5	10670	73,5
5300	36,5	6740	46,4	6740	46,4	6740	46,4	6740	46,4	6090	42,0	6740	46,4	6740	46,4
6900	47,6	7690	53,0	7690	53,0	7690	53,0	7690	53,0	6090	42,0	7690	53,0	7690	53,0
8350	57,6	8670	59,8	8670	59,8	8670	59,8	8670	59,8	6090	42,0	8670	59,8	8670	59,8
9700	66,9	9630	66,4	9630	66,4	9630	66,4	9630	66,4	6090	42,0	9630	66,4	9630	66,4
10950	75,5	10580	73,0	10510	72,5	10580	73,0	10580	73,0	6090	42,0	10580	73,0	10580	73,0
12100	83,4	11480	79,1	10510	72,5	11030	76,0	11110	76,6	6090	42,0	11320	78,0	11480	79,1

VA-EP-R95

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
9000	62,1	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0
11600	80,0	11280	77,7	11280	77,7	11280	77,7	11280	77,7	10120	69,7	11280	77,7	11280	77,7
14250	98,3	13110	90,3	13110	90,3	13110	90,3	12370	85,2	10120	69,7	12850	88,5	13110	90,3
10100	69,6	10360	71,4	10360	71,4	10360	71,4	10360	71,4	9330	64,3	10360	71,4	10360	71,4
13600	93,8	12670	87,3	12670	87,3	12160	83,8	12390	85,4	9330	64,3	12670	87,3	12670	87,3
17250	118,9	15300	105,4	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
19150	132,0	16730	115,3	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
20150	138,9	17080	117,7	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
8950	61,7	9670	66,6	9670	66,6	9670	66,6	9670	66,6	8600	59,2	9670	66,6	9670	66,6
11900	82,1	11490	79,1	11490	79,1	11140	76,7	11240	77,5	8600	59,2	11490	79,1	11490	79,1
14400	99,3	13200	91,0	13200	91,0	13200	91,0	11240	77,5	8600	59,2	11700	80,6	12350	85,1
17290	119,2	15130	104,3	13490	93,0	14100	97,2	-	-	-	-	-	-	-	-
8250	56,9	9300	64,1	9300	64,1	9300	64,1	9300	64,1	7390	50,9	9300	64,1	9300	64,1
11150	76,9	11020	75,9	11020	75,9	11020	75,9	11020	75,9	7390	50,9	11020	75,9	11020	75,9
13450	92,7	12550	86,4	12550	86,4	12170	83,9	12280	84,6	7390	50,9	12550	86,4	12550	86,4
5800	40,0	7930	54,6	7930	54,6	7930	54,6	7930	54,6	7170	49,4	7930	54,6	7930	54,6
7800	53,8	9050	62,3	9050	62,3	9050	62,3	9050	62,3	7170	49,4	9050	62,3	9050	62,3
9850	67,9	10200	70,3	10200	70,3	10200	70,3	10200	70,3	7170	49,4	10200	70,3	10200	70,3
11650	80,3	11330	78,1	11330	78,1	11330	78,1	11330	78,1	7170	49,4	11330	78,1	11330	78,1
13300	91,7	12450	85,8	12370	85,2	12450	85,8	12450	85,8	7170	49,4	12450	85,8	12450	85,8
14800	102,0	13500	93,0	12370	85,2	12970	89,4	13070	90,0	7170	49,4	13320	91,8	13500	93,0

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-EP-T95-1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ														
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC		
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	8650	59,6	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0	9720	67,0	9720
		13,50	20,09	0,290	7,37	11000	75,8	11280	77,7	11280	77,7	11280	77,7	11280	77,7	10120	69,7	11280	77,7	11280	77,7	11280
		15,10	22,47	0,337	8,56	13450	92,7	13110	90,3	13110	90,3	13110	90,3	12370	85,2	10120	69,7	12850	88,5	13110	90,3	13110
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	9650	66,5	10360	71,4	10360	71,4	10360	71,4	10360	71,4	9330	64,3	10360	71,4	10360	71,4	10360
		18,00	26,79	0,362	9,19	12850	88,6	12670	87,3	12670	87,3	12160	83,8	12390	85,4	9330	64,3	12670	87,3	12670	87,3	12670
		21,40	31,85	0,437	11,10	16200	111,7	15300	105,4	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2	13520
		23,20	34,53	0,478	12,14	18000	124,1	16730	115,3	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2	13520
		24,10	35,86	0,500	12,70	18900	130,3	17080	117,7	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2	13520
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	8600	59,3	9670	66,6	9670	66,6	9670	66,6	9670	66,6	8600	59,2	9670	66,6	9670	66,6	9670
		20,00	29,76	0,361	9,17	11250	77,6	11490	79,1	11490	79,1	11140	76,7	11240	77,5	8600	59,2	11490	79,1	11490	79,1	11490
		23,00	34,23	0,415	10,54	13550	93,4	13200	91,0	13200	91,0	13200	91,0	11240	77,5	8600	59,2	11700	80,6	12350	85,1	12350
		26,00	38,69	0,476	12,09	15980	110,2	15160	104,5	13490	93,0	14100	97,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7950	54,8	9300	64,1	9300	64,1	9300	64,1	9300	64,1	7390	50,9	9300	64,1	9300	64,1	9300
		28,00	41,67	0,417	10,59	10650	73,4	11020	75,9	11020	75,9	11020	75,9	11020	75,9	7390	50,9	11020	75,9	11020	75,9	11020
		32,00	47,62	0,475	12,06	12700	87,6	12550	86,4	12550	86,4	12170	83,9	12280	84,6	7390	50,9	12550	86,4	12550	86,4	12550
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5600	38,6	7930	54,6	7930	54,6	7930	54,6	7930	54,6	7170	49,4	7930	54,6	7930	54,6	7930
		26,00	38,69	0,362	9,19	7550	52,1	9050	62,3	9050	62,3	9050	62,3	9050	62,3	7170	49,4	9050	62,3	9050	62,3	9050
		29,00	43,16	0,408	10,36	9400	64,8	10200	70,3	10200	70,3	10200	70,3	10200	70,3	7170	49,4	10200	70,3	10200	70,3	10200
		32,00	47,62	0,453	11,51	11050	76,2	11330	78,1	11330	78,1	11330	78,1	11330	78,1	7170	49,4	11330	78,1	11330	78,1	11330
		35,00	52,09	0,498	12,65	12550	86,5	12450	85,8	12370	85,2	12450	85,8	12450	85,8	7170	49,4	12450	85,8	12450	85,8	12450
		38,00	56,55	0,540	13,72	13950	96,2	13500	93,0	12370	85,2	12970	89,4	13070	90,0	7170	49,4	13320	91,8	13500	93,0	13500

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-EP-P110

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ														
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC		
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	9750	67,2	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150
		13,50	20,09	0,290	7,37	12950	89,3	14100	97,3	14100	97,3	14100	97,3	14100	97,3	12650	87,2	14100	97,3	14100	97,3	14100
		15,10	22,47	0,337	8,56	16200	111,7	16380	113,0	16380	113,0	16380	113,0	15460	106,6	12650	87,2	16060	110,8	16380	113,0	16380
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	11100	76,5	12950	89,3	12950	89,3	12950	89,3	12950	89,3	11660	80,4	12950	89,3	12950	89,3	12950
		18,00	26,79	0,362	9,19	15450	106,5	15840	109,2	15840	109,2	15200	104,8	15490	106,8	11660	80,4	15840	109,2	15840	109,2	15840
		21,40	31,85	0,437	11,10	19800	136,5	19120	131,8	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6	16900
		23,20	34,53	0,478	12,14	22050	152,0	20910	144,2	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6	16900
		24,10	35,86	0,500	12,70	23250	160,3	21350	147,2	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6	16900
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	9650	66,5	12090	83,4	12090	83,4	12090	83,4	12090	83,4	10750	74,1	12090	83,4	12090	83,4	12090
		20,00	29,76	0,361	9,17	13300	91,7	14360	99,0	14360	99,0	13920	96,0	14060	96,9	10750	74,1	14360	99,0	14360	99,0	14360
		23,00	34,23	0,415	10,54	16350	112,7	16510	113,8	16510	113,8	16510	113,8	14060	96,9	10750	74,1	14630	100,9	15440	106,5	15440
		26,00	38,69	0,476	12,09	19710	135,9	18930	130,5	16880	116,4	17620	121,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	8950	61,7	11620	80,1	11620	80,1	11620	80,1	11620	80,1	9230	63,7	11620	80,1	11620	80,1	11620
		28,00	41,67	0,417	10,59	13000	89,6	13770	94,9	13770	94,9	13770	94,9	13770	94,9	9230	63,7	13770	94,9	13770	94,9	13770
		32,00	47,62	0,475	12,06	15200	104,8	15680	108,1	15680	108,1	15220	104,9	15340	105,8	9230	63,7	15680	108,1	15680	108,1	15680
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5950	41,0	9910	68,3	9910	68,3	9910	68,3	9910	68,3	8960	61,8	9910	68,3	9910	68,3	9910
		26,00	38,69	0,362	9,19	8700	60,0	11310	78,0	11310	78,0	11310	78,0	11310	78,0	8960	61,8	11310	78,0	11310	78,0	11310
		29,00	43,16	0,408	10,36	10750	74,1	12750	87,9	12750	87,9	12750	87,9	12750	87,9	8960	61,8	12750	87,9	12750	87,9	12750
		32,00	47,62	0,453	11,51	13000	89,6	14160	97,7	14160	97,7	14160	97,7	14160	97,7	8960	61,8	14160	97,7	14160	97,7	14160
		35,00	52,09	0,498	12,65	15050	103,8	15560	107,3	15460	106,6	15560	107,3	15560	107,3	8960	61,8	15560	107,3	15560	107,3	15560
		38,00	56,55	0,540	13,72	16850	116,2	16880	116,4	15460	106,6	16220	111,8	16330	112,6	8960	61,8	16650	114,8	16880	116,4	16880

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба



VA-EP-C110

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС стана-муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
9500	65,5	11610	80,0	11610	80,0	11610	80,0	11610	80,0	11130	76,7	11610	80,0	11610	80,0
12450	85,8	13470	92,9	13470	92,9	13310	91,7	13470	92,9	11130	76,7	13470	92,9	13470	92,9
15500	106,9	15650	107,9	14620	100,8	15650	107,9	13610	93,8	11130	76,7	14130	97,4	14650	100,9
10750	74,1	12370	85,3	12370	85,3	12370	85,3	12370	85,3	10260	70,7	12370	85,3	12370	85,3
14750	101,7	15130	104,2	15130	104,2	13370	92,2	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
18850	130,0	18270	125,9	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
20950	144,5	18780	129,4	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
22100	152,4	19250	132,7	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
9400	64,8	11550	79,6	11550	79,6	11550	79,6	11550	79,6	9460	65,2	11550	79,6	11550	79,6
12850	88,6	13720	94,5	13720	94,5	12250	84,4	12370	85,2	9460	65,2	12870	88,7	13580	93,6
15650	107,9	15770	108,7	14840	102,3	15500	106,9	12370	85,2	9460	65,2	12870	88,7	13580	93,6
18820	129,8	17580	121,2	14840	102,3	15500	106,9	-	-	-	-	-	-	-	-
8650	59,6	11100	76,5	11100	76,5	11100	76,5	11100	76,5	8120	56,0	11100	76,5	11100	76,5
11950	82,4	13160	90,6	13160	90,6	13160	90,6	13160	90,6	8120	56,0	13160	90,6	13160	90,6
14550	100,3	14980	103,2	14980	103,2	13390	92,3	13500	93,0	8120	56,0	13970	96,3	14670	101,1
5900	40,7	9460	65,2	9460	65,2	9460	65,2	9460	65,2	7880	54,3	9460	65,2	9460	65,2
8450	58,3	10810	74,4	10810	74,4	10810	74,4	10810	74,4	7880	54,3	10810	74,4	10810	74,4
10450	72,1	12180	83,9	12180	83,9	12180	83,9	12180	83,9	7880	54,3	12180	83,9	12180	83,9
12500	86,2	13530	93,2	13530	93,2	13530	93,2	13530	93,2	7880	54,3	13530	93,2	13530	93,2
14400	99,3	14870	102,5	13600	93,7	14270	98,3	14370	99,0	7880	54,3	14650	101,0	14870	102,5
16100	111,0	15910	109,7	13600	93,7	14270	98,3	14370	99,0	7880	54,3	14650	101,0	15410	106,2

VA-EP-Q125-1

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС стана-муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
10250	70,7	13130	90,5	13130	90,5	13130	90,5	13130	90,5	13130	90,5	13130	90,5	13130	90,5
13900	95,8	15230	105,1	15230	105,1	15230	105,1	15230	105,1	13660	94,2	15230	105,1	15230	105,1
17700	122,0	17690	122,0	17690	122,0	17690	122,0	16700	115,4	13660	94,2	17350	119,6	17690	122,0
11800	81,4	13990	96,5	13990	96,5	13990	96,5	13990	96,5	12590	86,8	13990	96,5	13990	96,5
16800	115,8	17100	117,9	17100	117,9	16410	113,2	16730	115,4	12590	86,8	17100	117,9	17100	117,9
21800	150,3	20650	142,4	19920	137,4	20230	139,5	16730	115,4	12590	86,8	17310	119,4	18260	125,9
24350	167,9	22590	155,7	19920	137,4	20230	139,5	16730	115,4	12590	86,8	17310	119,4	18260	125,9
25700	177,2	23050	159,0	19920	137,4	20230	139,5	16730	115,4	12590	86,8	17310	119,4	18260	125,9
10150	70,0	13060	90,0	13060	90,0	13060	90,0	13060	90,0	11610	80,0	13060	90,0	13060	90,0
14400	99,3	15510	106,9	15510	106,9	15040	103,7	15180	104,7	11610	80,0	15510	106,9	15510	106,9
17900	123,4	17830	122,9	17830	122,9	17830	122,9	15180	104,7	11610	80,0	15800	109,0	16670	115,0
21970	151,5	20450	141,0	18230	125,7	19040	131,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9450	65,2	12550	86,6	12550	86,6	12550	86,6	12550	86,6	9970	68,8	12550	86,6	12550	86,6
13250	91,4	14870	102,5	14870	102,5	14870	102,5	14870	102,5	9970	68,8	14870	102,5	14870	102,5
16550	114,1	16940	116,8	16940	116,8	16430	113,3	16570	114,3	9970	68,8	16940	116,8	16940	116,8
6100	42,1	10700	73,8	10700	73,8	10700	73,8	10700	73,8	9680	66,7	10700	73,8	10700	73,8
8750	60,3	12220	84,2	12220	84,2	12220	84,2	12220	84,2	9680	66,7	12220	84,2	12220	84,2
11400	78,6	13770	94,9	13770	94,9	13770	94,9	13770	94,9	9680	66,7	13770	94,9	13770	94,9
14000	96,5	15290	105,5	15290	105,5	15290	105,5	15290	105,5	9680	66,7	15290	105,5	15290	105,5
16350	112,7	16810	115,9	16690	115,1	16810	115,9	16810	115,9	9680	66,7	16810	115,9	16810	115,9
18500	127,6	18230	125,7	16690	115,1	17510	120,8	17640	121,6	9680	66,7	17980	124,0	18230	125,7

# СЕРИЯ VA – С ПРЕДЕЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Бесшовные обсадные трубы в соответствии с требованиями стандарта API 5CT, с предельными характеристиками, для значений давления смятия и разрыва, которые являются более высокими, чем для стандартных групп прочности API (TR 5C3), и превышают значения для групп прочности EP.

## Маркировка

В соответствии со стандартом API 5CT, а также дополнительная маркировка «VA-XP-...» (... заменяется на N80-Q либо L80-1 и т. д.). По запросу наносится монограмма API.

## Механические свойства и химический состав

Согласно требованиям стандарта API 5CT. Трубы всех групп прочности подлежат горячей ротационной правке.

## Контроль и испытания

Согласно требованиям стандарта API 5CT. Все трубы проходят 100 % ультразвуковой контроль толщины стенки (мин. 95 % средней толщины).

### НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Контроль методом рассеяния потока (тело трубы)	Ультразвуковой контроль (тело трубы)	Магнитнопорошковый контроль (концы труб)	Уровни приемки (инспекции)		Примечание
			Внутренняя поверхность Продольно и поперечно	Наружная поверхность Продольно и поперечно	
A	A	R	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	*
B	C	R	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	**
*** Испытание на ударную вязкость стали группы прочности P110 в соответствии с A.10 SR16 (V-образный надрез по Шарли)			L4 (12,5 % nWT)	L4 (12,5 % nWT)	***

A один метод или комбинация методов по выбору производителя  
 B должно проводиться в дополнение к ультразвуковому контролю для проверки наружной поверхности  
 C ультразвуковой контроль должен проводиться для проверки наружной и внутренней поверхности  
 R требуется  
 nWT номинальная толщина стенки

\* VA-XP-N80-Q / VA-XP-L80-1 / VA-XP-R95 / VA-XP-P110  
 \*\* VA-XP-C90-1 / VA-XP-T95-1 / VA-XP-C110 / VA-XP-Q125-1  
 \*\*\* По запросу заказчика продукция из VA-XP-P110 может поставляться с уровнями приемки НРК, соответствующими стандарту API 5CT, испытание на ударную вязкость стали группы прочности P110 в соответствии с A.10 SR16 (V-образный надрез по Шарли).  
 L... уровень приемки

### ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР			ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		VA-XP-L80-1																
							СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ														
							все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		BC станд. муфта		BC муфта уменьш. диам.		SC		LC		
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа		
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	8190	56,5	8970	61,9	8970	61,9	8970	61,9	8970	61,9	8600	59,3	8970	61,9	8970	61,9	8970	61,9
		13,50	20,09	0,290	7,37	10130	69,8	10410	71,8	10410	71,8	10290	70,9	10410	71,8	8600	59,3	10410	71,8	10410	71,8	10410	71,8
		15,10	22,47	0,337	8,56	12230	84,3	12090	83,4	11300	77,9	12090	83,4	10520	72,5	8600	59,3	10920	75,3	11320	78,0		
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	9030	62,3	9560	65,9	9560	65,9	9560	65,9	9560	65,9	7930	54,6	9560	65,9	9560	65,9		
		18,00	26,79	0,362	9,19	11760	81,1	11690	80,6	11690	80,6	10330	71,2	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2		
		21,40	31,85	0,437	11,10	14070	97,0	14120	97,3	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2		
		23,20	34,53	0,478	12,14	16280	112,3	14520	100,1	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2		
		24,10	35,86	0,500	12,70	17120	118,0	14520	100,1	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2		
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	8090	55,8	8930	61,5	8930	61,5	8930	61,5	8930	61,5	7310	50,4	8930	61,5	8930	61,5		
		20,00	29,76	0,361	9,17	10400	71,7	10600	73,1	10600	73,1	9470	65,3	9560	65,9	7310	50,4	9950	68,6	10500	72,4		
		23,00	34,23	0,415	10,54	12340	85,1	12190	84,0	11470	79,1	11980	82,6	9560	65,9	7310	50,4	9950	68,6	10500	72,4		
		26,00	38,69	0,476	12,09	14350	98,9	13590	93,7	11470	79,1	11980	82,6	-	-	-	-	-	-	-	-		
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7610	52,5	8580	59,2	8580	59,2	8580	59,2	8580	59,2	6280	43,3	8580	59,2	8580	59,2		
		28,00	41,67	0,417	10,59	9820	67,7	10170	70,1	10170	70,1	10170	70,1	10170	70,1	6280	43,3	10170	70,1	10170	70,1		
		32,00	47,62	0,475	12,06	11600	80,0	11580	79,8	11580	79,8	10350	71,3	10430	71,9	6280	43,3	10800	74,4	11340	78,2		
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5570	38,4	7310	50,4	7310	50,4	7310	50,4	7310	50,4	6090	42,0	7310	50,4	7310	50,4		
		26,00	38,69	0,362	9,19	7250	50,0	8350	57,5	8350	57,5	8350	57,5	8350	57,5	6090	42,0	8350	57,5	8350	57,5		
		29,00	43,16	0,408	10,36	8770	60,5	9410	64,9	9410	64,9	9410	64,9	9410	64,9	6090	42,0	9410	64,9	9410	64,9		
		32,00	47,62	0,453	11,51	10190	70,3	10450	72,1	10450	72,1	10450	72,1	10450	72,1	6090	42,0	10450	72,1	10450	72,1		
		35,00	52,09	0,498	12,65	11500	79,3	11490	79,2	10510	72,5	11030	76,0	11110	76,6	6090	42,0	11320	78,0	11490	79,2		
		38,00	56,55	0,540	13,72	12710	87,6	12300	84,8	10510	72,5	11030	76,0	11110	76,6	6090	42,0	11320	78,0	11910	82,1		

BC ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба



НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VArroughneck		ВС standa-мужта		ВС мужта уменьш. диам.		SC		LC	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	8300	57,2	8970	61,9	8970	61,9	8970	61,9	8970	61,9	8600	59,3	8970	61,9	8970	61,9
		13,50	20,09	0,290	7,37	10500	72,4	10410	71,8	10410	71,8	10290	70,9	10410	71,8	8600	59,3	10410	71,8	10410	71,8
		15,10	22,47	0,337	8,56	12920	89,1	12090	83,4	11300	77,9	12090	83,4	10520	72,5	8600	59,3	10920	75,3	11320	78,0
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	9240	63,7	9560	65,9	9560	65,9	9560	65,9	9560	65,9	7930	54,6	9560	65,9	9560	65,9
		18,00	26,79	0,362	9,19	12340	85,1	11690	80,6	11690	80,6	10330	71,2	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2
		21,40	31,85	0,437	11,10	15700	108,3	14120	97,3	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2
		23,20	34,53	0,478	12,14	17430	120,2	14520	100,1	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2
		24,10	35,86	0,500	12,70	18380	126,7	14520	100,1	12540	86,5	12740	87,8	10530	72,6	7930	54,6	10900	75,1	11490	79,2
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	8190	56,5	8930	61,5	8930	61,5	8930	61,5	8930	61,5	7310	50,4	8930	61,5	8930	61,5
		20,00	29,76	0,361	9,17	10760	74,2	10600	73,1	10600	73,1	9470	65,3	9560	65,9	7310	50,4	9950	68,6	10500	72,4
		23,00	34,23	0,415	10,54	13070	90,1	12190	84,0	11470	79,1	11980	82,6	9560	65,9	7310	50,4	9950	68,6	10500	72,4
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7670	52,9	8580	59,2	8580	59,2	8580	59,2	8580	59,2	6280	43,3	8580	59,2	8580	59,2
		28,00	41,67	0,417	10,59	10130	69,8	10170	70,1	10170	70,1	10170	70,1	10170	70,1	6280	43,3	10170	70,1	10170	70,1
		32,00	47,62	0,475	12,06	12180	84,0	11580	79,8	11580	79,8	10350	71,3	10430	71,9	6280	43,3	10800	74,4	11340	78,2
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5780	39,9	7310	50,4	7310	50,4	7310	50,4	7310	50,4	6090	42,0	7310	50,4	7310	50,4
		26,00	38,69	0,362	9,19	7300	50,3	8350	57,5	8350	57,5	8350	57,5	8350	57,5	6090	42,0	8350	57,5	8350	57,5
		29,00	43,16	0,408	10,36	8980	61,9	9410	64,9	9410	64,9	9410	64,9	9410	64,9	6090	42,0	9410	64,9	9410	64,9
		32,00	47,62	0,453	11,51	10550	72,7	10450	72,1	10450	72,1	10450	72,1	10450	72,1	6090	42,0	10450	72,1	10450	72,1
		35,00	52,09	0,498	12,65	12080	83,3	11490	79,2	10510	72,5	11030	76,0	11110	76,6	6090	42,0	11320	78,0	11490	79,2
		38,00	56,55	0,540	13,72	13440	92,7	12300	84,8	10510	72,5	11030	76,0	11110	76,6	6090	42,0	11320	78,0	11910	82,1

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

VA-XP-C90-1

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VArroughneck		ВС standa-мужта		ВС мужта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
8770	60,5	10030	69,1	10030	69,1	10030	69,1	10030	69,1	9620	66,3	10030	69,1	10030	69,1
11030	76,1	11630	80,2	11630	80,2	11500	79,3	11630	80,2	9620	66,3	11630	80,2	11630	80,2
13440	92,7	13520	93,2	12630	87,1	13520	93,2	11750	81,0	9620	66,3	12210	84,2	12650	87,2
9770	67,4	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	8860	61,1	10690	73,7	10690	73,7
12860	88,7	13070	90,1	13070	90,1	11550	79,6	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
16170	111,5	15780	108,8	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
17960	123,8	16220	111,9	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
18900	130,3	16220	111,9	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
8720	60,1	9980	68,8	9980	68,8	9980	68,8	9980	68,8	8170	56,3	9980	68,8	9980	68,8
11340	78,2	11850	81,7	11850	81,7	10580	73,0	10680	73,7	8170	56,3	11120	76,7	11730	80,9
13550	93,4	13620	93,9	12820	88,4	13400	92,4	10680	73,7	8170	56,3	11120	76,7	11730	80,9
15880	109,5	15200	104,8	12820	88,4	13400	92,4	-	-	-	-	-	-	-	-
8090	55,8	9590	66,1	9590	66,1	9590	66,1	9590	66,1	7020	48,4	9590	66,1	9590	66,1
10660	73,5	11360	78,3	11360	78,3	11360	78,3	11360	78,3	7020	48,4	11360	78,3	11360	78,3
12810	88,3	12940	89,2	12940	89,2	11560	79,7	11660	80,4	7020	48,4	12070	83,2	12670	87,4
5780	39,9	8170	56,3	8170	56,3	8170	56,3	8170	56,3	6810	46,9	8170	56,3	8170	56,3
7720	53,2	9330	64,3	9330	64,3	9330	64,3	9330	64,3	6810	46,9	9330	64,3	9330	64,3
9500	65,5	10520	72,5	10520	72,5	10520	72,5	10520	72,5	6810	46,9	10520	72,5	10520	72,5
11130	76,7	11680	80,6	11680	80,6	11680	80,6	11680	80,6	6810	46,9	11680	80,6	11680	80,6
12600	86,9	12840	88,5	11750	81,0	12320	85,0	12410	85,6	6810	46,9	12650	87,2	12840	88,5
13970	96,3	13740	94,8	11750	81,0	12320	85,0	12410	85,6	6810	46,9	12650	87,2	13310	91,8

Прочие эксплуатационные характеристики согласно API TR 5C3 (см. приложение).

Для испытания на смятие отбирается один образец (мин. длина которого составляет 8 наружных диаметров) из каждой партии, прошедшей термообработку.

Продукция с повышенными значениями сопротивления смятию или со значениями сопротивления смятию для специальных проходных диаметров поставляется по запросу.

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-XP-R95-1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	9450	65,2	10560	72,7	10560	72,7	10560	72,7	10560	72,7	10120	69,7	10560	72,7	10560	72,7
		13,50	20,09	0,290	7,37	12180	84,0	12240	84,4	12240	84,4	12100	83,4	12240	84,4	10120	69,7	12240	84,4	12240	84,4
		15,10	22,47	0,337	8,56	14960	103,1	14230	98,0	13290	91,6	14230	98,0	12370	85,2	10120	69,7	12850	88,5	13320	91,8
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	10610	73,2	11250	77,5	11250	77,5	11250	77,5	11250	77,5	9330	64,3	11250	77,5	11250	77,5
		18,00	26,79	0,362	9,19	14280	98,5	13760	94,7	13760	94,7	12160	83,8	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
		21,40	31,85	0,437	11,10	18110	124,9	16610	114,4	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
		23,20	34,53	0,478	12,14	20110	138,7	17080	117,7	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
		24,10	35,86	0,500	12,70	21160	145,9	17080	117,7	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	9400	64,8	10500	72,3	10500	72,3	10500	72,3	10500	72,3	8600	59,2	10500	72,3	10500	72,3
		20,00	29,76	0,361	9,17	12500	86,2	12470	85,9	12470	85,9	11140	76,7	11240	77,5	8600	59,2	11700	80,6	12350	85,1
		23,00	34,23	0,415	10,54	15120	104,3	14340	98,8	13490	93,0	14100	97,2	11240	77,5	8600	59,2	11700	80,6	12350	85,1
		26,00	38,69	0,476	12,09	18150	125,1	15980	110,2	13490	93,0	14100	97,2	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	8660	59,7	10100	69,5	10100	69,5	10100	69,5	10100	69,5	7390	50,9	10100	69,5	10100	69,5
		28,00	41,67	0,417	10,59	11710	80,7	11960	82,4	11960	82,4	11960	82,4	11960	82,4	7390	50,9	11960	82,4	11960	82,4
		32,00	47,62	0,475	12,06	14120	97,4	13620	93,8	13620	93,8	12170	83,9	12280	84,6	7390	50,9	12700	87,5	13340	91,9
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	6090	42,0	8600	59,3	8600	59,3	8600	59,3	8600	59,3	7170	49,4	8600	59,3	8600	59,3
		26,00	38,69	0,362	9,19	8190	56,5	9830	67,7	9830	67,7	9830	67,7	9830	67,7	7170	49,4	9830	67,7	9830	67,7
		29,00	43,16	0,408	10,36	10340	71,3	11070	76,3	11070	76,3	11070	76,3	11070	76,3	7170	49,4	11070	76,3	11070	76,3
		32,00	47,62	0,453	11,51	12230	84,3	12300	84,7	12300	84,7	12300	84,7	12300	84,7	7170	49,4	12300	84,7	12300	84,7
		35,00	52,09	0,498	12,65	13970	96,3	13520	93,1	12370	85,2	12970	89,4	13070	90,0	7170	49,4	13320	91,8	13520	93,1
		38,00	56,55	0,540	13,72	15540	107,1	14470	99,7	12370	85,2	12970	89,4	13070	90,0	7170	49,4	13320	91,8	14010	96,6

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-XP-P110

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	10240	70,6	13190	91,0	13190	91,0	13190	91,0	13190	91,0	12650	87,2	13190	91,0	13190	91,0
		13,50	20,09	0,290	7,37	13600	93,8	15310	105,6	15310	105,6	15130	104,3	15310	105,6	12650	87,2	15310	105,6	15310	105,6
		15,10	22,47	0,337	8,56	17010	117,3	17790	122,7	16620	114,6	17790	122,7	15460	106,6	12650	87,2	16060	110,8	16650	114,8
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	11660	80,4	14060	97,0	14060	97,0	14060	97,0	14060	97,0	11660	80,4	14060	97,0	14060	97,0
		18,00	26,79	0,362	9,19	16220	111,8	17200	118,5	17200	118,5	15200	104,8	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
		21,40	31,85	0,437	11,10	20790	143,3	20760	143,1	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
		23,20	34,53	0,478	12,14	23150	159,6	21350	147,2	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
		24,10	35,86	0,500	12,70	24410	168,3	21350	147,2	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	10130	69,8	13130	90,5	13130	90,5	13130	90,5	13130	90,5	10750	74,1	13130	90,5	13130	90,5
		20,00	29,76	0,361	9,17	13970	96,3	15590	107,5	15590	107,5	13920	96,0	14060	96,9	10750	74,1	14630	100,9	15440	106,5
		23,00	34,23	0,415	10,54	17170	118,4	17920	123,6	16880	116,4	17620	121,5	14060	96,9	10750	74,1	14630	100,9	15440	106,5
		26,00	38,69	0,476	12,09	20700	142,7	20000	137,9	16880	116,4	17620	121,5	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	9400	64,8	12620	87,0	12620	87,0	12620	87,0	12620	87,0	9230	63,7	12620	87,0	12620	87,0
		28,00	41,67	0,417	10,59	13650	94,1	14950	103,1	14950	103,1	14950	103,1	14950	103,1	9230	63,7	14950	103,1	14950	103,1
		32,00	47,62	0,475	12,06	15960	110,0	17030	117,4	17030	117,4	15220	104,9	15340	105,8	9230	63,7	15880	109,5	16670	115,0
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	6250	43,1	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	8960	61,8	10760	74,2	10760	74,2
		26,00	38,69	0,362	9,19	9140	63,0	12280	84,7	12280	84,7	12280	84,7	12280	84,7	8960	61,8	12280	84,7	12280	84,7
		29,00	43,16	0,408	10,36	11290	77,8	13840	95,4	13840	95,4	13840	95,4	13840	95,4	8960	61,8	13840	95,4	13840	95,4
		32,00	47,62	0,453	11,51	13650	94,1	15370	106,0	15370	106,0	15370	106,0	15370	106,0	8960	61,8	15370	106,0	15370	106,0
		35,00	52,09	0,498	12,65	15800	108,9	16900	116,5	15460	106,6	16220	111,8	16330	112,6	8960	61,8	16650	114,8	16900	116,5
		38,00	56,55	0,540	13,72	17690	122,0	18080	124,7	15460	106,6	16220	111,8	16330	112,6	8960	61,8	16650	114,8	17520	120,8

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

VA-XP-T95-1

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
9080	62,6	10560	72,7	10560	72,7	10560	72,7	10560	72,7	10120	69,7	10560	72,7	10560	72,7
11550	79,6	12240	84,4	12240	84,4	12100	83,4	12240	84,4	10120	69,7	12240	84,4	12240	84,4
14120	97,4	14230	98,0	13290	91,6	14230	98,0	12370	85,2	10120	69,7	12850	88,5	13320	91,8
10130	69,8	11250	77,5	11250	77,5	11250	77,5	11250	77,5	9330	64,3	11250	77,5	11250	77,5
13490	93,0	13760	94,7	13760	94,7	12160	83,8	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
17010	117,3	16610	114,4	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
18900	130,3	17080	117,7	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
19850	136,9	17080	117,7	14760	101,7	14990	103,3	12390	85,4	9330	64,3	12820	88,3	13520	93,2
9030	62,3	10500	72,3	10500	72,3	10500	72,3	10500	72,3	8600	59,2	10500	72,3	10500	72,3
11810	81,4	12470	85,9	12470	85,9	11140	76,7	11240	77,5	8600	59,2	11700	80,6	12350	85,1
14230	98,1	14340	98,8	13490	93,0	14100	97,2	11240	77,5	8600	59,2	11700	80,6	12350	85,1
16780	115,7	15980	110,2	13490	93,0	14100	97,2	-	-	-	-	-	-	-	-
8350	57,6	10100	69,5	10100	69,5	10100	69,5	10100	69,5	7390	50,9	10100	69,5	10100	69,5
11180	77,1	11960	82,4	11960	82,4	11960	82,4	11960	82,4	7390	50,9	11960	82,4	11960	82,4
13340	92,0	13620	93,8	13620	93,8	12170	83,9	12280	84,6	7390	50,9	12700	87,5	13340	91,9
5880	40,5	8600	59,3	8600	59,3	8600	59,3	8600	59,3	7170	49,4	8600	59,3	8600	59,3
7930	54,7	9830	67,7	9830	67,7	9830	67,7	9830	67,7	7170	49,4	9830	67,7	9830	67,7
9870	68,1	11070	76,3	11070	76,3	11070	76,3	11070	76,3	7170	49,4	11070	76,3	11070	76,3
11600	80,0	12300	84,7	12300	84,7	12300	84,7	12300	84,7	7170	49,4	12300	84,7	12300	84,7
13180	90,9	13520	93,1	12370	85,2	12970	89,4	13070	90,0	7170	49,4	13320	91,8	13520	93,1
14650	101,0	14470	99,7	12370	85,2	12970	89,4	13070	90,0	7170	49,4	13320	91,8	14010	96,6

VA-XP-Q125-1


СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
10760	74,2	14250	98,3	14250	98,3	14250	98,3	14250	98,3	13660	94,2	14250	98,3	14250	98,3
14600	100,7	16530	114,1	16530	114,1	16340	112,7	16530	114,1	13660	94,2	16530	114,1	16530	114,1
18590	128,2	19210	132,5	17950	123,8	19210	132,5	16700	115,2	13660	94,2	17350	119,6	17980	124,0
12390	85,4	15180	104,7	15180	104,7	15180	104,7	15180	104,7	12590	86,8	15180	104,7	15180	104,7
17640	121,6	18570	128,0	18570	128,0	16410	113,2	16730	115,4	12590	86,8	17310	119,4	18260	125,9
22890	157,8	22420	154,6	19920	137,4	20230	139,5	16730	115,4	12590	86,8	17310	119,4	18260	125,9
25570	176,3	23050	159,0	19920	137,4	20230	139,5	16730	115,4	12590	86,8	17310	119,4	18260	125,9
26990	186,1	23050	159,0	19920	137,4	20230	139,5	16730	115,4	12590	86,8	17310	119,4	18260	125,9
10660	73,5	14180	97,8	14180	97,8	14180	97,8	14180	97,8	11610	80,0	14180	97,8	14180	97,8
15120	104,3	16840	116,1	16840	116,1	15040	103,7	15180	104,7	11610	80,0	15800	109,0	16670	115,0
18800	129,6	19350	133,5	18230	125,7	19040	131,3	15180	104,7	11610	80,0	15800	109,0	16670	115,0
23070	159,1	21600	148,9	18230	125,7	19040	131,3	-	-	-	-	-	-	-	-
9920	68,4	13630	94,0	13630	94,0	13630	94,0	13630	94,0	9970	68,8	13630	94,0	13630	94,0
13910	95,9	16140	111,3	16140	111,3	16140	111,3	16140	111,3	9970	68,8	16140	111,3	16140	111,3
17380	119,8	18390	126,8	18390	126,8	16430	113,3	16570	114,3	9970	68,8	17150	118,3	18010	124,2
6410	44,2	11620	80,1	11620	80,1	11620	80,1	11620	80,1	9680	66,7	11620	80,1	11620	80,1
9190	63,4	13260	91,4	13260	91,4	13260	91,4	13260	91,4	9680	66,7	13260	91,4	13260	91,4
11970	82,5	14950	103,1	14950	103,1	14950	103,1	14950	103,1	9680	66,7	14950	103,1	14950	103,1
14700	101,4	16600	114,5	16600	114,5	16600	114,5	16600	114,5	9680	66,7	16600	114,5	16600	114,5
17170	118,4	18250	125,9	16690	115,1	17510	120,8	17640	121,6	9680	66,7	17980	124,0	18250	125,9
19430	134,0	19530	134,7	16690	115,1	17510	120,8	17640	121,6	9680	66,7	17980	124,0	18920	130,5

# СЕРИЯ VA – СЕРОВОДОРОДОСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Бесшовные обсадные трубы и НКТ на основе требований стандарта API 5CT для эксплуатации в сероводородной среде.

## Маркировка

В соответствии со стандартом API 5CT, а также дополнительная маркировка «VA-S-...» или «VA-SS-...» (... заменяется на 80, 90 и т. д.). По запросу наносится монограмма API. Также см. раздел «Производство и маркировка» на стр. 25.



Серия S

Серия SS



## Механические свойства

	ГРУППА ПРОЧНОСТИ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ		ТВЕРДОСТЬ			РАЗМЕР ЗЕРНА	ЗАКАЛИВАЕМОСТЬ
			кфунт/ кв. дюйм	МПа	кфунт/ кв. дюйм	МПа	СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВЕРДОСТИ	ЕДИНИЧН. ИЗМЕР. ТВЕРДОСТИ ВДАВЛИВАНИЕМ	ДОПУСТИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТВЕРДОСТИ		СРЕДНЯЯ ТВЕРДОСТЬ ПОСЛЕ ЗАКАЛКИ ТВЕРДОСТЬ
											HRC
	<b>L80-1</b> API SPEC 5CT	мин.	80	552	95	655				n.L.	52x(%C)+21
		макс.	95	655			23	23	n.L.		
Периодичность испытаний	OD ≤ 4½"				2/200		2/200			статистические данные	
	OD > 4½"				2/100		2/100				
	<b>VA-SS-80</b>	мин.	80	552	95	655				ASTM 5 или мельче	52x(%C)+21
		макс.	95	655			22	23	3		
Периодичность испытаний	OD ≤ 4½"				2/200		2/200			1 на каждую партию термообработки	
	OD > 4½"				2/100		2/100				
	<b>C90-1</b> API SPEC 5CT	мин.	90	621	100	689				ASTM 5 или мельче	58x(%C)+27
		макс.	105	724			25,4	27	*		
Периодичность испытаний	OD ≤ 4½"				2/200		каждая труба типа NU, каждая 20-я труба типа EU			1 на каждую партию термообработки	
	OD > 4½"				2/100						
	<b>VA-SS-90</b>	мин.	90	621	100	689				ASTM 5 или мельче	58x(%C)+27
		макс.	105	724			24	27	3		
Периодичность испытаний	OD ≤ 4½"				1/200		1/200			1 на каждую партию термообработки	
	OD > 4½"				1/100		1/100				
	<b>T95-1</b> API SPEC 5CT	мин.	95	655	105	724				ASTM 5 или мельче	58x(%C)+27
		макс.	110	758			25,4	27	*		
Периодичность испытаний	OD ≤ 4½"				1/200		каждая труба типа NU, каждая 20-я труба типа EU			1 на каждую партию термообработки	
	OD > 4½"				1/100						
	<b>VA-SS-95</b>	мин.	95	655	105	724				ASTM 5 или мельче	58x(%C)+27
		макс.	110	758			25,4	27	3		
Периодичность испытаний	OD ≤ 4½"				1/200		1/200			1 на каждую партию термообработки	
	OD > 4½"				1/100		1/100				
	<b>C110</b> API SPEC 5CT	мин.	110	758	115	793				ASTM 6 или мельче	59x(%C)+29
		макс.	120	828			29	31	3		
Периодичность испытаний	все типоразмеры				2/100		2/100			1 на каждую партию термообработки	
	<b>VA-SS-110</b>	мин.	110	758	115	793				ASTM 6 или мельче	59x(%C)+29
		макс.	120	828			29	31	3		
Периодичность испытаний	все типоразмеры				2/100		2/100			2 на каждую партию термообработки	
	<b>VA-S-110</b>	мин.	110	758	115	793				ASTM 6 или мельче	59x(%C)+29
		макс.	120	828			29	31	3		
Периодичность испытаний	все типоразмеры				2/100		2/100			2 на каждую партию термообработки	
	<b>VA-S-125</b>	мин.	125	862	130	897				ASTM 6 или мельче	59x(%C)+29
		макс.	135	931			34	36	3		
Периодичность испытаний	все типоразмеры				2/100		2/100			2 на каждую партию термообработки	

n.L. не указано

OD наружный диаметр

NU невысаженный конец

EU высаженный наружу конец

%C процент углерода при анализе плавки

\* Максимальное изменение твердости (HRC (по Роквеллу)) для толщины стенки

≤ 12,70 мм ≤ 0,50 дюйма 3

12,71 – 19,04 мм 0,51 – 0,74 дюйма 4

19,05 – 25,39 мм 0,75 – 0,99 дюйма 5

≥ 25,40 мм ≥ 1 дюйм 6

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ


ГРУППА ПРОЧНОСТИ	L80-1	VA-SS-80	C90-1	VA-SS-90	T95-1	VA-SS-95	C110	VA-SS-110	VA-S-110	VA-S-125
C	макс. 0,43	макс. 0,35	макс. 0,35	макс. 0,35	макс. 0,35	макс. 0,35	макс. 0,35	макс. 0,35	макс. 0,35	макс. 0,35
Mn	макс. 1,90	макс. 1,50	макс. 1,20	макс. 1,20	макс. 1,20	макс. 1,20	макс. 1,20	макс. 1,20	макс. 1,20	макс. 1,20
Mo	n.L.	0,15 0,50	0,25 0,85	0,25 0,85	0,25 0,85	0,25 0,85	0,25 1,00	0,25 1,00	0,25 1,00	0,25 1,00
Cr	n.L.	макс. 1,20	макс. 1,50	макс. 1,50	0,40 1,50	0,40 1,50	0,40 1,50	0,40 1,50	0,40 1,50	0,40 1,50
Ni	макс. 0,25	макс. 0,20	макс. 0,99	макс. 0,20	макс. 0,99	макс. 0,20	макс. 0,99	макс. 0,99	макс. 0,99	макс. 0,99
Cu	макс. 0,35	макс. 0,25	n.L.	макс. 0,25	n.L.	макс. 0,25	n.L.	n.L.	n.L.	n.L.
P	макс. 0,030	макс. 0,020	макс. 0,020	макс. 0,020	макс. 0,020	макс. 0,020	макс. 0,020	макс. 0,020	макс. 0,020	макс. 0,020
S	макс. 0,030	макс. 0,015	макс. 0,010	макс. 0,010	макс. 0,010	макс. 0,010	макс. 0,005	макс. 0,005	макс. 0,005	макс. 0,005
Si	макс. 0,45	макс. 0,45	n.L.	макс. 0,45	n.L.	макс. 0,45	n.L.	n.L.	n.L.	n.L.

## ИСПЫТАНИЯ НА СЕРОВОДОРОДНОЕ КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ (СКРП)

L80-1	Согласно стандарту API 5CT проведение испытания на СКРП не требуется
VA-SS-80	На основе стандартов API 5CT и NACE TM0177 <b>Метод А*   90 %   720 часов</b> По требованию заказчика: 1 испытание на партию. При отсутствии требования гарантируются характеристики, соответствующие условиям испытания на СКРП
C90-1	Согласно стандартам API 5CT и NACE TM0177 <b>Метод А*   80 %   720 часов   (1 испытание на партию)</b>
VA-SS-90	На основе стандартов API 5CT и NACE TM0177 <b>Метод А*   90 %   720 часов</b> По требованию заказчика: 1 испытание на партию. При отсутствии требования гарантируются характеристики, соответствующие условиям испытания на СКРП
T95-1	Согласно стандартам API 5CT и NACE TM0177 <b>Метод А*   80 %   720 часов   (1 испытание на партию)</b>
VA-SS-95	На основе стандартов API 5CT и NACE TM0177 <b>Метод А*   90 %   720 часов</b> По требованию заказчика: 1 испытание на партию. При отсутствии требования гарантируются характеристики, соответствующие условиям испытания на СКРП
C110	Согласно станд. API 5CT и NACE TM0177 <b>Метод А*   85 %   720 часов   (3 испытания на партию)</b>
VA-SS-110	На основе станд. API 5CT и NACE TM0177 <b>Метод А*   85%   720 часов   (1 испытание на партию)</b>
VA-S-110	На основе станд. API 5CT и NACE TM0177 <b>Метод А**   85 %   720 часов   (1 испытание на партию)</b> Также имеется в наличии как VA-S-P110 с монограммой API, согласно требованиям API для P110 + доп. испытание на СКРП.
VA-S-125	На основе стандартов API 5CT и NACE TM0177 <b>Метод А***   85 %   720 часов   (1 испытание на партию)</b>

- \* Стандартные условия (SC): Испытания в испытательном растворе NACE типа А с начальным pH 2,7, с пропуском газа 100 % H<sub>2</sub>S.
  - \*\* Умеренные условия (MC1): Испытания в испытательном растворе NACE типа D (альтернативный испытательный раствор API), с начальным pH 4,0, с пропуском смеси испытательного газа 7 % H<sub>2</sub>S + 93 % N<sub>2</sub>.
  - \*\* Умеренные условия (MC2): Испытания в испытательном растворе NACE типа В, с начальным pH 3,5, с пропуском смеси испытательного газа 3 % H<sub>2</sub>S + 97 % N<sub>2</sub>.
- n.L. не указано

## УМЕРЕННЫЕ/СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ



## СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Образцы труб различных типоразмеров, отобранные из нескольких партий плавки, успешно прошли испытания на СКРП по стандарту NACE TM0177. Мы гарантируем использование того же типа стали, а также параметров производства и методов контроля для всех заказов на продукцию той же серии в сероводородостойком исполнении.

По запросу доступны марки сталей и испытания по методу D.



## НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ТЕЛА ТРУБЫ

ГРУППА ПРОЧНОСТИ	УРОВНИ ПРИЕМКИ (ИНСПЕКЦИИ)				КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАССЕЯНИЯ ПОТОКА (тело трубы)	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ (тело трубы)	МАГНИТНО-ПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ (концы труб)
	ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ		НАРУЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ				
	ПРОДОЛЬНО	ПОПЕРЕЧНО	ПРОДОЛЬНО	ПОПЕРЕЧНО			
L80-1	L4 (12,5 % nWT)		L4 (12,5 % nWT)		A	A	R
VA-SS-80	L3 (10 % nWT)	L3 (10 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	B		R
	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)		C	
C90-1			L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	B		R
	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)		C	
VA-SS-90	L3 (10 % nWT)	L3 (10 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	B		R
	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)		C	
T95-1			L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	B		R
	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)		C	
VA-SS-95	L3 (10 % nWT)	L3 (10 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	B		R
	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)		C	
C110			L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	B		R
	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)		C	
VA-SS-110	L3 (10 % nWT)	L3 (10 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	B		R
	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)		C	
VA-S-110	L3 (10 % nWT)	L3 (10 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	B		R
	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)		C	
VA-S-125	L3 (10 % nWT)	L3 (10 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	B		R
	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)		C	

A один метод или комбинация методов по выбору производителя  
B должна проводиться в дополнение к ультразвуковому контролю для проверки наружной поверхности

C должно использоваться для контроля наружной и внутренней поверхности

R требуется

nWT номинальная толщина стенки

L... уровень приемки

Все трубы групп прочности VA-S и VA-SS проходят 100 % ультразвуковой контроль толщины стенки (мин. 93,75 % средней толщины).

## ПРОИЗВОДСТВО И МАРКИРОВКА


ГРУППА ПРОЧНОСТИ	С ЗАКАЛКОЙ И ОТПУСКОМ	ГОРЯЧАЯ РОТАЦ. ПРАВКА	ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ		МОНОГРАММА API	ОТПУСК		ПРАВКА	
			ОТДЕЛЬНАЯ ТРУБА	ПАРТИЯ		ТЕМПЕРАТУРА		МИН.°C	МИН.°F
						МИН.°C	МИН.°F		
L80-1	ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	566	1050	n.L.	n.L.
VA-SS-80	ДА	ДА	НЕТ	ДА	ДА*	566	1050	480	900
C90-1	ДА	ДА	ДА	НЕТ	ДА	621	1150	480	900
VA-SS-90	ДА	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	621	1150	480	900
T95-1	ДА	ДА	ДА	НЕТ	ДА	649	1200	480	900
VA-SS-95	ДА	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	649	1200	480	900
C110	ДА	ДА	ДА	НЕТ	ДА	649	1200	600	1125
VA-SS-110	ДА	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	649	1200	600	1125
VA-S-110	ДА	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	649	1200	600	1125
VA-S-125	ДА	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ	640	1184	600	1125

Эксплуатационные характеристики согласно API TR 5C3 для соответствующей группы прочности API (см. приложение).

\* По запросу наносится монограмма API. Маркировка в соответствии со стандартом API 5CT, а также дополнительная маркировка «VA-SS-80».

# МАРКИ СТАЛЕЙ С СЕРОВОДОРОДОСТОЙКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ И ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ СМЯТИЮ

Это сочетание соответствует требованиям стандарта API 5CT для эксплуатации в сероводородной среде, а также соответствует стандарту API 5CT для эксплуатации в условиях высокого внешнего давления, со значениями давления смятия, превышающими значения, оговоренные в API TR 5C3, и значениями давления разрыва, соответствующими API TR 5C3. Более подробная информация приведена в разделах «Марки сталей с сероводородостойким исполнением» или «Марки сталей с повышенным сопротивлением смятию».



Серия S

Серия SS

## Маркировка

В соответствии со стандартом API 5CT, а также дополнительная маркировка «VA-S-...HC» или «VA-SS-...-HC» (... заменяется на 80, 90 и т. д.).

По запросу наносится монограмма API для VA-SS-80-HC.

## Испытания

Для испытания на смятие отбирается один образец (мин. длина которого составляет 8 наружных диаметров) из каждой партии, прошедшей термообработку.

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-SS-80-HC

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		BC станд. муфта		BC муфта уменьш. диам.		SC		LC	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	7800	53,8	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7	7780	53,7
		13,50	20,09	0,290	7,37	9650	66,5	9020	62,3	9020	62,3	9020	62,3	9020	62,3	8100	55,9	9020	62,3	9020	62,3
		15,10	22,47	0,337	8,56	11650	80,3	10480	72,3	10480	72,3	10480	72,3	9900	68,3	8100	55,9	10280	70,9	10480	72,3
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	8600	59,3	8290	57,2	8290	57,2	8290	57,2	8290	57,2	7460	51,5	8290	57,2	8290	57,2
		18,00	26,79	0,362	9,19	11200	77,2	10140	69,9	10140	69,9	9730	67,1	9910	68,4	7460	51,5	10140	69,9	10140	69,9
		21,40	31,85	0,437	11,10	13400	92,4	12240	84,4	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6
		23,20	34,53	0,478	12,14	15500	106,9	13380	92,3	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	7700	53,1	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	6880	47,5	7740	53,4	7740	53,4
		20,00	29,76	0,361	9,17	9900	68,3	9190	63,4	9190	63,4	8910	61,5	9000	62,1	6880	47,5	9190	63,4	9190	63,4
		23,00	34,23	0,415	10,54	11750	81,0	10560	72,9	10560	72,9	10560	72,9	9000	62,1	6880	47,5	9360	64,6	9880	68,2
		26,00	38,69	0,476	12,09	13670	94,3	12130	83,6	10810	74,5	11280	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7250	50,0	7440	51,3	7440	51,3	7440	51,3	7440	51,3	5910	40,8	7440	51,3	7440	51,3
		28,00	41,67	0,417	10,59	9350	64,5	8810	60,8	8810	60,8	8810	60,8	8810	60,8	5910	40,8	8810	60,8	8810	60,8
		32,00	47,62	0,475	12,06	11050	76,2	10040	69,2	10040	69,2	9740	67,2	9820	67,8	5910	40,8	10040	69,2	10040	69,2
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5300	36,5	6340	43,7	6340	43,7	6340	43,7	6340	43,7	5730	39,6	6340	43,7	6340	43,7
		26,00	38,69	0,362	9,19	6900	47,6	7240	49,9	7240	49,9	7240	49,9	7240	49,9	5730	39,6	7240	49,9	7240	49,9
		29,00	43,16	0,408	10,36	8350	57,6	8160	56,3	8160	56,3	8160	56,3	8160	56,3	5730	39,6	8160	56,3	8160	56,3
		32,00	47,62	0,453	11,51	9700	66,9	9060	62,5	9060	62,5	9060	62,5	9060	62,5	5730	39,6	9060	62,5	9060	62,5
		35,00	52,09	0,498	12,65	10950	75,5	9960	68,7	9890	68,3	9960	68,7	9960	68,7	5730	39,6	9960	68,7	9960	68,7
		38,00	56,55	0,540	13,72	12100	83,4	10800	74,5	9890	68,3	10380	71,6	10450	72,1	5730	39,6	10660	73,5	10800	74,5

BC ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба



### VA-SS-90-NC

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
8350	57,6	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4	8750	60,4
10500	72,4	10150	70,1	10150	70,1	10150	70,1	10150	70,1	9110	62,9	10150	70,1	10150	70,1
12800	88,3	11800	81,4	11800	81,4	11800	81,4	11130	76,8	9110	62,9	11560	79,8	11800	81,4
9300	64,1	9320	64,3	9320	64,3	9320	64,3	9320	64,3	8390	57,9	9320	64,3	9320	64,3
12250	84,5	11400	78,6	11400	78,6	10940	75,5	11150	77,0	8390	57,9	11400	78,6	11400	78,6
15400	106,2	13770	95,0	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0
17100	117,9	15060	103,9	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0
18000	124,1	15750	108,7	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0
8300	57,2	8710	60,1	8710	60,1	8710	60,1	8710	60,1	7740	53,4	8710	60,1	8710	60,1
10800	74,5	10340	71,3	10340	71,3	10020	69,2	10120	69,8	7740	53,4	10340	71,3	10340	71,3
12900	88,9	11880	82,0	11880	82,0	11880	82,0	10120	69,8	7740	53,4	10530	72,7	11110	76,7
15120	104,2	13650	94,1	12150	83,8	12710	87,6	-	-	-	-	-	-	-	-
7700	53,1	8370	57,7	8370	57,7	8370	57,7	8370	57,7	6650	45,9	8370	57,7	8370	57,7
10150	70,0	9910	68,4	9910	68,4	9910	68,4	9910	68,4	6650	45,9	9910	68,4	9910	68,4
12200	84,1	11290	77,9	11290	77,9	10960	75,6	11050	76,2	6650	45,9	11290	77,9	11290	77,9
5500	37,9	7130	49,2	7130	49,2	7130	49,2	7130	49,2	6450	44,5	7130	49,2	7130	49,2
7350	50,7	8150	56,2	8150	56,2	8150	56,2	8150	56,2	6450	44,5	8150	56,2	8150	56,2
9050	62,4	9180	63,3	9180	63,3	9180	63,3	9180	63,3	6450	44,5	9180	63,3	9180	63,3
10600	73,1	10190	70,4	10190	70,4	10190	70,4	10190	70,4	6450	44,5	10190	70,4	10190	70,4
12000	82,7	11210	77,3	11130	76,8	11210	77,3	11210	77,3	6450	44,5	11210	77,3	11210	77,3
13300	91,7	12150	83,9	11130	76,8	11680	80,6	11760	81,1	6450	44,5	11990	82,7	12150	83,9

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-SS-95-NC

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ															
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		BC станд. муфта		BC муфта уменьш. диам.		SC		LC			
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа		
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	8650	59,6	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7	9240	63,7		
		13,50	20,09	0,290	7,37	11000	75,8	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	10710	73,9	9620	66,3	10710	73,9	10710	73,9
		15,10	22,47	0,337	8,56	13450	92,7	12450	85,8	12450	85,8	12450	85,8	11750	81,0	9620	66,3	12210	84,2	12450	85,8		
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	9650	66,5	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	8860	61,1	9840	67,9	9840	67,9		
		18,00	26,79	0,362	9,19	12850	88,6	12040	82,9	12040	82,9	11550	79,6	11770	81,2	8860	61,1	12040	82,9	12040	82,9		
		21,40	31,85	0,437	11,10	16200	111,7	14530	100,2	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6		
		23,20	34,53	0,478	12,14	18000	124,1	15890	109,6	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6		
		24,10	35,86	0,500	12,70	18900	130,3	16630	114,6	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6		
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	8600	59,3	9190	63,3	9190	63,3	9190	63,3	9190	63,3	8170	56,3	9190	63,3	9190	63,3		
		20,00	29,76	0,361	9,17	11250	77,6	10910	75,2	10910	75,2	10580	73,0	10680	73,7	8170	56,3	10910	75,2	10910	75,2		
		23,00	34,23	0,415	10,54	13550	93,4	12540	86,5	12540	86,5	12540	86,5	10680	73,7	8170	56,3	11120	76,7	11730	80,9		
		26,00	38,69	0,476	12,09	15980	110,2	14390	99,2	12820	88,4	13400	92,4	-	-	-	-	-	-	-	-		
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7950	54,8	8830	60,9	8830	60,9	8830	60,9	8830	60,9	7020	48,4	8830	60,9	8830	60,9		
		28,00	41,67	0,417	10,59	10650	73,4	10460	72,1	10460	72,1	10460	72,1	10460	72,1	7020	48,4	10460	72,1	10460	72,1		
		32,00	47,62	0,475	12,06	12700	87,6	11920	82,1	11920	82,1	11560	79,7	11660	80,4	7020	48,4	11920	82,1	11920	82,1		
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5600	38,6	7530	51,9	7530	51,9	7530	51,9	7530	51,9	6810	46,9	7530	51,9	7530	51,9		
		26,00	38,69	0,362	9,19	7550	52,1	8600	59,2	8600	59,2	8600	59,2	8600	59,2	6810	46,9	8600	59,2	8600	59,2		
		29,00	43,16	0,408	10,36	9400	64,8	9690	66,8	9690	66,8	9690	66,8	9690	66,8	6810	46,9	9690	66,8	9690	66,8		
		32,00	47,62	0,453	11,51	11050	76,2	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	6810	46,9	10760	74,2	10760	74,2		
		35,00	52,09	0,498	12,65	12550	86,5	11830	81,6	11750	81,0	11830	81,6	11830	81,6	6810	46,9	11830	81,6	11830	81,6		
		38,00	56,55	0,540	13,72	13950	96,2	12830	88,5	11750	81,0	12320	85,0	12410	85,6	6810	46,9	12650	87,2	12830	88,5		

BC ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-S-125-NC

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		BC станд. муфта		BC муфта уменьш. диам.		SC		LC	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	10050	69,3	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8	12150	83,8
		13,50	20,09	0,290	7,37	13500	93,1	14100	97,3	14100	97,3	14100	97,3	14100	97,3	12650	87,2	14100	97,3	14100	97,3
		15,10	22,47	0,337	8,56	17100	117,9	16380	113,0	16380	113,0	16380	113,0	15460	106,6	12650	87,2	16060	110,8	16380	113,0
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	11600	80,0	12950	89,3	12950	89,3	12950	89,3	12950	89,3	11660	80,4	12950	89,3	12950	89,3
		18,00	26,79	0,362	9,19	16400	113,1	15840	109,2	15840	109,2	15200	104,8	15490	106,8	11660	80,4	15840	109,2	15840	109,2
		21,40	31,85	0,437	11,10	21200	146,2	19120	131,8	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
		23,20	34,53	0,478	12,14	23600	162,7	20910	144,2	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
		24,10	35,86	0,500	12,70	24700	170,3	21880	150,9	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	9950	68,6	12090	83,4	12090	83,4	12090	83,4	12090	83,4	10750	74,1	12090	83,4	12090	83,4
		20,00	29,76	0,361	9,17	14000	96,5	14360	99,0	14360	99,0	13920	96,0	14060	96,9	10750	74,1	14360	99,0	14360	99,0
		23,00	34,23	0,415	10,54	17300	119,3	16510	113,8	16510	113,8	16510	113,8	14060	96,9	10750	74,1	14630	100,9	15440	106,5
		26,00	38,69	0,476	12,09	21220	146,3	18930	130,5	16880	116,4	17620	121,5	-	-	-	-	-	-	-	
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	9250	63,8	11620	80,1	11620	80,1	11620	80,1	11620	80,1	9230	63,7	11620	80,1	11620	80,1
		28,00	41,67	0,417	10,59	12850	88,6	13770	94,9	13770	94,9	13770	94,9	13770	94,9	9230	63,7	13770	94,9	13770	94,9
		32,00	47,62	0,475	12,06	15950	110,0	15680	108,1	15680	108,1	15220	104,9	15340	105,8	9230	63,7	15680	108,1	15680	108,1
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	6000	41,4	9910	68,3	9910	68,3	9910	68,3	9910	68,3	8960	61,8	9910	68,3	9910	68,3
		26,00	38,69	0,362	9,19	8550	59,0	11310	78,0	11310	78,0	11310	78,0	11310	78,0	8960	61,8	11310	78,0	11310	78,0
		29,00	43,16	0,408	10,36	10800	74,5	12750	87,9	12750	87,9	12750	87,9	12750	87,9	8960	61,8	12750	87,9	12750	87,9
		32,00	47,62	0,453	11,51	13200	91,0	14160	97,7	14160	97,7	14160	97,7	14160	97,7	8960	61,8	14160	97,7	14160	97,7
		35,00	52,09	0,498	12,65	15350	105,8	15560	107,3	15460	106,6	15560	107,3	15560	107,3	8960	61,8	15560	107,3	15560	107,3
		38,00	56,55	0,540	13,72	17300	119,3	16880	116,4	15460	106,6	16220	111,8	16330	112,6	8960	61,8	16650	114,8	16880	116,4

BC ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

VA-SS-110-NC/VA-S-110-NC

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
9500	65,5	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7
12450	85,8	12410	85,5	12410	85,5	12410	85,5	12410	85,5	11130	76,7	12410	85,5	12410	85,5
15500	106,9	14420	99,3	14420	99,3	14420	99,3	13610	93,8	11130	76,7	14130	97,4	14420	99,3
10750	74,1	11400	78,5	11400	78,5	11400	78,5	11400	78,5	10260	70,7	11400	78,5	11400	78,5
14750	101,7	13940	96,0	13940	96,0	13370	92,2	13630	93,9	10260	70,7	13940	96,0	13940	96,0
18850	130,0	16820	115,9	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
20950	144,5	18400	126,8	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
22100	152,4	19250	132,7	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
9400	64,8	10640	73,3	10640	73,3	10640	73,3	10640	73,3	9460	65,2	10640	73,3	10640	73,3
12850	88,6	12640	87,1	12640	87,1	12250	84,4	12370	85,2	9460	65,2	12640	87,1	12640	87,1
15650	107,9	14530	100,1	14530	100,1	14530	100,1	12370	85,2	9460	65,2	12870	88,7	13580	93,6
18820	129,8	16650	114,8	14840	102,3	15500	106,9	-	-	-	-	-	-	-	-
8650	59,6	10230	70,5	10230	70,5	10230	70,5	10230	70,5	8120	56,0	10230	70,5	10230	70,5
11950	82,4	12120	83,5	12120	83,5	12120	83,5	12120	83,5	8120	56,0	12120	83,5	12120	83,5
14550	100,3	13800	95,1	13800	95,1	13390	92,3	13500	93,0	8120	56,0	13800	95,1	13800	95,1
5900	40,7	8720	60,1	8720	60,1	8720	60,1	8720	60,1	7880	54,3	8720	60,1	8720	60,1
8450	58,3	9960	68,6	9960	68,6	9960	68,6	9960	68,6	7880	54,3	9960	68,6	9960	68,6
10450	72,1	11220	77,3	11220	77,3	11220	77,3	11220	77,3	7880	54,3	11220	77,3	11220	77,3
12500	86,2	12460	85,9	12460	85,9	12460	85,9	12460	85,9	7880	54,3	12460	85,9	12460	85,9
14400	99,3	13700	94,4	13600	93,7	13700	94,4	13700	94,4	7880	54,3	13700	94,4	13700	94,4
16100	111,0	14850	102,4	13600	93,7	14270	98,3	14370	99,0	7880	54,3	14650	101,0	14850	102,4

# МАРКИ СТАЛЕЙ С СЕРОВОДОРОДОСТОЙКИМ ИСПОЛНЕНИЕМ И УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ


Это сочетание соответствует требованиям стандарта API 5CT для эксплуатации в сероводородной среде, а также соответствует стандарту API 5CT с улучшенными характеристиками давления смятия и разрыва, которые превышают значения, опубликованные в API TR 5C3. Более подробная информация приведена в разделах «Марки сталей с сероводородостойким исполнением» или «Улучшенные характеристики».

## Маркировка

В соответствии со стандартом API 5CT, а также дополнительная маркировка «VA-S-...EP» или «VA-SS-...-EP» (... заменяется на 80, 90 и т. д.). По запросу наносится монограмма API для VA-SS-80-EP.

## Испытания

Для испытания на смятие отбирается один образец (мин. длина которого составляет 8 наружных диаметров) из каждой партии, прошедшей термообработку.



Серия S

Серия SS



ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-SS-80-EP

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VArroughneck		ВС standa-мужта		ВС мужта уменьш. диам.		SC		LC	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	7800	53,8	8440	58,3	8440	58,3	8440	58,3	8440	58,3	8100	55,9	8440	58,3	8440	58,3
		13,50	20,09	0,290	7,37	9650	66,5	9800	67,6	9800	67,6	9680	66,8	9800	67,6	8100	55,9	9800	67,6	9800	67,6
		15,10	22,47	0,337	8,56	11650	80,3	11380	78,5	10630	73,4	11380	78,5	9900	68,3	8100	55,9	10280	70,9	10650	73,5
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	8600	59,3	9000	62,1	9000	62,1	9000	62,1	9000	62,1	7460	51,5	9000	62,1	9000	62,1
		18,00	26,79	0,362	9,19	11200	77,2	11000	75,9	11000	75,9	9730	67,1	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6
		21,40	31,85	0,437	11,10	13400	92,4	13280	91,7	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6
		23,20	34,53	0,478	12,14	15500	106,9	13660	94,3	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6
		24,10	35,86	0,500	12,70	16300	112,4	14000	96,6	11800	81,5	11990	82,7	9910	68,4	7460	51,5	10260	70,8	10820	74,6
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	7700	53,1	8400	58,0	8400	58,0	8400	58,0	8400	58,0	6880	47,5	8400	58,0	8400	58,0
		20,00	29,76	0,361	9,17	9900	68,3	9980	68,8	9980	68,8	8910	61,5	9000	62,1	6880	47,5	9360	64,6	9880	68,2
		23,00	34,23	0,415	10,54	11750	81,0	11470	79,1	10800	74,5	11280	77,8	9000	62,1	6880	47,5	9360	64,6	9880	68,2
		26,00	38,69	0,476	12,09	13670	94,3	12810	88,3	10800	74,5	11280	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7250	50,0	8080	55,7	8080	55,7	8080	55,7	8080	55,7	5910	40,8	8080	55,7	8080	55,7
		28,00	41,67	0,417	10,59	9350	64,5	9570	66,0	9570	66,0	9570	66,0	9570	66,0	5910	40,8	9570	66,0	9570	66,0
		32,00	47,62	0,475	12,06	11050	76,2	10900	75,2	10900	75,2	9740	67,2	9820	67,8	5910	40,8	10160	70,1	10670	73,6
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5300	36,5	6880	47,5	6880	47,5	6880	47,5	6880	47,5	5730	39,6	6880	47,5	6880	47,5
		26,00	38,69	0,362	9,19	6900	47,6	7860	54,2	7860	54,2	7860	54,2	7860	54,2	5730	39,6	7860	54,2	7860	54,2
		29,00	43,16	0,408	10,36	8350	57,6	8860	61,1	8860	61,1	8860	61,1	8860	61,1	5730	39,6	8860	61,1	8860	61,1
		32,00	47,62	0,453	11,51	9700	66,9	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	9840	67,9	5730	39,6	9840	67,9	9840	67,9
		35,00	52,09	0,498	12,65	10950	75,5	10810	74,6	9890	68,3	10380	71,6	10450	72,1	5730	39,6	10660	73,5	10810	74,6
		38,00	56,55	0,540	13,72	12100	83,4	11570	79,9	9890	68,3	10380	71,6	10450	72,1	5730	39,6	10660	73,5	11210	77,4

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-SS-90-EP

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VArroughneck		ВС standa-мужта		ВС мужта уменьш. диам.		SC		LC	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	8350	57,6	9500	65,6	9500	65,6	9500	65,6	9500	65,6	9110	62,9	9500	65,6	9500	65,6
		13,50	20,09	0,290	7,37	10500	72,4	11020	76,1	11020	76,1	10890	75,2	11020	76,1	9110	62,9	11020	76,1	11020	76,1
		15,10	22,47	0,337	8,56	12800	88,3	12810	88,4	11960	82,6	12810	88,4	11130	76,8	9110	62,9	11560	79,8	11990	82,7
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	9300	64,1	10120	69,9	10120	69,9	10120	69,9	10120	69,9	8390	57,9	10120	69,9	10120	69,9
		18,00	26,79	0,362	9,19	12250	84,5	12380	85,4	12380	85,4	10940	75,5	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0
		21,40	31,85	0,437	11,10	15400	106,2	14950	103,1	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0
		23,20	34,53	0,478	12,14	17100	117,9	15370	106,0	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0
		24,10	35,86	0,500	12,70	18000	124,1	15750	108,7	13280	91,6	13490	93,1	11150	77,0	8390	57,9	11540	79,6	12170	84,0
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	8300	57,2	9450	65,2	9450	65,2	9450	65,2	9450	65,2	7740	53,4	9450	65,2	9450	65,2
		20,00	29,76	0,361	9,17	10800	74,5	11220	77,4	11220	77,4	10020	69,2	10120	69,8	7740	53,4	10530	72,7	11110	76,7
		23,00	34,23	0,415	10,54	12900	88,9	12900	89,0	12150	83,8	12690	87,6	10120	69,8	7740	53,4	10530	72,7	11110	76,7
		26,00	38,69	0,476	12,09	15120	104,2	14400	99,3	12150	83,8	12690	87,6	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7700	53,1	9090	62,7	9090	62,7	9090	62,7	9090	62,7	6650	45,9	9090	62,7	9090	62,7
		28,00	41,67	0,417	10,59	10150	70,0	10760	74,3	10760	74,3	10760	74,3	10760	74,3	6650	45,9	10760	74,3	10760	74,3
		32,00	47,62	0,475	12,06	12200	84,1	12260	84,6	12260	84,6	10960	75,6	11050	76,2	6650	45,9	11430	78,9	12000	82,8
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5500	37,9	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	7740	53,4	6450	44,5	7740	53,4	7740	53,4
		26,00	38,69	0,362	9,19	7350	50,7	8840	61,0	8840	61,0	8840	61,0	8840	61,0	6450	44,5	8840	61,0	8840	61,0
		29,00	43,16	0,408	10,36	9050	62,4	9970	68,8	9970	68,8	9970	68,8	9970	68,8	6450	44,5	9970	68,8	9970	68,8
		32,00	47,62	0,453	11,51	10600	73,1	11070	76,4	11070	76,4	11070	76,4	11070	76,4	6450	44,5	11070	76,4	11070	76,4
		35,00	52,09	0,498	12,65	12000	82,7	12170	83,9	11130	76,8	11680	80,6	11760	81,1	6450	44,5	11990	82,7	12170	83,9
		38,00	56,55	0,540	13,72	13300	91,7	13020	89,8	11130	76,8	11680	80,6	11760	81,1	6450	44,5	11990	82,7	12610	87,0

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-SS-95-EP

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	8650	59,6	10030	69,1	10030	69,1	10030	69,1	10030	69,1	9620	66,3	10030	69,1	10030	69,1
		13,50	20,09	0,290	7,37	11000	75,8	11630	80,2	11630	80,2	11500	79,3	11630	80,2	9620	66,3	11630	80,2	11630	80,2
		15,10	22,47	0,337	8,56	13450	92,7	13520	93,2	12630	87,1	13520	93,2	11750	81,0	9620	66,3	12210	84,2	12650	87,2
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	9650	66,5	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	10690	73,7	8860	61,1	10690	73,7	10690	73,7
		18,00	26,79	0,362	9,19	12850	88,6	13070	90,1	13070	90,1	11550	79,6	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
		21,40	31,85	0,437	11,10	16200	111,7	15780	108,8	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
		23,20	34,53	0,478	12,14	18000	124,1	16220	111,9	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
		24,10	35,86	0,500	12,70	18900	130,3	16630	114,6	14020	96,7	14240	98,2	11770	81,2	8860	61,1	12180	84,0	12850	88,6
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	8600	59,3	9980	68,8	9980	68,8	9980	68,8	9980	68,8	8170	56,3	9980	68,8	9980	68,8
		20,00	29,76	0,361	9,17	11250	77,6	11850	81,7	11850	81,7	10580	73,0	10680	73,7	8170	56,3	11120	76,7	11730	80,9
		23,00	34,23	0,415	10,54	13550	93,4	13620	93,9	12820	88,4	13400	92,4	10680	73,7	8170	56,3	11120	76,7	11730	80,9
		26,00	38,69	0,476	12,09	15980	110,2	15200	104,8	12820	88,4	13400	92,4	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	7950	54,8	9590	66,1	9590	66,1	9590	66,1	9590	66,1	7020	48,4	9590	66,1	9590	66,1
		28,00	41,67	0,417	10,59	10650	73,4	11360	78,3	11360	78,3	11360	78,3	11360	78,3	7020	48,4	11360	78,3	11360	78,3
		32,00	47,62	0,475	12,06	12700	87,6	12940	89,2	12940	89,2	11560	79,7	11660	80,4	7020	48,4	12070	83,2	12670	87,4
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	5600	38,6	8170	56,3	8170	56,3	8170	56,3	8170	56,3	6810	46,9	8170	56,3	8170	56,3
		26,00	38,69	0,362	9,19	7550	52,1	9330	64,3	9330	64,3	9330	64,3	9330	64,3	6810	46,9	9330	64,3	9330	64,3
		29,00	43,16	0,408	10,36	9400	64,8	10520	72,5	10520	72,5	10520	72,5	10520	72,5	6810	46,9	10520	72,5	10520	72,5
		32,00	47,62	0,453	11,51	11050	76,2	11680	80,6	11680	80,6	11680	80,6	11680	80,6	6810	46,9	11680	80,6	11680	80,6
		35,00	52,09	0,498	12,65	12550	86,5	12840	88,5	11750	81,0	12320	85,0	12410	85,6	6810	46,9	12650	87,2	12840	88,5
		38,00	56,55	0,540	13,72	13950	96,2	13740	94,8	11750	81,0	12320	85,0	12410	85,6	6810	46,9	12650	87,2	13310	91,8

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)

VA-S-125-EP

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
						все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	10050	69,3	13190	91,0	13190	91,0	13190	91,0	13190	91,0	12650	87,2	13190	91,0	13190	91,0
		13,50	20,09	0,290	7,37	13500	93,1	15310	105,6	15310	105,6	15130	104,3	15310	105,6	12650	87,2	15310	105,6	15310	105,6
		15,10	22,47	0,337	8,56	17100	117,9	17790	122,7	16620	114,6	17790	122,7	15460	106,6	12650	87,2	16060	110,8	16650	114,8
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	11600	80,0	14060	97,0	14060	97,0	14060	97,0	14060	97,0	11660	80,4	14060	97,0	14060	97,0
		18,00	26,79	0,362	9,19	16400	113,1	17200	118,5	17200	118,5	15200	104,8	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
		21,40	31,85	0,437	11,10	21200	146,2	20760	143,1	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
		23,20	34,53	0,478	12,14	23600	162,7	21350	147,2	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
		24,10	35,86	0,500	12,70	24700	170,3	21880	150,9	18440	127,2	18730	129,2	15490	106,8	11660	80,4	16030	110,5	16900	116,6
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	9950	68,6	13130	90,5	13130	90,5	13130	90,5	13130	90,5	10750	74,1	13130	90,5	13130	90,5
		20,00	29,76	0,361	9,17	14000	96,5	15590	107,5	15590	107,5	13920	96,0	14060	96,9	10750	74,1	14630	100,9	15440	106,5
		23,00	34,23	0,415	10,54	17300	119,3	17920	123,6	16880	116,4	17620	121,5	14060	96,9	10750	74,1	14630	100,9	15440	106,5
		26,00	38,69	0,476	12,09	21220	146,3	20000	137,9	16880	116,4	17620	121,5	-	-	-	-	-	-	-	-
6%	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	9250	63,8	12620	87,0	12620	87,0	12620	87,0	12620	87,0	9230	63,7	12620	87,0	12620	87,0
		28,00	41,67	0,417	10,59	12850	88,6	14950	103,1	14950	103,1	14950	103,1	14950	103,1	9230	63,7	14950	103,1	14950	103,1
		32,00	47,62	0,475	12,06	15950	110,0	17030	117,4	17030	117,4	15220	104,9	15340	105,8	9230	63,7	15880	109,5	16670	115,0
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	6000	41,4	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	10760	74,2	8960	61,8	10760	74,2	10760	74,2
		26,00	38,69	0,362	9,19	8550	59,0	12280	84,7	12280	84,7	12280	84,7	12280	84,7	8960	61,8	12280	84,7	12280	84,7
		29,00	43,16	0,408	10,36	10800	74,5	13840	95,4	13840	95,4	13840	95,4	13840	95,4	8960	61,8	13840	95,4	13840	95,4
		32,00	47,62	0,453	11,51	13200	91,0	15370	106,0	15370	106,0	15370	106,0	15370	106,0	8960	61,8	15370	106,0	15370	106,0
		35,00	52,09	0,498	12,65	15350	105,8	16900	116,5	15460	106,6	16220	111,8	16330	112,6	8960	61,8	16650	114,8	16900	116,5
		38,00	56,55	0,540	13,72	17300	119,3	18080	124,7	15460	106,6	16220	111,8	16330	112,6	8960	61,8	16650	114,8	17520	120,8

ВС ... резьба Батресс | SC ... короткая круглая резьба | LC ... длинная круглая резьба



VA-SS-110-EP/VA-S-110-EP

СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕМУ ПРЕДЕЛЬНОМУ ДАВЛЕНИЮ													
все типы резьбы		VAsuperior		VAGT		VAroughneck		ВС станд. муфта		ВС муфта уменьш. диам.		SC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа
9500	65,5	11610	80,0	11610	80,0	11610	80,0	11610	80,0	11130	76,7	11610	80,0	11610	80,0
12450	85,8	13470	92,9	13470	92,9	13310	91,7	13470	92,9	11130	76,7	13470	92,9	13470	92,9
15500	106,9	15650	107,9	14620	100,8	15650	107,9	13610	93,8	11130	76,7	14130	97,4	14650	100,9
10750	74,1	12370	85,3	12370	85,3	12370	85,3	12370	85,3	10260	70,7	12370	85,3	12370	85,3
14750	101,7	15130	104,2	15130	104,2	13370	92,2	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
18850	130,0	18270	125,9	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
20950	144,5	18780	129,4	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
22100	152,4	19250	132,7	16230	111,8	16480	113,6	13630	93,9	10260	70,7	14100	97,2	14880	102,5
9400	64,8	11550	79,6	11550	79,6	11550	79,6	11550	79,6	9460	65,2	11550	79,6	11550	79,6
12850	88,6	13720	94,5	13720	94,5	12250	84,4	12370	85,2	9460	65,2	12870	88,7	13580	93,6
15650	107,9	15770	108,7	14840	102,3	15500	106,9	12370	85,2	9460	65,2	12870	88,7	13580	93,6
18820	129,8	17580	121,2	14840	102,3	15500	106,9	-	-	-	-	-	-	-	-
8650	59,6	11100	76,5	11100	76,5	11100	76,5	11100	76,5	8120	56,0	11100	76,5	11100	76,5
11950	82,4	13160	90,6	13160	90,6	13160	90,6	13160	90,6	8120	56,0	13160	90,6	13160	90,6
14550	100,3	14980	103,2	14980	103,2	13390	92,3	13500	93,0	8120	56,0	13970	96,3	14670	101,1
5900	40,7	9460	65,2	9460	65,2	9460	65,2	9460	65,2	7880	54,3	9460	65,2	9460	65,2
8450	58,3	10810	74,4	10810	74,4	10810	74,4	10810	74,4	7880	54,3	10810	74,4	10810	74,4
10450	72,1	12180	83,9	12180	83,9	12180	83,9	12180	83,9	7880	54,3	12180	83,9	12180	83,9
12500	86,2	13530	93,2	13530	93,2	13530	93,2	13530	93,2	7880	54,3	13530	93,2	13530	93,2
14400	99,3	14870	102,5	13600	93,7	14270	98,3	14370	99,0	7880	54,3	14650	101,0	14870	102,5
16100	111,0	15910	109,7	13600	93,7	14270	98,3	14370	99,0	7880	54,3	14650	101,0	15410	106,2



# СЕРИЯ VA – ДЛЯ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН

Бесшовные обсадные трубы и НКТ на основе требований стандарта API 5CT для эксплуатации в глубоких скважинах.

## Маркировка

«VA-D-...» (... заменяется на 125, 140 или 150). Продукция групп прочности для глубоких скважин поставляется БЕЗ монограммы API.

## Химический состав

ГРУППА ПРОЧНОСТИ	VA-D-125	VA-D-140	VA-D-150
C	0,35	0,35	0,35
Mn	1,90	1,90	1,90
Mo	0,85	0,85	0,85
Cr	1,50	1,50	1,50
Ni	0,25	0,25	0,25
Cu	0,25	0,25	0,25
P	0,020	0,020	0,020
S	0,015	0,015	0,015
Si	0,45	0,45	0,45

## Характеристики

	ГРУППА ПРОЧНОСТИ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ		УДЛИНЕНИЕ	ТВЕРДОСТЬ		
			кфунт/ кв. дюйм	МПа	кфунт/ кв. дюйм	МПа		СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВЕРДОСТИ	ТОЛЩИНА	ДОПУСТИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТВЕРДОСТИ
							%	HRC	мм/дюйм	HRC
	VA-D-125	мин.	125	862	135	931	Формула по API SPEC 5CT	без ограничений	<= 12,7 / 0,5	3
		макс.	150	1034					> 12,7 / 0,5	4
Периодичность испытаний	OD <= 4½"		1/200					1 образец / 200 (4 квадранта)		
	OD > 4½"		1/100							
	VA-D-140	мин.	140	965	150	1034	Формула по API SPEC 5CT	без ограничений	<= 12,7 / 0,5	3
		макс.	165	1138					> 12,7 / 0,5	4
Периодичность испытаний	OD <= 4½"		1/200					1 образец / 200 (4 квадранта)		
	OD > 4½"		1/100							
	VA-D-150	мин.	150	1034	160	1103	Формула по API SPEC 5CT	без ограничений	<= 12,7 / 0,5	3
		макс.	175	1207					> 12,7 / 0,5	4
Периодичность испытаний	OD <= 4½"		1/200					1 образец / 200 (4 квадранта)		
	OD > 4½"		1/100							

## Контроль и испытания

Согласно требованиям стандарта API 5CT. Все трубы проходят 100 % ультразвуковой контроль толщины стенки.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ			Уровни приемки (инспекции)	
Контроль методом рассеяния потока (тело трубы)	Ультразвуковой контроль (тело трубы)	Магнитнопорошковый контроль (концы труб)	Внутренняя поверхность Продольно и поперечно	Наружная поверхность Продольно и поперечно
A	A	R	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)
A	один метод или комбинация методов по выбору производителя		L... уровень приемки	
R	требуется			
nWT	номинальная толщина стенки			

## Общие данные

С ЗАКАЛКОЙ И ОТПУСКОМ	ГОРЯЧАЯ РОТАЦ. ПРАВКА	МОНОГРАММА API	ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПАРТИИ
ДА	ДА	НЕТ	ДА

		V-ОБРАЗНЫЙ НАДРЕЗ ПО ШАРПИ - ПОЛНОРАЗМ. ОБРАЗЕЦ 10 x 10 мм ПРОДОЛЬН. (0 °C/32 °F)							
РАЗМЕР ЗЕРНА		поперечно				Продольно			
		Средн.		Отдельн.		Средн.		Отдельн.	
		Дж	фут/фунт	Дж	фут/фунт	Дж	фут/фунт	Дж	фут/фунт
ASTM 5 или мельче		45	33	30	22	75	55	50	37
Статистические данные		1/200							
		1/100							
ASTM 5 или мельче		40	30	27	20	65	48	43	32
Статистические данные									
ASTM 5 или мельче		30	22	20	15	50	37	33	25
Статистические данные		1/200							
		1/100							

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — НКТ

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС				ТОЛЩИНА СТЕНКИ		ГРУППА ПРОЧНОСТИ	(тело трубы)					
		NU		EU					СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт	кН	
1,9	48,26	2,75	4,09	2,90	4,32	0,145	3,68	VA-D-125	16390	113,00	16680	115,00	99900	444
				VA-D-140	17860	123,14	18680	128,79	112000	498				
				VA-D-150	18790	129,55	20020	138,03	120000	534				
		3,65	5,43	3,73	5,55	0,200	5,08	VA-D-125	23550	162,37	23030	158,78	133500	594
				VA-D-140	26370	181,81	25790	177,81	150000	667				
VA-D-150	28250	194,78	27630	190,50	160000	712								
2 3/8	60,32	4,60	6,85	4,70	6,99	0,190	4,83	VA-D-125	17940	123,69	17520	120,80	163200	726
				VA-D-140	19620	135,27	19620	135,27	183000	814				
				VA-D-150	20710	142,79	21020	144,93	196000	872				
		5,80	8,63	5,95	8,85	0,254	6,45	VA-D-125	23870	164,58	23390	161,27	211600	941
				VA-D-140	26730	184,30	26190	180,57	237000	1054				
VA-D-150	28640	197,46	28060	193,47	254000	1130								
2 7/8	73,02	6,40	9,52	6,50	9,67	0,217	5,51	VA-D-125	16060	110,73	16500	113,76	226600	1008
				VA-D-140	17480	120,52	18480	127,41	254000	1130				
				VA-D-150	18380	126,72	19800	136,52	272000	1210				
		7,80	11,61	7,90	11,76	0,276	7,01	VA-D-125	21700	149,61	21000	144,79	281800	1254
				VA-D-140	24300	167,54	23520	162,16	316000	1406				
				VA-D-150	26040	179,54	25200	173,75	338000	1503				
		8,60	12,80	8,70	12,95	0,308	7,82	VA-D-125	23910	164,86	23430	161,54	310400	1381
				VA-D-140	26780	184,64	26240	180,92	348000	1548				
VA-D-150	28690	197,81	28110	193,81	373000	1659								
3 1/2	88,90	9,20	13,69	9,30	13,84	0,254	6,45	VA-D-125	14880	102,59	15870	109,42	323700	1440
				VA-D-140	16140	111,28	17770	122,52	363000	1615				
				VA-D-150	16930	116,73	19040	131,28	388000	1726				
		10,20	15,18	-	-	0,289	7,34	VA-D-125	18940	130,59	18060	124,52	364400	1621
				VA-D-140	20770	143,20	20230	139,48	408000	1815				
				VA-D-150	21950	151,34	21680	149,48	437000	1944				
		12,70	18,90	12,95	19,27	0,375	9,52	VA-D-125	23900	164,78	23430	161,54	460000	2046
				VA-D-140	26770	184,57	26240	180,92	515000	2291				
VA-D-150	28690	197,81	28110	193,81	552000	2455								
15,50	23,07	-	-	0,476	10,92	VA-D-125	29380	202,57	29750	205,12	565300	2515		
		VA-D-140	32900	226,84	33320	229,73	633000	2816						
		VA-D-150	35250	243,04	35700	246,14	678000	3016						
4	101,60	10,70	15,92	11,00	16,37	0,262	6,65	VA-D-125	12010	82,81	14320	98,73	384300	1709
				VA-D-140	12870	88,73	16040	110,59	430000	1913				
				VA-D-150	13380	92,25	17180	118,45	461000	2051				
		13,20	19,64	-	-	0,330	8,38	VA-D-125	18900	130,31	18040	124,38	475500	2115
				VA-D-140	20720	142,86	20210	139,34	533000	2371				
				VA-D-150	21900	150,99	21650	149,27	571000	2540				
		16,10	23,96	-	-	0,415	10,54	VA-D-125	23250	160,30	22700	156,51	584200	2599
VA-D-140	26040	179,54	25420	175,26	654000	2909								
VA-D-150	27900	192,36	27230	187,74	701000	3118								
4 1/2	114,30	12,60	18,75	12,75	18,97	0,271	6,88	VA-D-125	9880	68,12	13170	90,80	449800	2001
				VA-D-140	10440	71,98	14750	101,70	504000	2242				
				VA-D-150	10760	74,19	15800	108,94	540000	2402				
		15,20	22,62	-	-	0,337	8,56	VA-D-125	15830	109,14	16380	112,94	550900	2451
				VA-D-140	17220	118,73	18350	126,52	617000	2745				
				VA-D-150	18110	124,86	19660	135,55	661000	2940				
		17,00	25,30	-	-	0,380	9,65	VA-D-125	19320	133,21	18470	127,35	614700	2734
VA-D-140	21620	149,06	20680	142,58	688000	3060								
VA-D-150	22880	157,75	22160	152,79	738000	3283								

NU ... невысаженный конец | EU ... высаженный наружу конец

	С НАВИНЧЕННЫМИ МУФТАМИ								КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ СВИНЧИВАНИИ (ОПТ.) В СООТВ. С API RP 5C1 (+/-25 %)			
	ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ				ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ СОЕДИНЕНИЯ							
	NU		EU		NU		EU		NU		EU	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт	кН	фунт	кН	фунт/фут	Н·м	фунт/фут	Н·м	
16680	115,00	16680	115,00	59600	265	99900	444	830	1125	1770	2400	
18680	128,79	18680	128,79	66800	297	112000	498	930	1261	1980	2684	
20020	138,03	20020	138,03	71500	318	120000	534	1000	1356	2120	2874	
20370	140,45	23030	158,78	93200	415	133500	594	1310	1776	2170	2942	
22820	157,34	25790	177,81	104400	464	150000	667	1460	1979	2420	3281	
24450	168,58	27630	190,50	111900	498	160000	712	1560	2115	2590	3512	
17520	120,80	17520	120,80	112600	501	163200	726	1490	2020	2640	3579	
19620	135,27	19620	135,27	126100	561	183000	814	1660	2251	2950	4000	
21020	144,93	21020	144,93	135100	601	196000	872	1780	2413	3150	4271	
23390	161,27	23210	160,03	161000	716	211600	941	2130	2888	3280	4447	
26190	180,57	26000	179,26	180300	802	237000	1054	2380	3227	3670	4976	
28060	193,47	27850	192,02	193100	859	254000	1130	2540	3444	3920	5315	
16500	113,76	16500	113,76	165000	734	226600	1008	2150	2915	3380	4583	
18480	127,41	18480	127,41	184800	822	254000	1130	2400	3254	3780	5125	
19800	136,52	19800	136,52	198000	881	272000	1210	2570	3484	4040	5477	
21000	144,79	21000	144,79	220200	979	281800	1254	2870	3891	4070	5518	
23520	162,16	23520	162,16	246700	1097	316000	1406	3210	4352	4550	6169	
25200	173,75	25200	173,75	264300	1176	338000	1503	3430	4650	4870	6603	
23430	161,54	23360	161,06	248900	1107	310400	1381	3250	4406	4430	6006	
26240	180,92	26170	180,43	278700	1240	348000	1548	3620	4908	4950	6711	
28110	193,81	28030	193,26	298700	1329	373000	1659	3880	5261	5290	7172	
15870	109,42	15870	109,42	248500	1105	323700	1440	3050	4135	4720	6399	
17770	122,52	17770	122,52	278300	1238	363000	1615	3410	4623	5270	7145	
19040	131,28	19040	131,28	298200	1326	388000	1726	3640	4935	5630	7633	
18060	124,52	-	-	289200	1286	-	-	3550	4813	-	-	
20230	139,48	-	-	323900	1441	-	-	3970	5383	-	-	
21680	149,48	-	-	347100	1544	-	-	4240	5749	-	-	
23430	161,54	23430	161,54	384800	1712	460000	2046	4730	6413	6330	8582	
26240	180,92	26240	180,92	430900	1917	515000	2291	5280	7159	7060	9572	
28110	193,81	28110	193,81	461700	2054	552000	2455	5640	7647	7560	10250	
25580	176,37	-	-	490100	2180	-	-	6020	8162	-	-	
28650	197,53	-	-	548900	2442	-	-	6720	9111	-	-	
30700	211,67	-	-	588100	2616	-	-	7190	9748	-	-	
14320	98,73	14320	98,73	274400	1221	384300	1709	3140	4257	5320	7213	
16040	110,59	16040	110,59	307300	1367	430000	1913	3510	4759	5940	8053	
17180	118,45	17180	118,45	329300	1465	461000	2051	3750	5084	6360	8623	
18040	124,38	-	-	365500	1626	-	-	4190	5681	-	-	
20210	139,34	-	-	409400	1821	-	-	4670	6332	-	-	
21650	149,27	-	-	438700	1951	-	-	5000	6779	-	-	
22700	156,51	-	-	474300	2110	-	-	5430	7362	-	-	
25420	175,26	-	-	531200	2363	-	-	6060	8216	-	-	
27230	187,74	-	-	569100	2531	-	-	6490	8799	-	-	
13170	90,80	13170	90,80	325900	1450	449800	2001	3620	4908	5960	8081	
14750	101,70	14750	101,70	365000	1624	504000	2242	4040	5477	6650	9016	
15800	108,94	15800	108,94	391100	1740	540000	2402	4320	5857	7120	9653	
16380	112,94	-	-	427000	1899	-	-	4740	6426	-	-	
18350	126,52	-	-	478300	2128	-	-	5300	7186	-	-	
19660	135,55	-	-	512400	2279	-	-	5670	7687	-	-	
18470	127,35	-	-	490700	2183	-	-	5450	7389	-	-	
20680	142,58	-	-	549600	2445	-	-	6090	8257	-	-	
22160	152,79	-	-	588900	2620	-	-	6510	8826	-	-	

Расчитано в соответствии с API TR 5C3 и API RP 5C1.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		ГРУППА ПРОЧНОСТИ	(тело трубы)					
							СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм		фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт	кН
4 ½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	VA-D-125	8000	55,16	12150	83,77	417000	1855
						VA-D-140	8300	57,23	13610	93,84	467000	2077
						VA-D-150	8430	58,12	14580	100,52	501000	2229
		13,50	20,09	0,290	7,37	VA-D-125	11620	80,12	14110	97,28	480000	2135
						VA-D-140	12420	85,63	15800	108,94	537000	2389
						VA-D-150	12900	88,94	16930	116,73	576000	2562
		15,10	22,47	0,337	8,56	VA-D-125	15830	109,14	16380	112,94	551000	2451
						VA-D-140	17220	118,73	18350	126,52	617000	2745
						VA-D-150	18110	124,86	19660	135,55	661000	2940
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	VA-D-125	9490	65,43	12950	89,29	547000	2433
						VA-D-140	9990	68,88	14510	100,04	612000	2722
						VA-D-150	10270	70,81	15550	107,21	656000	2918
		18,00	26,79	0,362	9,19	VA-D-125	14810	102,11	15830	109,14	659000	2931
						VA-D-140	16050	110,66	17730	122,24	738000	3283
						VA-D-150	16840	116,11	18990	130,93	791000	3519
		21,40	31,85	0,437	11,10	VA-D-125	19940	137,48	19120	131,83	783000	3483
						VA-D-140	22330	153,96	21410	147,62	877000	3901
						VA-D-150	23930	164,99	22940	158,16	940000	4181
		23,20	34,53	0,478	12,14	VA-D-125	21620	149,06	20910	144,17	849000	3777
						VA-D-140	24210	166,92	23420	161,47	951000	4230
						VA-D-150	25940	178,85	25100	173,06	1018000	4528
		24,10	35,86	0,500	12,70	VA-D-125	22500	155,13	21880	150,86	884000	3932
						VA-D-140	25200	173,75	24500	168,92	990000	4404
						VA-D-150	27000	186,16	26250	180,99	1060000	4715
5 ½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	VA-D-125	7880	54,33	12090	83,36	620000	2758
						VA-D-140	8160	56,26	13540	93,35	695000	3092
						VA-D-150	8280	57,09	14500	99,97	744000	3309
		20,00	29,76	0,361	9,17	VA-D-125	12090	83,36	14360	99,01	729000	3243
						VA-D-140	12950	89,29	16080	110,87	816000	3630
						VA-D-150	13480	92,94	17230	118,80	874000	3888
		23,00	34,23	0,415	10,54	VA-D-125	16060	110,73	16510	113,83	829000	3688
						VA-D-140	17480	120,52	18490	127,48	928000	4128
						VA-D-150	18390	126,79	19810	136,58	994000	4422
		26,80	39,88	0,500	12,70	VA-D-125	20660	142,44	19890	137,14	982000	4368
						VA-D-140	23140	159,54	22270	153,54	1100000	4893
						VA-D-150	24790	170,92	23860	164,51	1178000	5240
6 ¾	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	VA-D-125	7020	48,40	11620	80,12	867000	3857
						VA-D-140	7180	49,50	13020	89,77	971000	4319
						VA-D-150	7340	50,61	13950	96,18	1040000	4626
		28,00	41,67	0,417	10,59	VA-D-125	10990	75,77	13770	94,94	1016000	4519
						VA-D-140	11700	80,67	15420	106,32	1138000	5062
						VA-D-150	12120	83,56	16520	113,90	1220000	5427
		32,00	47,62	0,475	12,06	VA-D-125	14530	100,18	15680	108,11	1147000	5102
						VA-D-140	15740	108,52	17560	121,07	1284000	5712
						VA-D-150	16490	113,69	18810	129,69	1376000	6121
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	VA-D-125	4640	31,99	9900	68,26	832000	3701
						VA-D-140	4750	32,75	11090	76,46	932000	4146
						VA-D-150	4770	32,89	11880	81,91	998000	4439
		26,00	38,69	0,362	9,19	VA-D-125	6440	44,40	11310	77,98	943000	4195
						VA-D-140	6680	46,06	12660	87,29	1056000	4697
						VA-D-150	6860	47,30	13570	93,56	1132000	5035
		29,00	43,16	0,408	10,36	VA-D-125	9100	62,74	12750	87,91	1056000	4697
						VA-D-140	9550	65,84	14280	98,46	1183000	5262
						VA-D-150	9790	67,50	15300	105,49	1267000	5636
		32,00	47,62	0,453	11,51	VA-D-125	11720	80,81	14160	97,63	1165000	5182
						VA-D-140	12530	86,39	15860	109,35	1305000	5805
						VA-D-150	13020	89,77	16990	117,14	1398000	6219
		35,00	52,09	0,498	12,65	VA-D-125	14320	98,74	15560	107,28	1272000	5658
						VA-D-140	15490	106,80	17430	120,17	1424000	6334
						VA-D-150	16230	111,90	18680	128,79	1526000	6788
38,00	56,55	0,540	13,72	VA-D-125	16760	115,56	16880	116,38	1370000	6094		
				VA-D-140	18280	126,04	18910	130,38	1535000	6828		
				VA-D-150	19250	132,72	20260	139,69	1644000	7313		

LC ...длинная круглая резьба | BC ... резьба Батресс

С НАВИНЧЕННЫМИ МУФТАМИ									КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ СВИНЧИВАНИИ (ОПТИМАЛЬН.) +/- 25 %	
ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ				ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ СОЕДИНЕНИЯ						
LC		BC		LC		BC		LC		
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт	кН	фунт	кН	фунт/фут	Н-м	
12150	83,77	12150	83,77	301000	1339	420000	1868	3370	4569	
13610	93,84	13610	93,84	334000	1486	467000	2077	3760	5098	
14580	100,52	14580	100,52	357000	1588	498000	2215	4030	5464	
14110	97,28	14110	97,28	365000	1624	482000	2144	4090	5545	
15800	108,94	15800	108,94	406000	1806	537000	2389	4570	6196	
16930	116,73	16930	116,73	433000	1926	573000	2549	4880	6616	
16380	112,94	15310	105,56	438000	1948	554000	2464	4910	6657	
18350	126,52	17150	118,24	487000	2166	616000	2740	5480	7430	
19660	135,55	18370	126,66	519000	2309	658000	2927	5860	7945	
12950	89,29	12950	89,29	420000	1868	548000	2438	4650	6304	
14510	100,04	14510	100,04	466000	2073	610000	2713	5200	7050	
15550	107,22	15550	107,21	497000	2211	651000	2896	5560	7538	
15840	109,21	15490	106,80	535000	2383	661000	2940	5930	8040	
17730	122,24	17350	119,62	594000	2642	735000	3269	6620	8975	
18990	130,93	18590	128,17	634000	2820	785000	3492	7090	9613	
16900	116,52	15490	106,80	662000	2945	785000	3492	7340	9952	
18930	130,52	17350	119,62	735000	3269	873000	3883	8200	11118	
20290	139,89	18590	128,17	785000	3492	932000	4146	8770	11890	
16900	116,52	15490	106,80	729000	3243	851000	3785	8090	10968	
18930	130,52	17350	119,62	810000	3603	947000	4212	9040	12256	
20290	139,89	18590	128,17	864000	3843	1011000	4497	9670	13111	
16900	116,52	15490	106,80	765000	3403	886000	3941	8490	11511	
18930	130,52	17350	119,62	850000	3781	985000	4381	9480	12853	
20290	139,89	18590	128,17	907000	4035	1052000	4680	10140	13748	
12090	83,36	12090	83,36	480000	2135	620000	2758	5170	7009	
13540	93,35	13540	93,35	534000	2375	690000	3069	5770	7823	
14500	99,97	14500	99,97	569000	2531	736000	3274	6170	8365	
14360	99,01	14060	96,94	592000	2633	728000	3238	6360	8623	
16080	110,87	15740	108,52	657000	2922	810000	3603	7110	9640	
17230	118,80	16870	116,31	701000	3118	865000	3848	7600	10304	
15440	106,45	14060	96,94	694000	3087	828000	3683	7460	10114	
17290	119,21	15740	108,52	771000	3430	921000	4097	8340	11307	
18520	127,69	16870	116,31	823000	3661	984000	4377	8920	12094	
15440	106,45	14060	96,94	851000	3785	981000	4364	9150	12406	
17290	119,21	15740	108,52	946000	4208	1092000	4857	10230	13870	
18520	127,69	16870	116,31	1009000	4488	1166000	5187	10940	14832	
11620	80,12	11620	80,12	701000	3118	860000	3825	7170	9721	
13020	89,77	13020	89,77	779000	3465	957000	4257	8010	10860	
13950	96,18	13950	96,18	831000	3696	1022000	4546	8570	11619	
13770	94,94	13770	94,94	855000	3803	1008000	4484	8740	11850	
15420	106,32	15420	106,32	949000	4221	1122000	4991	9760	13233	
16520	113,90	16520	113,90	1013000	4506	1198000	5329	10450	14168	
15680	108,11	15340	105,76	988000	4395	1137000	5058	10100	13693	
17560	121,07	17190	118,52	1098000	4884	1266000	5631	11290	15307	
18810	129,69	18410	126,94	1171000	5209	1352000	6014	12080	16378	
9900	68,26	9900	68,26	655000	2914	823000	3661	6600	8948	
11090	76,46	11090	76,46	727000	3234	917000	4079	7370	9992	
11880	81,91	11880	81,91	776000	3452	979000	4355	7890	10697	
11310	77,98	11310	77,98	769000	3421	933000	4150	7750	10507	
12660	87,29	12660	87,29	854000	3799	1039000	4622	8660	11741	
13570	93,56	13570	93,56	911000	4052	1110000	4938	9270	12568	
12750	87,91	12750	87,91	884000	3932	1045000	4648	8920	12094	
14280	98,46	14280	98,46	983000	4373	1163000	5173	9960	13504	
15300	105,49	15300	105,49	1048000	4662	1242000	5525	10660	14453	
14160	97,63	13220	91,15	996000	4430	1153000	5129	10050	13626	
15860	109,35	14810	102,11	1107000	4924	1284000	5712	11220	15212	
16990	117,14	15860	109,35	1181000	5253	1371000	6099	12010	16283	
14440	99,56	13220	91,15	1106000	4920	1258000	5596	11150	15117	
16170	111,49	14810	102,11	1229000	5467	1401000	6232	12460	16893	
17330	119,49	15860	109,35	1311000	5832	1496000	6655	13330	18073	
14440	99,56	13220	91,15	1207000	5369	1356000	6032	12170	16500	
16170	111,49	14810	102,11	1341000	5965	1510000	6717	13600	18439	
17330	119,49	15860	109,35	1430000	6361	1612000	7171	14550	19727	

Некоторые значения предела текучести соединения превышают соответствующие значения предела текучести для тела трубы.

# МАРКИ СТАЛЕЙ ДЛЯ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН В СОЧЕТАНИИ С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ СМЯТИЮ

Это сочетание соответствует требованиям стандарта API 5CT для эксплуатации в глубоких скважинах, а также соответствует стандарту API 5CT для эксплуатации в условиях высокого внешнего давления, со значениями давления смятия, превышающими значения, оговоренные в API TR 5C3, и значениями давления разрыва, соответствующими API TR 5C3. Более подробная информация приведена в разделах «Марки сталей для глубоких скважин» или «Марки сталей с повышенным сопротивлением смятию».

## Маркировка

«VA-D-...HC» (... заменяется на 125, 140 или 150). Вся продукция групп прочности для глубоких скважин поставляется БЕЗ монограммы API.

## Испытания

Для испытания на смятие отбирается один образец (мин. длина которого составляет 8 наружных диаметров) из каждой партии, прошедшей термообработку.

ТИПОРАЗМЕР (СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОДНОЙ ДИАМЕТР)		VA-D-125-HC				VA-D-140-HC				VA-D-150-HC							
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа
4½	114,30	11,60	17,26	0,250	6,35	10250	70,67	12150	83,77	10900	75,15	13610	93,84	11050	76,19	14580	100,52
		13,50	20,09	0,290	7,37	13900	95,84	14100	97,22	14950	103,08	15790	108,87	15400	106,18	16920	116,66
		15,10	22,47	0,337	8,56	17700	122,04	16380	112,94	19500	134,45	18350	126,52	20350	140,31	19660	135,55
5	127,00	15,00	22,32	0,296	7,52	11800	81,36	12950	89,29	13200	91,01	14500	99,97	13550	93,42	15540	107,14
		18,00	26,79	0,362	9,19	16800	115,83	15840	109,21	18450	127,21	17740	122,31	19200	132,38	19010	131,07
		21,40	31,85	0,437	11,10	21800	150,30	19120	131,83	24000	165,47	21410	147,62	25300	174,44	22940	158,16
		23,20	34,53	0,478	12,14	24350	167,89	20910	144,17	27000	186,16	23420	161,47	28500	196,50	25100	173,06
		24,10	35,86	0,500	12,70	25700	177,19	21880	150,86	28500	196,50	24500	168,92	29000	199,95	26250	180,99
5½	139,70	17,00	25,30	0,304	7,72	10150	69,98	12090	83,36	10750	74,12	13540	93,35	10900	75,15	14510	100,04
		20,00	29,76	0,361	9,17	14400	99,28	14360	99,01	15750	108,59	16080	110,87	16000	110,32	17230	118,80
		23,00	34,23	0,415	10,54	17900	123,42	16510	113,83	19750	136,17	18490	127,48	20600	142,03	19810	136,58
		26,80	39,88	0,500	12,70	22900	157,89	19890	137,14	25300	174,44	22270	153,54	26500	182,71	23860	164,51
6¾	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	9450	65,15	11620	80,12	9550	65,84	13020	89,77	9700	66,88	13950	96,18
		28,00	41,67	0,417	10,59	13250	91,35	13770	94,94	14200	97,90	15420	106,32	14600	100,66	16520	113,90
		32,00	47,62	0,475	12,06	16550	114,11	15680	108,11	18150	125,14	17570	121,14	18850	129,97	18820	129,76
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	6100	42,06	9910	68,33	6200	42,75	11100	76,53	6250	43,09	11890	81,98
		26,00	38,69	0,362	9,19	8750	60,33	11310	77,98	8900	61,36	12670	87,36	9050	62,40	13580	93,63
		29,00	43,16	0,408	10,36	11400	78,60	12750	87,91	12000	82,74	14280	98,46	12250	84,46	15300	105,49
		32,00	47,62	0,453	11,51	14000	96,53	14160	97,63	15050	103,77	15860	109,35	15550	107,21	16990	117,14
		35,00	52,09	0,498	12,65	16350	112,73	15560	107,28	17900	123,42	17430	120,17	18600	128,24	18680	128,79
		38,00	56,55	0,540	13,72	18500	127,55	16880	116,38	20450	141,00	18900	130,31	21350	147,20	20250	139,62



# СЕРИЯ VA – ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Бесшовные обсадные трубы и НКТ в соответствии с требованиями стандарта API 5CT для эксплуатации в условиях низких температур. В таблице ниже приведены значения, превышающие значения стандарта API 5CT для тела трубы и муфты (ударная вязкость, твердость, неразрушающий контроль).

## Маркировка

В соответствии со стандартом API 5CT, а также дополнительная маркировка «VA-LT-...» (... заменяется на N80-Q либо L80-1 и т. д.). По запросу наносится монограмма API.

## Механические свойства и химический состав

Согласно требованиям стандарта API 5CT. Трубы всех групп прочности, за исключением J55/K55, подлежат горячей ротационной правке.

V-образный надрез по Шарпи / 10x10 мм - полноразм. образец / продольн./ -45 °C / -49 °F

Более высокие значения ударной вязкости или более низкие значения температуры по запросу. Эксплуатационные характеристики согласно API TR 5C3 для соответствующей группы прочности API (см. приложение).

	МИН. ОТДЕЛЬН.		МИН. СРЕДН.	
	Дж	фут/фунт	Дж	фут/фунт
VA-LT-J55	30	22,1	40	29,5
VA-LT-K55	30	22,1	40	29,5
VA-LT-N80-Q	60	44,3	70	51,6
VA-LT-L80-1	60	44,3	70	51,6
VA-LT-C90-1	50	36,9	60	44,3
VA-LT-R95	50	36,9	60	44,3
VA-LT-T95-1	50	36,9	60	44,3
VA-LT-C110	40	29,5	50	36,9
VA-LT-P110	40	29,5	50	36,9
VA-LT-Q125-1	30	22,1	40	29,5

Максимальное изменение твердости (HRC (по Роквеллу)) для толщины стенки

≤ 12,70 мм	≤ 0,50 дюйма	3
12,71 – 19,04 мм	0,51 – 0,74 дюйма	4
19,05 – 25,39 мм	0,75 – 0,99 дюйма	5
≥ 25,40 мм	≥ 1 дюйм	6

## Контроль и испытания

Согласно требованиям стандарта API 5CT. Все трубы проходят 100 % ультразвуковой контроль толщины стенки (мин. 93,75 % средней толщины).

### НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Контроль методом рассеяния потока (тело трубы)	Ультразвуковой контроль (тело трубы)	Магнитнопорошковый контроль (концы труб)	Уровни приемки (инспекции)	
			Внутренняя поверхность Продольно и поперечно	Наружная поверхность Продольно и поперечно
A	A	R	L2 (5 % nWT)	L2 (5 % nWT)
A	один метод или комбинация методов по выбору производителя	L...	уровень приемки	
R	требуется	nWT	номинальная толщина стенки	

# СЕРИЯ – ДЛЯ УГЛЕКИСЛОЙ СРЕДЫ

Бесшовные обсадные трубы и НКТ в соответствии с требованиями стандарта API 5CT, для эксплуатации в умеренно коррозионно-активных средах, в которых, при применении соответствующей программы ингибирования, можно ожидать более высокой устойчивости к коррозии по сравнению со стандартными группами прочности API.

## ФЕРРИТ-ПЕРЛИТ VA-FP-...-1CR

**Маркировка** «VA-FP-...-1CR» (... заменяется на 55 или 75 и т. д.).

Вся продукция групп прочности FP поставляется БЕЗ монограммы API.

### Механические свойства и химический состав

ГРУППА ПРОЧНОСТИ		%Cr	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ		УДЛИНЕНИЕ %	ТВЕРДОСТЬ HRC	УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ Дж   фут/фунт
			кфунт/ кв. дюйм	МПа	кфунт/ кв. дюйм	МПа			
VA-FP-55-1CR	мин.	0,85	55	379	80	552			
	макс.	1,15							
VA-FP-75-1CR	мин.	0,85	75	517	100	690	API SPEC. 5CT	св. нет	св. нет
	макс.	1,15					формула		
VA-FP-80-1CR	мин.	0,85	80	552	105	724			
	макс.	1,15							



## С ЗАКАЛКОЙ И ОТПУСКОМ VA-...-1CR

Группа прочности согл. API Spec. 5CT с содержанием хрома 1 %.

**Маркировка** «VA-...-1CR» (... заменяется на L80-1 или P110). Наносится монограмма API.

### Механические свойства и химический состав

ГРУППА ПРОЧНОСТИ		%Cr	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ		УДЛИНЕНИЕ %	ТВЕРДОСТЬ HRC
			кфунт/ кв. дюйм	МПа	кфунт/ кв. дюйм	МПа		
VA-N80-Q-1CR	мин.	0.85	80	552	100	689	Формула по API SPEC. 5CT	-
	мин.	1.15	110	758				
VA-L80-1-1CR	мин.	0.85	80	552	95	655	Формула по API SPEC. 5CT	23
	мин.	1.15	95	655				
VA-R95-1CR	мин.	0.85	95	655	105	724	Формула по API SPEC. 5CT	-
	мин.	1.15	110	758				
VA-P110-1CR	мин.	0.85	110	758	125	862	Формула по API SPEC. 5CT	-
	мин.	1.15	140	965				



## С ЗАКАЛКОЙ И ОТПУСКОМ VA-...-3CR

Группа прочности согл. API Spec. 5CT с содержанием хрома 3 %

**Маркировка** «VA-...-3CR» (... заменяется на L80-1 или P110). Наносится монограмма API.

### Механические свойства и химический состав

ГРУППА ПРОЧНОСТИ		%Cr	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ		УДЛИНЕНИЕ %	ТВЕРДОСТЬ HRC
			кфунт/ кв. дюйм	МПа	кфунт/ кв. дюйм	МПа		
VA-N80-Q-3CR	мин.	2.85	80	552	100	689	Формула по API SPEC. 5CT	-
	мин.	3.25	110	758				
VA-L80-1-3CR	мин.	2.85	80	552	95	655	Формула по API SPEC. 5CT	23
	мин.	3.25	95	655				
VA-R95-3CR	мин.	2.85	95	655	105	724	Формула по API SPEC. 5CT	-
	мин.	3.25	110	758				
VA-P110-3CR	мин.	2.85	110	758	125	862	Формула по API SPEC. 5CT	-
	мин.	3.25	140	965				

Обратите внимание: не подходит для применения в сероводородной среде согласно стандарту NACE MR0175/ISO15156.



# СЕРИЯ VA – ДЛЯ УГЛЕКИСЛОЙ СРЕДЫ

Бесшовные обсадные трубы и НКТ в соответствии с требованиями стандарта API Spec 5CT для коррозионно-активных сред. Можно ожидать более высокий уровень устойчивости к коррозии по сравнению со стандартными марками сталей API.

## С ЗАКАЛКОЙ И ОТПУСКОМ VA-...-13CR

Группа прочности согл. API Spec. 5CT с содержанием хрома 13 %

**Маркировка** «VA-...-13CR» (... указывается группа прочности стали, например 95).  
поставляется БЕЗ монограммы API.

### Механические свойства и химический состав

ГРУППА ПРОЧНОСТИ		%Cr	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ		УДЛИНЕНИЕ %	ТВЕРДОСТЬ HRC
			кфунт/кв. дюйм	МПа	кфунт/кв. дюйм	МПа		
VA-95-13CR	мин.	12.00	95	655	105	724	API SPEC. 5CT формула	-
	макс.	14.00	110	758				



# ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА

Для упрощения идентификации патентованных марок сталей компания voestalpine Tubulars разработала свою собственную систему цветовой кодировки. Наши патентованные марки сталей маркированы золотистой полосой, а также дополнительной цветной полосой(-ами) для обозначения конкретных патентованных серий.



Для получения более подробной информации и полного обзора всех марок сталей и маркировки труб, пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом.

## ПАТЕНТОВАННЫЕ МАРКИ СТАЛЕЙ

Золотистая		Патентованная марка стали voestalpine Tubulars
Зеленая		Повышенное сопротивление смятию
Двойная оранжевая		Сероводородостойкое исполнение
Оранжевая		Сероводородостойкое исполнение (умеренные условия)
Фиолетовая		Глубокая скважина
Серая		Углекислая среда
белый		Для углекислой среды
Бирюзовая		С закалкой и отпуском
Синяя		Низкая температура
Розовая		Улучшенные характеристики
Двойная розовая		Предельные характеристики

## МАРКИ СТАЛЕЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ API

	H		L80-1		C110
	J55		L80-13Cr		
	K55				Q125-1
	M65		C90-1		Марка 140
	Grade 75		T95-1		Марка 150
	N80-1		R95		
	N80-Q		P110		

## ПРИМЕР

### VA-S-110-NC

#### МУФТЫ И ПАТРУБКИ / АКСЕССУАРЫ


короче 3 футов / 0,91 м  
только маркировка API!



Обозначает марку C110, соответствующую API

#### ПАТРУБКИ / АКСЕССУАРЫ

от 3 футов / 0,91 м до 5,99 футов / 1,82 м



Обозначает марку C110, соответствующую API


Золотистая полоса обозначает патентованную марку стали voestalpine Tubulars

Оранжевая полоса обозначает сероводородостойкое исполнение (умеренные условия, одна буква S)

Зеленая полоса обозначает повышенное сопротивление смятию

#### ТРУБА И ПАТРУБКИ / АКСЕССУАРЫ

от 6 футов / 1,83 м



## ОБСЛУЖИВАНИЕ



myTubulars

### Приложение myTubulars ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ НА ПРОДУКЦИЮ, ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕСТАХ И ЛИЦЕНЗИАТЫ

Генерация технических листов и диаграмм напряжений по Мизесу по типоразмерам и эксплуатационным характеристикам продукции обеспечивается voestalpine Tubulars с помощью генератора технических листов. Кроме того, установив приложение myTubulars на своем планшете или смартфоне, вы сможете быстро и удобно проверить, соответствует ли определенный продукт требованиям места эксплуатации.

Бесплатное приложение myTubulars доступно для всех устройств с iOS и Android в магазинах приложений.

### СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ!



По запросу осуществляется обслуживание на месте при монтаже. Пожалуйста, посетите раздел «Обслуживание клиентов» на нашем веб-сайте [www.voestalpine.com/tubulars](http://www.voestalpine.com/tubulars)



# ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ voestalpine Tubulars?

Поддержка в выборе материалов и продуктов, собственная разработка материалов и продуктов, готовые продукты и консультации по монтажу — и все это от одного производителя.



**РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ**



**РАЗРАБОТКА СОЕДИНЕНИЙ**



**РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ**



**РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ**



**ВЫБОР ПРОДУКТОВ**



**ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕСТАХ**

# ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — НКТ, В СООТВЕТСТВИИ С API TR 5C3 И API RP 5C1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС				ТОЛЩИНА СТЕНКИ		ГРУППА ПРОЧНОСТИ	(тело трубы)					
		NU		EU					СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ	
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм		фунт/кв. дюйм	МПа	фунт/кв. дюйм	МПа	фунт	кН
1,9	48,26	2,75	4,09	2,90	4,32	0,145	3,68	J55	7750	53,4	7350	50,6	43900	195,3
								N80-Q	11280	77,7	10680	73,6	63900	284,2
								L80-1	11280	77,7	10680	73,6	63900	284,2
								C90-1	12620	87,0	12020	82,8	71900	319,8
								T95-1	13190	90,9	12690	87,4	75900	337,6
								P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
	-	-	3,73	5,55	0,200	5,08	J55	10360	71,4	10130	69,8	58700	261,1	
							N80-Q	15070	103,8	14740	101,6	85400	379,9	
							L80-1	15070	103,8	14740	101,6	85400	379,9	
							C90-1	16950	116,8	16580	114,2	96100	427,5	
							T95-1	17890	123,3	17500	120,6	101500	451,5	
							P110	20720	142,8	20260	139,6	117500	522,6	
2½	73,02	4,60	6,85	4,70	6,99	0,190	4,83	J55	8100	55,8	7700	53,1	71700	318,9
								N80-Q	11780	81,2	11200	77,2	104300	463,9
								L80-1	11780	81,2	11200	77,2	104300	463,9
								C90-1	13250	91,3	12600	86,8	117400	522,2
								T95-1	13980	96,3	13300	91,6	123900	551,1
								P110	16130	111,1	15400	106,1	143400	637,8
	5,80	8,63	5,95	8,85	0,254	6,45	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
							N80-Q	15280	105,3	14970	103,1	135400	602,3	
							L80-1	15280	105,3	14970	103,1	135400	602,3	
							C90-1	17190	118,4	16840	116,0	152300	677,4	
							T95-1	18150	125,1	17780	122,5	160700	714,8	
							P110	21010	144,8	20590	141,9	186100	827,8	
2½	73,02	6,40	9,52	6,50	9,67	0,217	5,51	J55	7680	52,9	7260	50,0	99700	443,5
								N80-Q	11170	77,0	10570	72,8	145000	645,0
								L80-1	11170	77,0	10570	72,8	145000	645,0
								C90-1	12380	85,3	11890	81,9	163100	725,5
								T95-1	12940	89,2	12550	86,5	172100	765,5
								P110	14550	100,2	14530	100,1	199300	886,5
	7,80	11,61	7,90	11,76	0,276	7,01	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
							N80-Q	13890	95,7	13440	92,6	180300	802,0	
							L80-1	13890	95,7	13440	92,6	180300	802,0	
							C90-1	15620	107,6	15120	104,2	202900	902,5	
							T95-1	16490	113,6	15960	110,0	214100	952,3	
							P110	19090	131,5	18480	127,3	247900	1102,7	
8,60	12,80	8,70	12,95	0,308	7,82	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
						N80-Q	15300	105,4	15000	103,4	198700	883,8		
						L80-1	15300	105,4	15000	103,4	198700	883,8		
						C90-1	17220	118,6	16870	116,2	223600	994,6		
						T95-1	18170	125,2	17810	122,7	236000	1049,7		
						P110	21040	145,0	20620	142,1	273200	1215,2		
3½	88,90	9,20	13,69	9,30	13,84	0,254	6,45	J55	7400	51,0	6990	48,2	142500	633,8
								N80-Q	10540	72,6	10160	70,0	207200	921,6
								L80-1	10540	72,6	10160	70,0	207200	921,6
								C90-1	11570	79,7	11430	78,8	233100	1036,8
								T95-1	12080	83,2	12070	83,2	246000	1094,7
								P110	13530	93,2	13970	96,3	284900	1267,2
	10,20	15,18	-	-	0,289	7,34	J55	8330	57,4	7950	54,8	160300	713,0	
							N80-Q	12120	83,5	11560	79,6	233200	1037,3	
							L80-1	12120	83,5	11560	79,6	233200	1037,3	
							C90-1	13640	94,0	13010	89,6	262400	1167,2	
							T95-1	14390	99,1	13730	94,6	276900	1231,7	
							P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	

NU ... невысаженный конец | EU ... высаженный наружу конец | N.L. ... Не указано в API TR 5C3 (1-е издание) или API RP 5C1 (18-е издание)



С НАВИНЧЕННЫМИ МУФТАМИ											
ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ				ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ СОЕДИНЕНИЯ				КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ СВИНЧИВАНИИ (ОПТ.) В СООТВ. С API RP 5C1 (+/- 25 %)			
NU		EU		NU		EU		NU		EU	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт	кН	фунт	кН	фунт/фут	Н·м	фунт/фут	Н·м
7350	50,6	7350	50,6	26200	116,5	43900	195,3	410	560	880	1190
10680	73,6	10680	73,6	38200	169,9	63900	284,2	570	780	1220	1650
10680	73,6	10680	73,6	38200	169,9	63900	284,2	560	760	1190	1610
12020	82,8	12020	82,8	42900	190,8	71900	319,8	610	830	1300	1760
12690	87,4	12690	87,4	45300	201,5	75900	337,6	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	10130	69,8	N.L.	N.L.	58700	261,1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	14740	101,6	N.L.	N.L.	85400	379,9	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	14740	101,6	N.L.	N.L.	85400	379,9	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	16580	114,2	N.L.	N.L.	96100	427,5	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	17500	120,6	N.L.	N.L.	101500	451,5	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	20260	139,6	N.L.	N.L.	117500	522,6	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
7700	53,1	7700	53,1	49400	219,7	71700	318,9	730	990	1290	1750
11200	77,2	11200	77,2	71900	319,8	104300	463,9	1020	1380	1800	2450
11200	77,2	11200	77,2	71900	319,8	104300	463,9	990	1350	1760	2390
12600	86,8	12600	86,8	80900	359,8	117400	522,2	1080	1470	1920	2610
13300	91,6	13300	91,6	85400	379,9	123900	551,1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
15400	106,1	15400	106,1	98900	439,9	143400	637,8	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
14970	103,1	14860	102,4	103000	458,1	135400	602,3	1460	1980	2240	3040
14970	103,1	14860	102,4	103000	458,1	135400	602,3	1420	1930	2190	2970
16840	116,0	16720	115,2	115800	515,1	152300	677,4	1550	2110	2390	3250
17780	122,5	17650	121,6	122300	544,0	160700	714,8	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
20590	141,9	20430	140,8	141600	629,8	186100	827,8	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
7260	50,0	7260	50,0	72600	322,9	99700	443,5	1050	1420	1650	2230
10570	72,8	10570	72,8	105600	469,7	145000	645,0	1470	1990	2300	3120
10570	72,8	10570	72,8	105600	469,7	145000	645,0	1430	1940	2250	3050
11890	81,9	11890	81,9	118800	528,4	163100	725,5	1570	2130	2460	3340
12550	86,5	12550	86,5	125400	557,8	172100	765,5	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
14530	100,1	14530	100,1	145200	645,8	199300	886,5	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
13440	92,6	13440	92,6	140900	626,7	180300	802,0	1960	2650	2770	3760
13440	92,6	13440	92,6	140900	626,7	180300	802,0	1910	2590	2710	3680
15120	104,2	15120	104,2	158500	705,0	202900	902,5	2090	2840	2970	4020
15960	110,0	15960	110,0	167300	744,2	214100	952,3	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
18480	127,3	18480	127,3	193700	861,6	247900	1102,7	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
15000	103,4	14940	102,9	159300	708,6	198700	883,8	2210	3000	3020	4090
15000	103,4	14940	102,9	159300	708,6	198700	883,8	2160	2930	2950	4000
16870	116,2	16810	115,8	179200	797,1	223600	994,6	2370	3210	3230	4380
17810	122,7	17740	122,2	189100	841,1	236000	1049,7	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
20620	142,1	20540	141,5	219000	974,1	273200	1215,2	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
6990	48,2	6990	48,2	109400	486,6	142500	633,8	1480	2010	2280	3090
10160	70,0	10160	70,0	159100	707,1	207200	921,6	2070	2810	3200	4330
10160	70,0	10160	70,0	159100	707,1	207200	921,6	2030	2750	3030	4240
11430	78,8	11430	78,8	179000	796,2	233100	1036,8	2220	3010	3430	4650
12070	83,2	12070	83,2	188700	840,7	246000	1094,7	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
13970	96,3	13970	96,3	218800	973,2	284900	1267,2	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
7950	54,8	N.L.	N.L.	127300	566,2	N.L.	N.L.	1720	2330	N.L.	N.L.
11560	79,6	N.L.	N.L.	185100	823,3	N.L.	N.L.	2410	3270	N.L.	N.L.
11560	79,6	N.L.	N.L.	185100	823,3	N.L.	N.L.	2360	3200	N.L.	N.L.
13010	89,6	N.L.	N.L.	208300	926,5	N.L.	N.L.	2590	3510	N.L.	N.L.
13730	94,6	N.L.	N.L.	219600	977,7	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.

Значения взяты из API TR 5C3 (1-е издание) и из API RP 5C1 (18-е издание)

# ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – НКТ, В СООТВЕТСТВИИ С API TR 5C3 И API RP 5C1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС				ТОЛЩИНА СТЕНКИ		ГРУППА ПРОЧНОСТИ	(тело трубы)							
		NU		EU					СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ			
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм		фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт	кН		
3½	88,90	12,70	18,90	12,95	19,27	0,375	9,52	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
								N80-Q	15310	105,2	15000	103,4	294600	1310,4		
								L80-1	15310	105,2	15000	103,4	294600	1310,4		
								C90-1	17220	118,6	16880	116,3	331400	1474,1		
								T95-1	18180	125,3	17810	122,7	349800	1555,9		
								P110	21050	145,0	20630	142,1	405000	1801,4		
		15,50	23,07	-	-	0,476	10,92	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
								N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
								L80-1	18800	119,1	19040	118,5	361800	1475,8		
								C90-1	21150	133,7	21420	133,3	407000	1660,0		
								T95-1	22330	141,1	22610	140,8	429600	1752,5		
								P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
4	101,60	10,70	15,92	11,00	16,37	0,262	6,65	J55	6590	45,4	6300	43,4	169200	752,6		
								N80-Q	8800	60,6	9170	63,2	246200	1095,1		
								L80-1	8800	60,6	9170	63,2	246200	1095,1		
								C90-1	9590	66,1	10320	71,1	276900	1231,7		
								T95-1	9980	68,8	10890	75,0	292300	1300,2		
								P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
		13,20	19,64	-	-	0,330	8,38	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
								N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
								L80-1	12110	83,4	11550	79,6	304400	1354,0		
								C90-1	13620	93,8	12990	89,5	342500	1523,4		
								T95-1	14380	99,1	13720	94,5	361500	1608,0		
								P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
4½	114,30	16,10	23,96	-	-	0,415	10,54	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
								N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
								L80-1	14880	102,5	14520	100,0	373900	1663,1		
								C90-1	16740	115,3	16340	112,6	420700	1871,3		
								T95-1	17670	121,7	17250	118,9	444000	1974,9		
								P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
		12,60	18,75	12,75	18,97	0,271	6,88	J55	5730	39,5	5800	40,0	198000	880,7		
								N80-Q	7500	51,7	8430	58,1	288000	1281,0		
								L80-1	7500	51,7	8430	58,1	288000	1281,0		
								C90-1	8120	55,9	9480	65,3	324000	1441,2		
								T95-1	8410	57,9	10010	69,0	342000	1521,2		
								P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
15,20	22,62	-	-	0,337	8,56	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.			
						N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.			
						L80-1	11080	76,3	10480	72,2	352600	1568,4				
						C90-1	12220	84,2	11800	81,3	396600	1764,1				
						T95-1	12760	87,9	12450	85,8	418700	1862,4				
						P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.				
17,00	25,30	-	-	0,380	9,65	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.			
						N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.			
						L80-1	12370	85,2	11820	81,4	393400	1749,8				
						C90-1	13920	95,9	13300	91,6	442600	1968,7				
						T95-1	14690	101,2	14040	96,7	467200	2078,1				
						P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.				

NU ... невысаженный конец | EU ... высаженный наружу конец | N.L. ... Не указано в API TR 5C3 (1-е издание) или API RP 5C1 (18-е издание)



# ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ, В СООТВЕТСТВИИ С API TR 5C3 И API RP 5C1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		ГРУППА ПРОЧНОСТИ	(тело трубы)						SC		
							СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ				
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм		фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	1000 фунтов	кН	фунт/ кв. дюйм	МПа	
4½	114,3	11,60	17,26	0,250	6,35	J55	4960	34,2	5350	36,9	184	817	5350	36,9	
						N80-Q	4960	34,2	5350	36,9	184	817	5350	36,9	
						L80-1	6350	43,8	7780	53,6	267	1188	N.L.	N.L.	
						C90-1	6350	43,8	7780	53,6	267	1188	N.L.	N.L.	
						T95-1	6820	47,0	8750	60,3	300	1336	N.L.	N.L.	
						R95/T95-1	7030	48,4	9240	63,7	317	1411	N.L.	N.L.	
						P110	7580	52,2	10690	73,7	367	1633	N.L.	N.L.	
						Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
		13,50	20,09	0,290	7,37	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						L80-1	8540	58,8	9020	62,1	307	1365	N.L.	N.L.	
						C90-1	8540	58,8	9020	62,1	307	1365	N.L.	N.L.	
	T95-1					9300	64,1	10150	69,9	345	1536	N.L.	N.L.		
	R95/T95-1					9660	66,6	10710	73,8	364	1621	N.L.	N.L.		
	15,10	22,47	0,337	8,56	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
					N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
					L80-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
					C90-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
					T95-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
					R95/T95-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
	5	127	15,00	22,32	0,296	7,52	J55	5560	38,3	5700	39,3	241	1070	5700	39,3
							N80-Q	5560	38,3	5700	39,3	241	1070	5700	39,3
							L80-1	7250	50,0	8290	57,1	350	1556	N.L.	N.L.
							C90-1	7250	50,0	8290	57,1	350	1556	N.L.	N.L.
T95-1							7830	53,9	9320	64,2	394	1751	N.L.	N.L.	
R95/T95-1							8110	55,9	9840	67,8	416	1848	N.L.	N.L.	
P110							8850	61,0	11400	78,5	481	2140	N.L.	N.L.	
Q125-1							N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
18,00			26,79	0,362	9,19	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
						L80-1	10490	72,3	10140	69,9	422	1877	N.L.	N.L.	
						C90-1	10490	72,3	10140	69,9	422	1877	N.L.	N.L.	
		T95-1				11520	79,4	11400	78,5	475	2112	N.L.	N.L.		
		R95/T95-1				12030	82,9	12040	83,0	501	2229	N.L.	N.L.		
21,40		31,85	0,437	11,10	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
					N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
					L80-1	12760	87,9	12240	84,3	501	2229	N.L.	N.L.		
					C90-1	12760	87,9	12240	84,3	501	2229	N.L.	N.L.		
					T95-1	14360	98,9	13770	94,9	564	2508	N.L.	N.L.		
					R95/T95-1	15150	104,4	14530	100,1	595	2647	N.L.	N.L.		
Q125-1		19940	137,4	19120	131,7	783	3483	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.				

SC короткая круглая резьба | LC ... Длинная круглая резьба | BC ... резьба Батресс | N.L. ... Не указано в API TR 5C3 (1-е издание) или API RP 5C1 (18-е издание)

С НАВИНЧЕННЫМИ МУФТАМИ										КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ СВИНЧИВАНИИ (ОПТ.) В СООТВ. С API RP 5C1 (+/- 25 %)			
ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ				ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ СОЕДИНЕНИЯ						ВС		LC	
LC		BC		SC		LC		BC		ВС		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	1000 фунтов	кН	1000 фунтов	кН	1000 фунтов	кН	фунт/фут	Н-м	фунт/фут	Н-м
5350	36,9	5350	36,9	154	684	162	721	225	1000	1540	2090	1620	2200
5350	36,9	5350	36,9	170	757	180	799	277	1230	1700	2310	1800	2430
7780	53,6	7780	53,6	N.L.	N.L.	223	992	304	1351	N.L.	N.L.	2280	3090
7780	53,6	7780	53,6	N.L.	N.L.	212	942	291	1293	N.L.	N.L.	2230	3030
8750	60,3	8750	60,3	N.L.	N.L.	223	992	309	1376	N.L.	N.L.	2450	3320
9240	63,7	9240	63,7	N.L.	N.L.	234	1041	325	1446	N.L.	N.L.	2580	3500
10690	73,7	10690	73,7	N.L.	N.L.	279	1240	385	1713	N.L.	N.L.	3020	4100
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
9020	62,1	9020	62,1	N.L.	N.L.	270	1202	349	1552	N.L.	N.L.	2760	3740
9020	62,1	9020	62,1	N.L.	N.L.	257	1142	334	1486	N.L.	N.L.	2710	3670
10150	69,9	10150	69,9	N.L.	N.L.	270	1202	355	1581	N.L.	N.L.	2970	4030
10710	73,8	10710	73,8	N.L.	N.L.	284	1261	374	1662	N.L.	N.L.	3130	4240
12410	85,5	12410	85,5	N.L.	N.L.	338	1502	443	1969	N.L.	N.L.	3660	4960
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
14420	99,4	13460	92,7	N.L.	N.L.	406	1804	509	2262	N.L.	N.L.	4400	5960
16380	112,9	15300	105,4	N.L.	N.L.	438	1949	554	2464	N.L.	N.L.	4910	6650
5700	39,3	5700	39,3	207	919	223	992	293	1301	2070	2800	2230	3020
5700	39,3	5700	39,3	228	1013	246	1096	359	1595	2280	3090	2460	3340
8290	57,1	8290	57,1	N.L.	N.L.	311	1382	396	1759	N.L.	N.L.	3140	4250
8290	57,1	8290	57,1	N.L.	N.L.	295	1313	379	1686	N.L.	N.L.	3080	4170
9320	64,2	9320	64,2	N.L.	N.L.	311	1382	404	1796	N.L.	N.L.	3380	4590
9840	67,8	9840	67,8	N.L.	N.L.	326	1451	424	1888	N.L.	N.L.	3560	4830
11400	78,5	11400	78,5	N.L.	N.L.	388	1728	503	2236	N.L.	N.L.	4170	5650
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
10140	69,9	9910	68,3	N.L.	N.L.	396	1762	477	2122	N.L.	N.L.	4000	5420
10140	69,9	9910	68,3	N.L.	N.L.	376	1674	457	2033	N.L.	N.L.	3930	5320
11400	78,5	11150	76,8	N.L.	N.L.	396	1762	487	2166	N.L.	N.L.	4310	5850
12040	83,0	11770	81,1	N.L.	N.L.	416	1851	512	2277	N.L.	N.L.	4550	6160
13940	96,0	13620	93,8	N.L.	N.L.	495	2203	606	2697	N.L.	N.L.	5310	7210
15840	109,1	15480	106,7	N.L.	N.L.	535	2379	661	2940	N.L.	N.L.	5930	8050
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
10810	74,5	9910	68,3	N.L.	N.L.	490	2181	537	2387	N.L.	N.L.	4950	6710
10810	74,5	9910	68,3	N.L.	N.L.	466	2072	510	2267	N.L.	N.L.	4860	6590
12170	83,9	11150	76,8	N.L.	N.L.	490	2181	537	2387	N.L.	N.L.	5340	7240
12840	88,5	11770	81,1	N.L.	N.L.	515	2290	563	2506	N.L.	N.L.	5620	7630
14870	102,5	13620	93,8	N.L.	N.L.	613	2726	671	2983	N.L.	N.L.	6580	8920
16900	116,4	15480	106,7	N.L.	N.L.	662	2944	724	3222	N.L.	N.L.	7340	9960

Значения взяты из API TR 5C3 (1-е издание) и из API RP 5C1 (18-е издание)/Некоторые значения предела текучести для тела трубы превышают соответствующие значения предела текучести соединения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ, В СООТВЕТСТВИИ С API TR 5C3 И API RP 5C1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		ГРУППА ПРОЧНОСТИ	(тело трубы)									
							СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ		SC			
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм		фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	1000 фунтов	кН	фунт/ кв. дюйм	МПа		
5	127	23,20	34,53	0,478	12,14	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
						N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						L80-1	13830	95,3	13380	92,2	543	2417	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						C90-1	13830	95,3	13380	92,2	565	2417	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						T95-1	15560	107,2	15060	103,8	611	2719	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						R95/T95-1	16430	113,2	15890	109,5	645	2870	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						P110	19020	131,0	18400	126,8	747	3323	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						Q125-1	21620	149,0	20910	144,1	849	3776	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
	24,10	35,86	0,500	12,70	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
					N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
					L80-1	14400	99,2	14000	96,5	566	2515	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
					C90-1	14400	99,2	14000	96,5	566	2515	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
					T95-1	16200	111,6	15750	108,5	636	2830	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
					R95/T95-1	17100	117,8	16630	114,6	672	2987	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
					P110	19800	136,4	19250	132,6	778	3459	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
					Q125-1	22500	155,0	21880	150,8	884	3930	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
5½	139,7	17,00	25,30	0,304	7,72	J55	4910	33,8	5320	36,7	273	1214	5320	36,7		
						N80-Q	4910	33,8	5320	36,7	273	1214	5320	36,7		
						L80-1	6290	43,3	7740	53,3	397	1766	N.L.	N.L.		
						C90-1	6290	43,3	7740	53,3	397	1766	N.L.	N.L.		
						T95-1	6740	46,4	8710	60,0	447	1986	N.L.	N.L.		
						R95/T95-1	6940	47,8	9190	63,3	471	2097	N.L.	N.L.		
		20,00	29,76	0,361	9,17	P110	7480	51,5	10640	73,3	546	2428	N.L.	N.L.		
						Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
						J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
						N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.		
						L80-1	8830	60,8	9190	63,3	466	2074	N.L.	N.L.		
						C90-1	8830	60,8	9190	63,3	466	2074	N.L.	N.L.		
	23,00	34,23	0,415	10,54	T95-1	9630	66,4	10340	71,2	525	2333	N.L.	N.L.			
					R95/T95-1	10020	69,0	10910	75,2	554	2463	N.L.	N.L.			
					P110	11100	76,5	12640	87,1	641	2852	N.L.	N.L.			
					Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.			
					J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.			
					N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.			
	10,54	34,23	0,415	10,54	L80-1	11160	76,9	10560	72,8	530	2359	N.L.	N.L.			
					C90-1	11160	76,9	10560	72,8	530	2359	N.L.	N.L.			
					T95-1	12380	85,3	11880	81,9	597	2654	N.L.	N.L.			
					R95/T95-1	12930	89,1	12540	86,4	630	2802	N.L.	N.L.			
					P110	14540	100,2	14530	100,1	729	3224	N.L.	N.L.			
					Q125-1	16060	110,7	16510	113,8	829	3686	N.L.	N.L.			

SC короткая круглая резьба | LC ... Длинная круглая резьба | BC ... резьба Батресс | N.L. ... Не указано в API TR 5C3 (1-е издание) или API RP 5C1 (18-е издание)

С НАВИНЧЕННЫМИ МУФТАМИ											КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ СВИНЧИВАНИИ (ОПТ.) В СООТВ. С API RP 5C1 (+/- 25 %)			
ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ				ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ СОЕДИНЕНИЯ						BC		LC		
LC		BC		SC		LC		BC		BC		LC		
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	1000 фунтов	кН	1000 фунтов	кН	1000 фунтов	кН	фунт/фут	Н-м	фунт/фут	Н-м	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
10810	74,5	9910	68,3	N.L.	N.L.	540	2403	537	2387	N.L.	N.L.	5450	7400	
10810	74,5	9910	68,3	N.L.	N.L.	513	2283	510	2267	N.L.	N.L.	5350	7260	
12170	83,9	11150	76,8	N.L.	N.L.	540	2403	537	2387	N.L.	N.L.	5880	7980	
12840	88,5	11770	81,1	N.L.	N.L.	567	2523	563	2506	N.L.	N.L.	6200	8400	
14870	102,5	13620	93,8	N.L.	N.L.	675	3004	671	2983	N.L.	N.L.	7250	9830	
16900	116,4	15480	106,7	N.L.	N.L.	729	3244	724	3222	N.L.	N.L.	8090	10970	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
10810	74,5	9910	68,3	N.L.	N.L.	567	2521	537	2387	N.L.	N.L.	5720	7760	
10810	74,5	9910	68,3	N.L.	N.L.	538	2395	510	2267	N.L.	N.L.	5610	7610	
12170	83,9	11150	76,8	N.L.	N.L.	567	2521	537	2387	N.L.	N.L.	6170	8370	
12840	88,5	11770	81,1	N.L.	N.L.	595	2647	563	2506	N.L.	N.L.	6500	8810	
14870	102,5	13620	93,8	N.L.	N.L.	708	3151	671	2983	N.L.	N.L.	7600	10310	
16900	116,4	15480	106,7	N.L.	N.L.	765	3403	724	3222	N.L.	N.L.	8490	11510	
5320	36,7	5320	36,7	229	1019	247	1097	329	1465	2290	3110	2470	3340	
5320	36,7	5320	36,7	252	1119	272	1208	402	1789	2520	3410	2720	3680	
7740	53,3	7740	53,3	N.L.	N.L.	348	1546	446	1984	N.L.	N.L.	3480	4710	
7740	53,3	7740	53,3	N.L.	N.L.	338	1504	428	1903	N.L.	N.L.	3410	4630	
8710	60,0	8710	60,0	N.L.	N.L.	356	1583	456	2030	N.L.	N.L.	3750	5090	
9190	63,3	9190	63,3	N.L.	N.L.	374	1662	480	2134	N.L.	N.L.	3960	5360	
10640	73,3	10640	73,3	N.L.	N.L.	445	1979	568	2526	N.L.	N.L.	4620	6270	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
9190	63,3	8990	61,9	N.L.	N.L.	428	1903	524	2331	N.L.	N.L.	4280	5800	
9190	63,3	8990	61,9	N.L.	N.L.	416	1852	503	2236	N.L.	N.L.	4200	5700	
10340	71,2	10120	69,7	N.L.	N.L.	438	1949	536	2384	N.L.	N.L.	4620	6270	
10910	75,2	10680	73,6	N.L.	N.L.	460	2047	563	2506	N.L.	N.L.	4870	6600	
12640	87,1	12360	85,2	N.L.	N.L.	548	2437	667	2967	N.L.	N.L.	5690	7720	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
9880	68,1	8990	61,9	N.L.	N.L.	502	2234	579	2577	N.L.	N.L.	5020	6810	
9880	68,1	8990	61,9	N.L.	N.L.	489	2173	550	2448	N.L.	N.L.	4930	6690	
11110	76,5	10120	69,7	N.L.	N.L.	514	2288	579	2577	N.L.	N.L.	5430	7360	
11730	80,8	10680	73,6	N.L.	N.L.	540	2402	608	2706	N.L.	N.L.	5720	7750	
13580	93,6	12360	85,2	N.L.	N.L.	643	2860	724	3221	N.L.	N.L.	6680	9060	
15430	106,3	14050	96,8	N.L.	N.L.	694	3088	782	3479	N.L.	N.L.	7470	10120	

Значения взяты из API TR 5C3 (1-е издание) и из API RP 5C1 (18-е издание)/Некоторые значения предела текучести для тела трубы превышают соответствующие значения предела текучести соединения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ, В СООТВЕТСТВИИ С API TR 5C3 И API RP 5C1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		ГРУППА ПРОЧНОСТИ	(тело трубы)						SC	
							СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ			
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм		фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	1000 фунтов	кН	фунт/ кв. дюйм	МПа
5½	139,7	26,80	39,88	0,500	12,70	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						K55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						N80-Q	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						L80-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						C90-1	14880	102,5	14320	98,7	707	3144	N.L.	N.L.
						T95-1	15700	108,2	15110	104,1	746	3319	N.L.	N.L.
						P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
6¾	168,28	24,00	35,72	0,352	8,94	J55	4560	31,4	5110	35,2	382	1697	5110	35,2
						K55	4560	31,4	5110	35,2	382	1697	5110	35,2
						N80-Q	5760	39,7	7440	51,3	555	2468	N.L.	N.L.
						L80-1	5760	39,7	7440	51,3	555	2468	N.L.	N.L.
						C90-1	6140	42,3	8370	57,7	624	2777	N.L.	N.L.
						T95-1	6310	43,5	8830	60,8	659	2931	N.L.	N.L.
		P110	6730	46,4	10230	70,5	763	3394	N.L.	N.L.				
		Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.				
		J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.				
		K55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.				
		N80-Q	8170	56,3	8810	60,7	651	2894	N.L.	N.L.				
		L80-1	8170	56,3	8810	60,7	651	2894	N.L.	N.L.				
	C90-1	8880	61,2	9910	68,3	732	3256	N.L.	N.L.					
	T95-1	9220	63,5	10460	72,1	773	3437	N.L.	N.L.					
	P110	10160	70,0	12120	83,5	895	3979	N.L.	N.L.					
	Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.					
	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.					
	K55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.					
	N80-Q	10320	71,1	10040	69,2	734	3266	N.L.	N.L.					
	L80-1	10320	71,1	10040	69,2	734	3266	N.L.	N.L.					
	C90-1	11330	78,1	11290	77,8	826	3674	N.L.	N.L.					
	T95-1	11820	81,4	11920	82,1	872	3878	N.L.	N.L.					
	P110	13220	91,1	13800	95,1	1009	4490	N.L.	N.L.					
	Q125-1	14540	100,2	15680	108,0	1147	5102	N.L.	N.L.					
7	177,80	23,00	34,23	0,317	8,05	J55	3270	22 мая	4360	30,0	366	1628	4360	30,0
						K55	3270	22 мая	4360	30,0	366	1628	4360	30,0
						N80-Q	3830	26 апр.	6340	43,7	532	2368	N.L.	N.L.
						L80-1	3830	26 апр.	6340	43,7	532	2368	N.L.	N.L.
						C90-1	4030	27 авг.	7130	49,1	599	2665	N.L.	N.L.
						T95-1	4140	28 мая	7530	51,9	632	2813	N.L.	N.L.
		P110	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.				
		Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.				
		J55	4330	29 авг.	4980	34,3	415	1847	4980	34,3				
	K55	4330	29 авг.	4980	34,3	415	1847	4980	34,3					
	N80-Q	5410	37,3	7240	49,9	604	2686	N.L.	N.L.					
	L80-1	5410	37,7	7240	49,9	604	2686	N.L.	N.L.					
	C90-1	5740	39,5	8150	56,2	679	3022	N.L.	N.L.					
	T95-1	5890	40,6	8600	59,3	717	3190	N.L.	N.L.					
	P110	6230	42,9	9960	68,6	830	3694	N.L.	N.L.					
	Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.					

SC короткая круглая резьба | LC ... Длинная круглая резьба | BC ... резьба Батресс | N.L. ... Не указано в API TR 5C3 (1-е издание) или API RP 5C1 (18-е издание)



	С НАВИНЧЕННЫМИ МУФТАМИ										КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ СВИНЧИВАНИИ (ОПТ.) В СООТВ. С API RP 5C1 (+/- 25 %)			
	ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ				ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ СОЕДИНЕНИЯ									
	LC		BC		SC		LC		BC		BC		LC	
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	1000 фунтов	кН	1000 фунтов	кН	1000 фунтов	кН	фунт/фут	Н-м	фунт/фут	Н-м	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
5110	35,2	5110	35,2	314	1395	340	1514	453	2014	3140	4250	3400	4620	
5110	35,2	5110	35,2	342	1522	372	1656	548	2439	3420	4640	3720	5050	
7440	51,3	7440	51,3	N.L.	N.L.	481	2138	615	2737	N.L.	N.L.	4810	6520	
7440	51,3	7440	51,3	N.L.	N.L.	473	2103	592	2631	N.L.	N.L.	4730	6410	
8370	57,7	8370	57,7	N.L.	N.L.	520	2311	633	2814	N.L.	N.L.	5210	7060	
8830	60,8	8830	60,8	N.L.	N.L.	546	2427	665	2959	N.L.	N.L.	5490	7440	
10230	70,5	10230	70,5	N.L.	N.L.	641	2851	786	3498	N.L.	N.L.	6410	8690	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
8810	60,7	8810	60,7	N.L.	N.L.	586	2605	721	3209	N.L.	N.L.	5860	7940	
8810	60,7	8810	60,7	N.L.	N.L.	576	2562	693	3085	N.L.	N.L.	5760	7810	
9910	68,3	9910	68,3	N.L.	N.L.	633	2817	742	3299	N.L.	N.L.	6350	8610	
10460	72,1	10460	72,1	N.L.	N.L.	665	2958	780	3469	N.L.	N.L.	6690	9070	
12120	83,5	12120	83,5	N.L.	N.L.	781	3475	922	4101	N.L.	N.L.	7810	10590	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
10040	69,2	9820	67,7	N.L.	N.L.	677	3013	814	3621	N.L.	N.L.	6780	9190	
10040	69,2	9820	67,7	N.L.	N.L.	666	2964	783	3481	N.L.	N.L.	6660	9030	
11290	77,8	11050	76,1	N.L.	N.L.	732	3258	837	3723	N.L.	N.L.	7340	9950	
11920	82,1	11660	80,3	N.L.	N.L.	769	3421	880	3914	N.L.	N.L.	7740	10490	
13800	95,1	13500	93,0	N.L.	N.L.	904	4019	1040	4628	N.L.	N.L.	9040	12250	
15680	108,0	15340	105,7	N.L.	N.L.	989	4398	1138	5061	N.L.	N.L.	10110	13710	
4360	30,0	4360	30,0	284	1264	313	1391	432	1922	2840	3850	3130	4240	
4360	30,0	4360	30,0	309	1376	341	1518	522	2320	3090	4190	3410	4630	
6340	43,7	6340	43,7	N.L.	N.L.	442	1965	588	2614	N.L.	N.L.	4420	5990	
6340	43,7	6340	43,7	N.L.	N.L.	435	1934	565	2515	N.L.	N.L.	4350	5890	
7130	49,1	7130	49,1	N.L.	N.L.	479	2132	605	2692	N.L.	N.L.	4790	6500	
7530	51,9	7530	51,9	N.L.	N.L.	505	2247	636	2831	N.L.	N.L.	5050	6850	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
4980	34,3	4980	34,3	334	1486	367	1634	490	2180	3340	4530	3670	4980	
4980	34,3	4980	34,3	364	1617	401	1783	592	2631	3640	4930	4010	5440	
7240	49,9	7240	49,9	N.L.	N.L.	519	2309	667	2965	N.L.	N.L.	5190	7040	
7240	49,9	7240	49,9	N.L.	N.L.	511	2272	641	2852	N.L.	N.L.	5110	6930	
8150	56,2	8150	56,2	N.L.	N.L.	563	2505	687	3054	N.L.	N.L.	5630	7630	
8600	59,3	8600	59,3	N.L.	N.L.	593	2640	722	3211	N.L.	N.L.	5930	8050	
9960	68,6	9960	68,6	N.L.	N.L.	693	3082	853	3795	N.L.	N.L.	6930	9390	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	

Значения взяты из API TR 5C3 (1-е издание) и из API RP 5C1 (18-е издание)/Некоторые значения предела текучести для тела трубы превышают соответствующие значения предела текучести соединения.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ, В СООТВЕТСТВИИ С API TR 5C3 И API RP 5C1

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР		ВЕС		ТОЛЩИНА СТЕНКИ		ГРУППА ПРОЧНОСТИ	(тело трубы)								
							СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЯТИЮ		ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ		SC		
дюйм	мм	фунт/фут	кг/м	дюйм	мм		фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	1000 фунтов	кН	фунт/ кв. дюйм	МПа	
7	177,80	29,00	43,16	0,408	10,36	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
						K55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
						N80-Q	7030	48,4	8160	56,2	676	3006	N.L.	N.L.	
						L80-1	7030	48,4	8160	56,2	676	3006	N.L.	N.L.	
						C90-1	7580	52,2	9180	63,3	760	3382	N.L.	N.L.	
						T95-1	7840	54,0	9690	66,8	803	3570	N.L.	N.L.	
						P110	8530	58,8	11220	77,3	929	4134	N.L.	N.L.	
						Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
		32,00	47,62	0,453	11,51	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						K55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
						N80-Q	8600	59,3	9060	62,4	745	3315	N.L.	N.L.	
						L80-1	8600	59,3	9060	62,4	745	3315	N.L.	N.L.	
						C90-1	9380	64,6	10190	70,2	839	3730	N.L.	N.L.	
						T95-1	9740	67,1	10760	74,1	885	3937	N.L.	N.L.	
						P110	10780	74,3	12460	85,8	1025	4559	N.L.	N.L.	
						Q125-1	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
		35,00	52,09	0,498	12,65	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						K55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
						N80-Q	10180	70,1	9960	68,6	814	3620	N.L.	N.L.	
						L80-1	10180	70,1	9960	68,6	814	3620	N.L.	N.L.	
						C90-1	11170	77,0	11240	77,2	915	4072	N.L.	N.L.	
						T95-1	11650	80,3	11830	81,5	966	4298	N.L.	N.L.	
						P110	13030	89,8	13700	94,4	1119	4977	N.L.	N.L.	
						Q125-1	14310	98,6	15560	107,2	1272	5656	N.L.	N.L.	
		38,00	56,55	0,540	13,72	J55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.
						K55	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
						N80-Q	11390	78,5	10800	74,4	877	3900	N.L.	N.L.	
						L80-1	11390	78,5	10800	74,4	877	3900	N.L.	N.L.	
						C90-1	12810	88,3	12150	83,7	986	4387	N.L.	N.L.	
						T95-1	13430	92,5	12830	88,4	1041	4631	N.L.	N.L.	
						P110	15130	104,2	14850	102,3	1205	5362	N.L.	N.L.	
						Q125-1	16740	115,3	16880	116,3	1370	6093	N.L.	N.L.	

SC короткая круглая резьба | LC ... Длинная круглая резьба | BC ... резьба Батресс | N.L. ... Не указано в API TR 5C3 (1-е издание) или API RP 5C1 (18-е издание)

С НАВИНЧЕННЫМИ МУФТАМИ											КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ПРИ СВИНЧИВАНИИ (ОПТ.) В СООТВ. С API RP 5C1 (+/- 25 %)			
ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ				ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ СОЕДИНЕНИЯ						BC		LC		
LC		BC		SC		LC		BC		BC		LC		
фунт/ кв. дюйм	МПа	фунт/ кв. дюйм	МПа	1000 фунтов	кН	1000 фунтов	кН	1000 фунтов	кН	фунт/фут	Н-м	фунт/фут	Н-м	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
8160	56,2	8160	56,2	N.L.	N.L.	597	2656	746	3319	N.L.	N.L.	5970	8100	
8160	56,2	8160	56,2	N.L.	N.L.	587	2613	718	3192	N.L.	N.L.	5870	7960	
9180	63,3	9180	63,3	N.L.	N.L.	648	2881	768	3418	N.L.	N.L.	6480	8780	
9690	66,8	9690	66,8	N.L.	N.L.	683	3036	808	3593	N.L.	N.L.	6830	9250	
11220	77,3	11220	77,3	N.L.	N.L.	797	3545	955	4247	N.L.	N.L.	7970	10800	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
9060	62,4	8460	58,3	N.L.	N.L.	672	2990	823	3660	N.L.	N.L.	6720	9110	
9060	62,4	8460	58,3	N.L.	N.L.	661	2941	791	3520	N.L.	N.L.	6610	8970	
10190	70,2	9520	65,6	N.L.	N.L.	729	3243	847	3769	N.L.	N.L.	7290	9890	
10760	74,1	10050	69,2	N.L.	N.L.	768	3418	891	3963	N.L.	N.L.	7680	10420	
12460	85,8	11640	80,2	N.L.	N.L.	897	3990	1053	4684	N.L.	N.L.	8970	12160	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
9240	63,7	8460	58,3	N.L.	N.L.	746	3319	876	3899	N.L.	N.L.	7460	10120	
9240	63,7	8460	58,3	N.L.	N.L.	734	3266	833	3704	N.L.	N.L.	7340	9950	
10390	71,6	9520	65,6	N.L.	N.L.	809	3600	876	3899	N.L.	N.L.	8090	10970	
10970	75,6	10050	69,2	N.L.	N.L.	853	3794	920	4093	N.L.	N.L.	8530	11560	
12700	87,5	11640	80,2	N.L.	N.L.	996	4430	1096	4873	N.L.	N.L.	9960	13500	
14430	99,4	13220	91,1	N.L.	N.L.	1106	4918	1183	5263	N.L.	N.L.	11150	15110	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	N.L.	
9240	63,7	8460	58,3	N.L.	N.L.	814	3622	876	3899	N.L.	N.L.	8140	11040	
9240	63,7	8460	58,3	N.L.	N.L.	801	3563	833	3704	N.L.	N.L.	8010	10860	
10390	71,6	9520	65,6	N.L.	N.L.	883	3928	876	3899	N.L.	N.L.	8830	11970	
10970	75,6	10050	69,2	N.L.	N.L.	931	4140	920	4093	N.L.	N.L.	9310	12620	
12700	87,5	11640	80,2	N.L.	N.L.	1087	4834	1096	4873	N.L.	N.L.	10870	14730	
14430	99,4	13220	91,1	N.L.	N.L.	1207	5367	1183	5263	N.L.	N.L.	12160	16490	

Значения взяты из API TR 5C3 (1-е издание) и из API RP 5C1 (18-е издание)/Некоторые значения предела текучести для тела трубы превышают соответствующие значения предела текучести соединения.

**voestalpine Tubulars GmbH & Co KG**

Alpinestrasse 17

8652 Kindberg-Aumuehl, Austria

Тел. +43/50304/23-0

Факс +43/50304/63-532

sales@vatubulars.com

www.voestalpine.com/tubulars

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.